

บทที่ 3

การดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการทดลองศึกษาสภาพของโลหะหนักในปูนเม็ดที่ใช้ตะกรันทองแดงเป็นวัตถุดิบทดแทนเผาพร้อมในการกระบวนการผลิต โดยมีการแปรผันอัตราส่วนตะกรันที่ใช้ มีการดำเนินการวิจัยดังนี้

3.1 ขั้นตอนดำเนินการวิจัย

แบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน คือ

1. การศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของตะกรันทองแดง
2. การศึกษาชนิดและปริมาณของโลหะหนักในปูนเม็ด
3. การศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของปูนเม็ด
4. การศึกษาสภาพของโลหะหนักในปูนเม็ด โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพ
5. การศึกษาสภาพของโลหะหนักในปูนเม็ดโดยศึกษาลักษณะทางเคมี

3.2 ตัวอย่างตะกรันทองแดงและปูนเม็ดที่ใช้ในการวิจัย

3.2.1 ตัวอย่างตะกรันทองแดง

การวิจัยครั้งนี้ตะกรันทองแดงที่จะใช้เผาพร้อมกับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้มาจากบริษัท ซุมิโตโม (Sumitomo) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตแร่ทองแดง

ทางบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการมาประมาณ 1 ปี ในการนำตะกรันทองแดงมาใช้ร่วมในกระบวนการผลิตจริงในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ (โรงงานที่ 2) ปริมาณตะกรันที่รับมาประมาณ 120,000 ตันต่อปี โดยแบ่งช่วงเวลาในการรับตะกรัน 3 เดือนต่อครั้ง ครั้งละประมาณ 30,000 ตัน

อัตราส่วนวัตถุดิบหลักสำคัญในการผลิตปูนซีเมนต์คือ หินปูน (Limestone) ร้อยละ 85 หินอลูมินาสูง (Shale Mix) ร้อยละ 12 แร่เหล็ก (Iron Ore) ร้อยละ 1.5 และหินเชลซิลิกาสูง (Shale Core) ร้อยละ 1.5 เนื่องจากตะกรันทองแดงมีปริมาณแร่เหล็ก และซิลิกาสูง ในการศึกษานี้จึงนำตะกรันทองแดงมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนแร่เหล็ก และซิลิกาในวัตถุดิบหลัก โดยทำการแปรผันอัตราส่วนปริมาณตะกรันในวัตถุดิบทั้งหมด (Raw Mix) จำนวน 9 อัตราส่วน คือร้อยละ 0 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 และ 3.2 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ ± 0.1

3.2.2 ตัวอย่างปูนเม็ด

ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ในครั้งนี้ ได้จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยจะทำการเก็บตัวอย่างจากกระบวนการผลิตจริงในโรงงานผลิต โรงงานที่ 2 ที่มีการใช้วัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน ร่วมกับวัตถุดิบและเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิต

ในการเก็บตัวอย่างมีวิธีการเก็บเป็นแบบกะ (Batch) จำนวนตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 22 กระยะเวลาที่เก็บตัวอย่างปูนเม็ด คือเดือนกันยายน 2548 จำนวน 20 ตัวอย่าง เดือนพฤศจิกายน 2548 จำนวน 1 ตัวอย่าง และเดือนมีนาคม 2549 จำนวน 1 ตัวอย่าง ในการเก็บตัวอย่างของปูนเม็ดจะเก็บจากส่วนที่ยังไม่มีการผสมยิปซัม

การวิจัยนี้มีการควบคุมประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ให้มีลักษณะเหมือนกันในทุกอัตราส่วน โดยเชื้อเพลิงหลัก (Primary Fuel) คือ ส่วนผสมของลิกไนต์ บิทูมินัส และถ่านหิน ส่วนเชื้อเพลิงทดแทน (Secondary Fuel) ประกอบด้วยกากลิกไนต์ และส่วนผสมของกากอาหารสัตว์ ได้แก่ กากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ กากข้าวโพด แกลบ และเศษถุงผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารสัตว์

3.3 อุปกรณ์และสารเคมี

3.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดละเอียด
2. เครื่องแก้วสำหรับวัดตวง
3. เครื่องย่อยสลายสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digester)
4. เครื่อง XRF (X-Ray Fluorescence)
5. เครื่อง ICP (Inductively Coupled Plasma Spectrometer)
6. เครื่อง FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
7. เครื่อง SEM (Scanning Electron Microscope)
8. เครื่อง XRD (X-Ray Diffraction Spectrometer)
9. เครื่องวัดพีเอช (pH Meter)
10. ขวดพลาสติกสำหรับเก็บตัวอย่าง

3.3.2 สารเคมี

1. โพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr)
2. กรดซัลฟูริก (H_2SO_4)
3. กรดไนตริก (HNO_3)
4. กรดบอริก (H_3BO_3)

5. กรดไฮโดรฟลูออริก (HF)
6. กรดไฮโดรคลอริก (HCl)
7. กรดไฮโดรเจนเปอร์คลอไรด์ (HClO₄)
8. สารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 1,000 มก./ล. ของโลหะหนักผสม (Mixture Standard)
9. แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl₂)
10. โซเดียมอะซิเตต (NaOAc)
11. ไฮดรอกซีลามีน ไฮโดรคลอไรด์ (NH₂.OH.HCl)
12. กรดอะซิติก (HOAc)
13. แอมโมเนียมอะซิเตต (NH₄OAc)
14. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂)

3.4 การดำเนินการวิจัย

3.4.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของตะกักรันทองแดง

3.4.1.1 ลักษณะทางกายภาพของตะกักรันทองแดง

1. ลักษณะการมองเห็นด้วยตาเปล่า (Appearance) เป็นการศึกษาลักษณะทั่วไปของตะกักรัน โดยให้หลักการสังเกตเช่น สังเกตลักษณะเม็ดตะกักรัน เหลี่ยมมุม สีของตะกักรัน เป็นต้น
2. การกระจายขนาดคละ (Size Distribution) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM C136-06 ด้วยวิธีผ่านชุดตะแกรงร่อน (Sieve Analysis) โดยการร่อนตัวอย่างผ่านตะแกรง (Sieve) ขนาดเบอร์ต่างๆ ได้แก่ เบอร์ 4 8 10 30 50 100 และ 200 แล้วชั่งน้ำหนักตะกักรันที่ค้างอยู่บนตะแกรงแต่ละขนาด จากนั้นนำผลที่ได้ไปเขียนกราฟ เพื่อหาขนาดโดยเฉลี่ย (D₅₀) และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของขนาดคละ (Coefficient of Uniformity, C_u)
3. ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) โดยการแทนที่ในน้ำมันก๊าดด้วยน้ำหนักตะกักรันจำนวนหนึ่งที่รู้น้ำหนักแน่นอน ตามมาตรฐาน ASTM C188-95

3.4.1.2 ลักษณะทางเคมีของตะกักรันทองแดง


1. พีเอช (pH) วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้เครื่องวัดพีเอช
2. ความชื้น (Moisture content) นำตัวอย่างมาอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ระยะเวลาประมาณ 16 ชั่วโมง แล้วหาอัตราส่วนของน้ำที่หายไปต่อปริมาณของน้ำทั้งหมด การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C114-05
3. ค่าการสูญเสียน้ำหนักของวัสดุ (Loss On Ignition หรือ LOI) การสูญเสียน้ำหนัก

ของวัสดุเนื่องจากการเผา แสดงถึงปริมาณคาร์บอนที่มีในวัสดุ ตามมาตรฐาน ASTM C114-05 วิธีการทดสอบทำโดยการเผาตัวอย่างตะกอน ที่อุณหภูมิ 950 ± 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที

4. องค์ประกอบทางเคมี (Chemical Composition) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุในรูปออกไซด์ ด้วยเครื่อง XRF โดยนำตัวอย่างตะกอน จำนวน 5 กรัมผสมกรดบอริกร้อยละ 5 ของน้ำหนักตัวอย่าง นำตัวอย่างที่ผสมแล้วไปบดให้ละเอียดด้วยครกบด และนำไปใส่แบบพิมพ์แล้วกดให้แน่น จากนั้นนำตัวอย่างในแบบพิมพ์ไปวิเคราะห์

5. รูปแบบสารประกอบในวัสดุที่เป็นผลึก (Mineralogical Composition) ตรวจวัดด้วยเครื่อง XRD ศึกษาในรูปแบบสารประกอบที่มีลักษณะเป็นผลึก โดยใช้ปริมาณตัวอย่าง 5 กรัม สิ่งที่ได้จากการวัดคือ กราฟความถี่ของสารประกอบต่างๆ โดยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุม 2θ และ Relative Intensity นำกราฟที่ได้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มี ซึ่งทำให้สามารถระบุสารประกอบโลหะแต่ละชนิดได้


6. ชนิดและปริมาณโลหะหนักทั้งหมด (Total Heavy Metals) การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักทั้งหมดในกากตะกอนทองแดง ทั้งนี้ต้องมาทำการย่อยสลายด้วยเครื่องย่อยสลายสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digester) ตามมาตรฐานของ US EPA SW-846 Method 3052 เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นของเหลวใส ก่อนนำไปทำการวิเคราะห์ตรวจวัดด้วยเครื่อง ICP ซึ่งมีขั้นตอนการทดลองดังนี้



รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการย่อยสลายด้วยเครื่องย่อยสลายด้วยไมโครเวฟ ตามวิธีมาตรฐานของ US EPA SW-846 Method 3052


7. ทดสอบการชะละลาย (Leaching Test)

7.1 มาตรฐานการชะละลาย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ พ.ศ.2548 ทดสอบการชะละลายของตะกอน ด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) จากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปทดสอบหาชนิดและปริมาณโลหะหนักทั้งหมดที่มีการชะละลายออกมา ตรวจวัดด้วยเครื่อง ICP ซึ่งมีขั้นตอนการทดลองดังนี้



รูปที่ 3.2 แผนผังการทดสอบการชะละลายตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548

7.2 มาตรฐานการชะละลายของ US EPA SW-846 Method 1311 (Toxicity Characteristic Leaching Procedure หรือ TCLP) ทดสอบการชะละลายของตะกอน ซึ่งเป็นวิธีที่ออกแบบเพื่อหาการชะละลายของทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่อยู่ในสถานะของแข็ง และของเหลว ซึ่งเป็นการจำลองการย่อยสลายในหลุมฝังกลบ (Landfill) นำสารละลายที่ได้ไปทดสอบหาชนิดและปริมาณโลหะหนักทั้งหมดที่ชะละลายออกมา ตรวจวัดด้วยเครื่อง ICP ซึ่งมีขั้นตอนการทดลองดังนี้



รูป 3.3 แผนผังการทดสอบการชะละลายมาตรฐานของ US EPA SW-846 Method 1311

ตารางที่ 3.1 สรุปการศึกษาทั้งหมดในตะกรันทองแดง

หัวข้อที่ทำการศึกษา	มาตรฐาน/วิธี/เครื่องมือวิเคราะห์
<u>การศึกษาลักษณะทางกายภาพ</u>	
1. ลักษณะโดยทั่วไป	การสังเกต
2. การกระจายขนาดคละ	ASTM C136-06 วิธีร่อนผ่านตะแกรง
3. ความถ่วงจำเพาะ	ASTM C188-95
<u>การศึกษาลักษณะทางเคมี</u>	
1. พีเอช	เครื่องวัดพีเอช
2. ความชื้น	ASTM C 114-05
3. การสูญเสียน้ำหนักของวัสดุ	ASTM C 114-05
4. องค์ประกอบทางเคมี	เครื่อง XRF
5. ชนิดสารประกอบที่เป็นผลึก	เครื่อง XRD
6. ชนิดและปริมาณโลหะหนัก	SW-846 Method 3052 ของ US EPA , เครื่อง ICP
7. การชะละลาย	- มาตรฐานการชะละลาย ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม พศ.2548 - มาตรฐานการชะละลาย SW-846 Method 1311 ของ US EPA

3.4.2 การการศึกษาชนิดและปริมาณของโลหะหนักในปูนเม็ด

ศึกษาชนิดและปริมาณโลหะหนักทั้งหมด (Total Heavy Metals) ทั้งนี้ต้องมาทำการย่อยสลายตัวอย่างปูนเม็ดด้วยเครื่องย่อยสลายสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digester) ตามมาตรฐานของ US EPA SW-846 Method 3052 เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นของเหลวใต่ก่อนนำไปทำการวิเคราะห์ตรวจวัดด้วยเครื่อง ICP โดยมีขั้นตอนการทดลองเช่นเดียวกับในตะกรันทองแดง

3.4.3 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของปูนเม็ด

หลังจากทำการศึกษาชนิดและปริมาณโลหะหนักทั้งหมด ทำการเลือกตัวอย่างปูนเม็ดหลักเกณฑ์ในการเลือกตัวอย่างคือ พิจารณาตัวอย่างที่มีโลหะหนักในปริมาณสูงเกินเกณฑ์การผลิตของบริษัท และ/หรือเป็นโลหะหนักที่มีปริมาณสูงสุดในแต่ละอัตราส่วน

3.4.3.1 ลักษณะทางกายภาพของปูนเม็ด

1. ความละเอียด (Fineness) เป็นการหาพื้นที่ผิวจำเพาะ (Specific Surface Area) มีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรต่อกรัม ทดสอบด้วยแอร์เพอมีอะบิลิตี (Air Permeability Test) วิธีของเบลน (Blaine Method) การทดสอบใช้มาตรฐาน ASTM C204-05 โดยวัดระยะเวลาที่อากาศปริมาณแน่นอนจำนวนหนึ่งไหลผ่านชั้นอนุภาคของปูนซีเมนต์ที่ได้บรรจุให้มีความพรุน (Porosity) ตามที่กำหนด
2. ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) โดยการแทนที่ในน้ำมันก๊าดด้วยน้ำหนักปูนซีเมนต์จำนวนหนึ่งที่รู้น้ำหนักแน่นอน ตามมาตรฐาน ASTM C188-95

3.4.3.2 ลักษณะทางเคมีของปูนเม็ด

1. ค่าการสูญเสียน้ำหนักของวัสดุเนื่องจากการเผา (Loss on Ignition หรือ LOI) การสูญเสียน้ำหนักของวัสดุเนื่องจากการเผา แสดงถึงปริมาณคาร์บอนที่มีในวัสดุ มาตรฐาน ASTM C114-05 วิธีการทดสอบทำโดยการเผาตัวอย่างปูนซีเมนต์ ที่อุณหภูมิ 950 ± 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที
2. องค์ประกอบทางเคมี (Chemical Composition) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุในรูปออกไซด์ ด้วยเครื่อง XRF โดยนำตัวอย่างปูนซีเมนต์ประมาณ 5 กรัม ไปบดให้ละเอียดด้วยครกบด และนำไปใส่แบบพิมพ์แล้วกดให้แน่น จากนั้นนำตัวอย่างในแบบพิมพ์ไปวิเคราะห์

3.4.4 การศึกษาสถานภาพของโลหะหนักในปูนเม็ด โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพ

ศึกษาตรวจวัดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดหรือ SEM (Scanning Electron Microscope) สำหรับตรวจสอบลักษณะการกระจายตัวของโลหะหนักในปูนเม็ดในโครงสร้างระดับจุลภาค (Microstructure) โดยทำตัวอย่างปูนเม็ดให้แตก (Crack) ให้มีผิวหน้าเรียบ และนำไปติดที่กระดาษคาร์บอนบนแผ่นยึดอะลูมิเนียม แล้วนำไปตรวจวัด

3.4.5 การศึกษาสถานภาพของโลหะหนักในปูนเม็ดโดยศึกษาลักษณะทางเคมี

- 3.4.5.1 ศึกษาชนิดสารประกอบโลหะหนักที่เป็นผลึก (Mineralogical Composition) ตรวจวัดด้วยเครื่อง XRD โดยใช้ปริมาณตัวอย่าง 5 กรัม สิ่งที่ได้จากการวัดคือ กราฟความถี่ของสารประกอบต่างๆ โดยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุม 2θ และ Relative Intensity นำกราฟที่ได้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มี ซึ่งทำให้สามารถระบุสารประกอบโลหะแต่ละชนิดได้

3.4.5.2 ศึกษาชนิดสารประกอบโลหะหนักที่มีพันธะกันหรือ Functional Group

ศึกษาตรวจวัดด้วยเครื่อง FT-IR โดยใช้ปริมาณตัวอย่าง 0.005 กรัม และใช้ปริมาณของโพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr) 0.050 กรัม กำหนดความถี่ 200 ครั้งต่อการวัด 1 ครั้ง สิ่งที่ได้จากการวัดคือ Absorbance ของสารประกอบต่างๆ นำกราฟที่ได้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มี เพื่อทราบชนิดของสารประกอบที่อยู่ในตัวอย่าง

3.4.5.3 ศึกษาชนิดสารประกอบโลหะหนักที่ชะละลายได้ โดยวิธีการสกัดแยก

(Sequential Extraction)

โดยวิธีการสกัดแยก เป็นการสกัดแยกสารประกอบโลหะซึ่งละลายได้ในน้ำสกัดที่ต่างชนิดกัน เป็นการเพิ่มความชัดเจนของสารประกอบที่ต้องการศึกษาและสามารถบอกได้ถึงในเชิงปริมาณ ในการศึกษานี้จะใช้วิธีสกัดตามแบบของ Tessier, Campbell และ Bisson (1979) โดยมี 5 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 สำหรับ สารประกอบโลหะที่เกิดการแลกเปลี่ยนได้ง่าย


ขั้นที่ 2 สำหรับ สารประกอบโลหะที่มีพันธะกับคาร์บอเนต

ขั้นที่ 3 สำหรับ สารประกอบโลหะที่มีพันธะกับเหล็กและแมงกานีสออกไซด์

ขั้นที่ 4 สำหรับ สารประกอบโลหะที่มีพันธะกับสารอินทรีย์หรือซัลไฟด์

ขั้นที่ 5 สำหรับ สารประกอบโลหะที่เหลือ (Residual Fraction)

เมื่อสิ้นสุดการสกัดแยกทุกขั้นตอน นำน้ำที่ได้จากการสกัดแต่ละขั้นไปวัดค่าพีเอช และวิเคราะห์หาสารประกอบของโลหะหนัก ซึ่งสามารถระบุได้เนื่องจากสารประกอบโลหะหนักแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายได้ในน้ำสกัดที่ต่างชนิดกัน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการทดลองโดยสรุปดังรูปที่ 3.4



รูป 3.4 แผนผังแสดงขั้นตอนการสกัดด้วยวิธีสกัดแยกสารประกอบ (Sequential Extraction)

ตารางที่ 3.2 สรุปการศึกษาทั้งหมดในปูนเม็ด

หัวข้อที่ทำการศึกษา	มาตรฐาน/วิธี/เครื่องมือวิเคราะห์
การศึกษาชนิดและปริมาณโลหะหนัก	SW-846 Method 3052 ของ US EPA ,เครื่อง ICP
การศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมี 1.ความละเอียด 2.ความถ่วงจำเพาะ 3.การสูญเสียน้ำหนักของวัสดุ 4.องค์ประกอบทางเคมี	Blaine Method ,ASTM C 204-05 ASTM C 188-95 ASTM C 114-05 เครื่อง XRF
การศึกษาสถานะภาพโลหะหนัก 1. ทางกายภาพ 2. ทางเคมี - สารประกอบโลหะหนักที่เป็นผลึก - สารประกอบโลหะหนักที่เป็นพันธะ - สารประกอบโลหะหนักที่ชะละลายได้	เครื่อง SEM เครื่อง XRD เครื่อง FT-IR วิธีสกัดแยกสารประกอบ