



บทที่ 3

ผลการทดลอง

3.1 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของโบรมีเลนและ
เบคติงเอเจนท์เชิงพาณิชย์


3.1.1 ผลกระทบของพีเอชต่อการทำงานของโบรมีเลนและเบคติงเอเจนท์
เชิงพาณิชย์


ใช้สารละลายผงโบรมีเลนและสารละลายผงเบคติงเอเจนท์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ลูทรอน-เอช (Lutron-H), โพลีซิม 606 (Polyzim 606), โอโรพอน-เอน (Oropon-N), แพนครีตติค 606 (Pancreatic 606) มาวัดแอกติวิตีหรือความสามารถในการไฮโดรไลซ์เคซีน โดยให้ทำปฏิกิริยากับเคซีนที่พีเอชต่าง ๆ ในช่วง 6.0 ถึง 10.5 (พีเอช 6 ถึง 8 ใช้ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ และ พีเอช 8 ถึง 10 ใช้ไกลซีนบัฟเฟอร์) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

ผลการทดลอง (รูปที่ 5 และ 6) แสดงให้เห็นว่าพีเอชที่เหมาะสมในการทำงานของโบรมีเลนจะอยู่ในช่วงที่พีเอช เป็นกลางค่อนข้างไปทางด่างเล็กน้อย คือประมาณ 6.0-8.5 ในขณะที่เบคติงเอเจนท์เชิงพาณิชย์ได้แก่ลูทรอน-เอช, โพลีซิม 606, โอโรพอน-เอน, และแพนครีตติค 606 มีพีเอชที่เหมาะสมในการทำงานอยู่ในช่วงที่เป็นด่างเช่นกันคือ 8.0-9.5, 7.0-9.5, 8.0-10.0, 8.0-10.0 ตามลำดับ และจากค่าแอกติวิตีสูงสุดต่อกรัมผงเอนไซม์ พบว่าโบรมีเลนมีแอกติวิตีสูงสุดประมาณ 101.06 ซีตียูต่อมิลลิกรัมผงเอนไซม์ ในขณะที่ ลูทรอน-เอช ซึ่งเป็นเบคติงเอเจนท์ที่นิยมใช้อยู่ในกระบวนการฟอกหนัง ขององค์การฟอกหนังในขณะนี้ มีแอกติวิตีสูงสุดประมาณ 37.85 ซีตียูต่อมิลลิกรัมผงเอเจนท์ ส่วนเบคติงเอเจนท์เชิงพาณิชย์ตัวอื่น ๆ ได้แก่โพลีซิม 606, โอโรพอน-เอน, และแพนครีตติค 606 มีแอกติวิตีสูงสุดประมาณ 9.53, 13.74, 143.17 ซีตียูต่อมิลลิกรัมผงเอเจนท์ตามลำดับ

รูปที่ 5 ผลกระทบของพีเอชต่อแอกติวิตีของโบรมีนและเบตติงเอเจนท์เชิงพาณิชย์ วัดแอกติวิตีของเอนไซม์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสในสารละลายบัฟเฟอร์ (0.05 โมล/ลิตร) พีเอชต่าง ๆ คือ 6.0-8.0 (ฟอสเฟตบัฟเฟอร์) และ 8.0-10.5 (ไกลซีนบัฟเฟอร์) ตามวิธีข้อ 2.6.1

- (ก) ผลกระทบของพีเอชต่อแอกติวิตีของโบรมีน
- (ข) ผลกระทบของพีเอชต่อแอกติวิตีของลูกรอน-เอช
- (ค) ผลกระทบของพีเอชต่อแอกติวิตีของโพลีซิม 606
- (ง) ผลกระทบของพีเอชต่อแอกติวิตีของโอโรพอน-เอน
- (จ) ผลกระทบของพีเอชต่อแอกติวิตีของแพนครีติค 606






รูปที่ 5 จ
(OROPON-N)

รูปที่ 5 ข
(PANCREATIC-606)

เวลา



รูปที่ 6 เปรียบเทียบผลกระทบของพีเอชต่อแอกติวิตีของโบรมีนและลูทีน-เอช วัดแอกติวิตีของเอนไซม์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสในสารละลายบัฟเฟอร์ (0.05 โมล/ลิตร) พีเอชต่าง ๆ คือ 6.0-8.0 (ฟอสเฟตบัฟเฟอร์) และ 8.0-10.5 (ไกลซีนบัฟเฟอร์) ตามวิธีข้อ 2.6.1

จะสังเกตเห็นว่าโบรมีเลนสามารถเร่งปฏิกิริยาได้ดีที่พีเอชประมาณ 6.0-8.5 ในขณะที่เบคติงเอเจนท์เชิงพลาสมิซส่วนใหญ่มีค่าพีเอชที่เหมาะสมกับการทำงานสูง ตั้งแต่พีเอช 8.0 ขึ้นไป และช่วงพีเอชที่เหมาะสมของการทำปฏิกิริยาจะค่อนข้างแคบ หรือประมาณ 8.0-9.5 สำหรับลูทรอน-เอช และ โพลีซิม 606 ในขณะที่โอโรพอน-เอน และแพนครีติก 606 จะเร่งปฏิกิริยาได้ในช่วงที่กว้างจนถึงประมาณพีเอช 10 หลังจากนั้นแอคติวิตีของเอนไซม์จะลดลงอย่างรวดเร็ว

3.1.2 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อการทำงานของโบรมีเลนและเบคติงเอเจนท์ที่ใช้ในเชิงพลาสมิซ


ใช้สารละลายผงโบรมีเลนและสารละลายผงเบคติงเอเจนท์ที่ใช้ในเชิงพลาสมิซ ได้แก่ ลูทรอน-เอช, โพลีซิม 606, โอโรพอน-เอน, แพนครีติก 606 ซึ่งเป็นสารผสมของเอนไซม์ย่อยโปรตีน นำมาวัดแอคติวิตีหรือความสามารถในการไฮโดรไลซ์เคซีนเมื่อให้ทำปฏิกิริยากับเคซีนที่อุณหภูมิต่าง ๆ กันในระหว่าง 30-65 องศาเซลเซียส ที่พีเอช 7


ผลการทดลอง (รูปที่ 7) แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงานของโบรมีเลนจะอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างสูงกว่าเบคติงเอเจนท์เชิงพลาสมิซตัวอื่น ๆ คือประมาณ 50-65 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงานของเบคติงเอเจนท์เชิงพลาสมิซตัวอื่น ได้แก่ ลูทรอน-เอช, โพลีซิม 606, โอโรพอน-เอน, แพนครีเอติก 606 อยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าเล็กน้อยมีค่าในช่วงประมาณ 45-55, 30-45, 35-45, และ 40-50 องศาเซลเซียส ตามลำดับ

จากการเปรียบเทียบผลกระทบของอุณหภูมิต่อแอคติวิตีของโบรมีเลนและเบคติงเอเจนท์ตัวอื่น จะสังเกตเห็นว่าที่อุณหภูมิสูงกว่า 55 องศาเซลเซียส แอคติวิตีของลูทรอน-เอช และแพนครีติกจะลดลงอย่างรวดเร็ว แต่แอคติวิตีของโบรมีเลนยังคงสูงอยู่ (ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของแอคติวิตีสูงสุด) ในที่อุณหภูมิเพียง 50 องศาเซลเซียส แอคติวิตีของโพลีซิม 606 และ โอโรพอน-เอน ลดลงเหลือประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของแอคติวิตีสูงสุดเท่านั้น

รูปที่ 7 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อแอกติวิตีของ โบรมีน เลน และ เบตติง เอ เจนส์
เชิงพาณิชย์ วัดแอกติวิตีของ เอนไซม์ที่พีเอช 7 ตามวิธีข้อ 2.6.1

- (ก) ผลกระทบของอุณหภูมิต่อแอกติวิตีของ โบรมีน เลน
- (ข) ผลกระทบของอุณหภูมิต่อแอกติวิตีของ ลูกรอน-เอช
- (ค) ผลกระทบของอุณหภูมิต่อแอกติวิตีของ โพลีซิม 606
- (ง) ผลกระทบของอุณหภูมิต่อแอกติวิตีของ ไอโรพอน-เอน
- (จ) ผลกระทบของอุณหภูมิต่อแอกติวิตีของ แพนควีติก 606





3.2 เปรียบเทียบแอกติวิตีของ ไบรมีเลนและเบคตังเอเจนท์เชิงพาณิชย์ในสารละลายน้ำแช่หนัง

เติมสารละลายเอนไซม์ไบรมีเลนและสารละลายเบคตังเอเจนท์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ลูทรอน-เอช, โพลีซิม 606, โอโรพอน-เอน, แพนครีเอติก 606 ลงไปในน้ำแช่หนังที่ผ่านการล้างปูน (deliming solution) ที่มีเค็ชขึ้นอยู่ด้วยและติดตามความสามารถในการไฮโดรไลซ์เค็ชขึ้น โดยวัดระดับของกรดอะมิโนไทโรซีนที่ถูกไฮโดรไลซ์ออกมาเป็นหน่วยซีตัสต่อมิลลิกรัมผงของเบคตังเอเจนท์


ผลการทดลอง (รูปที่ 8 และ ตารางที่ 3) พีเอชของสารละลายน้ำแช่หนังที่วัดได้ประมาณ $8.9 + 0.3$ และพบว่าไบรมีเลนจะมีแอกติวิตีหรือความสามารถในการไฮโดรไลซ์เค็ชขึ้นได้ดี ประมาณ 2 เท่าของลูทรอน-เอช และ มีความสามารถในการไฮโดรไลซ์เค็ชขึ้นได้ประมาณครึ่งหนึ่งของแพนครีเอติก 606 ส่วนโพลีซิม และโอโรพอน มีแอกติวิตีที่ต่ำกว่ามาก จากการวัดแอกติวิตีในการไฮโดรไลซ์เค็ชขึ้นของ ไบรมีเลน, ลูทรอน-เอช, โพลีซิม 606, โอโรพอน-เอน, และแพนครีเอติก 606 ได้เป็น $73.73 + 6.8$, $34.46 + 3.3$, $9.24 + 0.7$, $13.36 + 0.6$, $139.29 + 2.6$ หน่วยซีตัสต่อมิลลิกรัมผงเบคตังเอเจนท์ตามลำดับ

เป็นที่น่าสนใจว่าค่าแอกติวิตีของไบรมีเลนและเบคตังเอเจนท์เชิงพาณิชย์ที่วัดได้จากการใช้เค็ชเป็นสับสเตรทในสารละลายของน้ำแช่หนัง มีค่าที่ใกล้เคียงกับเมื่อใช้เค็ชเป็นสับสเตรทในสารละลายบัฟเฟอร์พีเอชในช่วง 8.5-9.5






3.3 การศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในขั้นตอนการเบคตังต่อพีเอชของสารละลายน้ำแช่หนัง

3.3.1 ผลกระทบของแอมโมเนียมซัลเฟตต่อพีเอชของสารละลายน้ำแช่หนัง

น้ำแอมโมเนียมซัลเฟต มาเติมในสารละลายน้ำแช่หนังหลังผ่านการล้างปูน



รูปที่ 8 เปรียบเทียบความสามารถในการไฮโดรไลซ์เคซีนสับสเตรก ของไบรมีเลนและเบตติงเอเจนท์เชิงพาณิชย์ในสารละลายของน้ำแช่หมักตามวิธีทำข้อ 2.6.2

-  ไบรมีเลน
-  ลูทราอน-เอช
-  ฟอสฟิม 606
-  อีโรพอน-เอม
-  แพนคิติก 606

เอนไซม์	เอนไซม์แอกติวิตี (CDU/mg powder)
โบรมีเลน	73.73 ± 6.8
ลูกรอน-เอช	34.46 ± 3.3
โนลิซิม 606	9.24 ± 0.7
โอโรพอน-เอน	13.36 ± 0.6
แพนครีติค 606	139.29 ± 2.6

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการไฮโดรไลซ์เคซีนสับสเตรกของโบรมีเลนและเบคติงเอเจนท์เชิงพาณิชย์ในสารละลายของน้ำแช่แข็งตามวิธีทำข้อ 2.6.2

(deliming solution) ให้มีความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟตในสารละลายของน้ำแช่แห้ง เป็น 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) ตามลำดับ วัดค่าพีเอชของสารละลาย

จากผลการทดลอง (รูปที่ 9) พบว่าการเติมแอมโมเนียมซัลเฟตลงในสารละลายของน้ำแช่แห้งที่ผ่านการล้างปูน จะทำให้พีเอชของสารละลายลดลง กล่าวคือเมื่อเติมแอมโมเนียมซัลเฟตลงในสารละลายของน้ำแช่แห้งให้มีความเข้มข้นเป็น 1.0 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) จะทำให้พีเอชของสารละลายลดลงจากประมาณ 11.5 เป็นประมาณ 8.5 และถ้าเติมแอมโมเนียมซัลเฟตในปริมาณที่มากกว่า 2.0 เปอร์เซ็นต์จะทำให้ค่าพีเอชของสารละลายเปลี่ยนแปลงน้อยมาก และค่อนข้างคงที่


3.3.2 ผลกระทบของโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ต่อพีเอชของสารละลายน้ำแช่แห้ง

นำโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์มาเติมในสารละลายน้ำแช่แห้งหลังผ่านการล้างปูน ให้มีความเข้มข้นของโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ในสารละลายน้ำแช่แห้งเป็น 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) แล้ววัดค่าพีเอชของสารละลาย


จากผลการทดลอง (รูปที่ 10) พบว่าการเติมโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์จะทำให้พีเอชของสารละลายน้ำแช่แห้งลดลง กล่าวคือเมื่อเติมโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ลงในสารละลายของน้ำแช่แห้งให้มีความเข้มข้นเป็น 0.3 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) จะทำให้พีเอชของสารละลายลดลงจากประมาณ 11.5 เหลือค่าประมาณ 7.5 แต่ถ้าเติมโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ในปริมาณที่มากกว่า 0.3 เปอร์เซ็นต์พีเอชจะลดลงและเกือบคงที่

3.3.3 ผลกระทบของไบมอล-เอ ต่อพีเอชของสารละลายน้ำแช่แห้ง

นำไบมอล-เอ ที่ใช้อยู่ในกระบวนการฟอกหนังขององค์การฟอกหนังมาเติมลงในสารละลายน้ำแช่แห้งหลังผ่านการล้างปูน ให้มีความเข้มข้นของไบมอล-เอ ในสารละลายของน้ำแช่แห้งเป็น 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) แล้ววัดค่าพีเอชของสารละลาย




รูปที่ ๑ ผลกระทบของแอมโมเนียมซัลเฟตต่อค่าดัชนีหักเหของสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต



๙ ใช้ดัชนีหักเหของน้ำกลั่น (w/v)

รูปที่ 10 ผลกระทบของโซเดียมเบนตาไนด์โพแทสเซียมที่มีต่อค่าดัชนีหักเหของสารละลายน้ำแข็ง



รูปที่ 11 ผลการทดลองไทเทรต-เอ ต่อทีเอชของสารละลายน้ำแช่แข็ง

จากผลการทดลอง (รูปที่ 11) จะเห็นได้ว่าการเติมโมเดล-เอ ลงในสารละลายของน้ำแข็งที่ผ่านการล้างปูน ไม่มีผลทำให้ค่าพีเอชของสารละลายเปลี่ยนแปลง

3.4 การศึกษาการใช้ไบรมีเลนในกระบวนการฟอกหนังระดับขวดแช่

จากการศึกษาแอนติวิตีของไบรมีเลนในน้ำแช่หนังพบว่า ไบรมีเลนมีความสามารถในการไฮโดรไลซ์เคซีนได้ประมาณ 2 เท่าของลูทรอน-เอช เมื่อความเข้มข้นของลูทรอน-เอช ที่ใช้อยู่ในกระบวนการฟอกหนังเป็น 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง ดังนั้นในการทดลองจึงใช้ไบรมีเลนในความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง เพื่อให้ได้แอนติวิตีของเอนไซม์เท่ากัน

ผลการทดลอง (ตารางที่ 4) เปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกเป็นส่วน เมื่อใช้ไบรมีเลนและลูทรอน-เอช พบว่า ค่าแรงฉีก แรงดึง และระชะฮีดตัวของหนังเมื่อใช้ไบรมีเลนไม่แตกต่างจากการใช้ลูทรอน-เอชมากนัก กล่าวคือเมื่อใช้ไบรมีเลนจะได้ค่าแรงฉีก แรงดึง และระชะฮีดตัวของหนังส่วนตะโพกประมาณ 88.81, 235.17, 83.75 กิโลกรัมแรงต่อเซนติเมตร, กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร, เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนการใช้ลูทรอน-เอช ได้ค่าแรงฉีก แรงดึง และระชะฮีดตัวของหนังส่วนตะโพกประมาณ 89.41, 232.84, 84.75 กิโลกรัมแรงต่อเซนติเมตร, กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร, เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ หนังที่ผ่านการใช้เอนไซม์ย่อยโปรตีนจะมีค่าแรงฉีกและแรงดึงลดลง แต่ระชะฮีดตัวจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าหนังที่ไม่ได้ใช้เอนไซม์ หนังที่ผ่านการใช้เอนไซม์จะมีความนุ่มกว่าหนังที่ไม่ได้ใช้เอนไซม์ และจากการทดสอบหนังทั้ง 3 ส่วนคือ ส่วนตะโพก ส่วนท้องและส่วนไหล่ พบว่าหนังส่วนตะโพกจะให้ค่าแรงฉีกและแรงดึงที่สูงกว่าหนังส่วนอื่น

3.5 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้ไบรมีเลนและลูทรอน-เอช ในการทดลองระดับขยายส่วน

3.5.1 เปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้ไบรมีเลนและลูทรอน-เอชในถังหมักขนาด 50 ลิตร

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้โบรมีเลนและลูทรอน-เอช ความเข้มข้น 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ตามลำดับ ทำการทดลองในระดับขวดเขย่า โดยใช้หนังส่วนตะโปก ส่วนท้อง และส่วนไหล่ ตามวิธีทำข้อ 2.7

- หนังส่วนที่ 1 หมายถึงหนังส่วนตะโปก
- 2 หมายถึงหนังส่วนท้อง
 - 3 หมายถึงหนังส่วนไหล่

- ระดับความนุ่ม -- หมายถึงหนังมีความแข็งเมื่อสัมผัสและเมื่อกดนิ้วมือ
ลงบนหนังไม่ปรากฏรอยนิ้วมือ
- หมายถึงหนังที่ค่อนข้างแข็งเมื่อสัมผัสและเมื่อกดนิ้วมือ
ลงบนหนังปรากฏรอยนิ้วมือ
- + หมายถึงหนังมีความนุ่มพอใช้และปรากฏรอยนิ้วมือ
- ++ หมายถึงหนังมีความนุ่มดีและปรากฏรอยนิ้วมือชัดเจน
- +++ หมายถึงหนังมีความอ่อนตัวเกินควร

เอมไซม์	หนังสือส่วนที่	ความ นุ่มหนังสือ	ค่าทดสอบทางกายภาพ		
			แรงฉีก (กค.แรง/ซม.)	แรงดึง (กค.แรง/ตร.ซม.)	ระยะเวลายึดตัว (%)
น้ำใส่ เอมไซม์	1	--	102.66 ± 1.2	274.09 ± 1.9	76.50 ± 0.5
	2	-	95.42 ± 1.0	237.73 ± 1.5	82.25 ± 0.5
	3	--	97.85 ± 1.0	252.05 ± 2.1	79.50 ± 0.5
ปรมี โส	1	+	88.81 ± 1.5	235.17 ± 1.5	83.75 ± 0.5
	2	++	84.74 ± 1.2	212.10 ± 2.0	89.00 ± 0.5
	3	++	86.61 ± 1.0	229.68 ± 1.9	86.00 ± 0.5
ลูทวอน-เฮช	1	+	89.41 ± 1.0	232.84 ± 1.5	84.75 ± 0.5
	2	++	85.00 ± 1.2	214.35 ± 2.0	91.50 ± 0.7
	3	++	87.45 ± 1.0	229.07 ± 1.5	87.00 ± 0.5

ใช้โบรมีเลนและลูทรอน-เอชเป็นเบตติงเอเจนท์ โดยแปรความเข้มข้นของโบรมีเลนเป็น 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 เปอร์เซนต์ต่อน้ำหนักแห้ง และแปรค่าความเข้มข้นของ ลูทรอน-เอชเป็น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 เปอร์เซนต์ต่อน้ำหนักแห้ง ใช้หนึ่งที่ไม่ได้ใส่ เอนไซม์เป็นตัวควบคุม ทำการทดลองในถังหมักขนาด 50 ลิตร โดยใช้หนึ่งส่วนตะโปก ส่วนท้อง และส่วนไหล่ หลังจากได้หนึ่งฟอกสำเร็จรูปแล้ว นำมาวัดคุณลักษณะทางกายภาพของ หนึ่งที่ทดสอบได้แก่ ค่าแรงฉีก แรงดึง และระะยะยืดตัว ตามวิธีการทดสอบหนึ่ง

ผลการทดลอง (ตารางที่ 5 ก) แสดงให้เห็นว่าการใช้โบรมีเลนทำให้หนึ่งมีค่าระะยะการยืดตัวสูงขึ้น ค่าแรงฉีกและแรงดึงลดลงกว่าหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ เอนไซม์ การใช้โบรมีเลนในปริมาณความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ค่าแรงดึงและแรงฉีกลดลง แต่เพิ่มค่าระะยะการยืดตัว จากหนึ่งส่วนตะโปกที่ไม่ได้ใช้ เอนไซม์จะมีค่าแรงฉีก แรงดึง และระะยะยืดตัว ประมาณ 106.80, 275.69, 75.00 กิโลกรัมแรงต่อเซนติเมตร, กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร, เปอร์เซนต์ ตามลำดับ เมื่อใช้โบรมีเลนความเข้มข้น 0.05 เปอร์เซนต์ต่อน้ำหนักแห้งทำให้ค่าค่าแรงฉีก แรงดึง และระะยะยืดตัวเป็นค่าประมาณ 95.28, 258.93, 79.50 กิโลกรัมแรงต่อเซนติเมตร, กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร, เปอร์เซนต์ ตามลำดับ ความแตกต่างของคุณลักษณะที่วัดได้จากหนึ่งที่ใช้ เอนไซม์จะเห็นได้ชัดเจน จากการพิจารณาหนึ่งส่วนตะโปก (ส่วนที่ 1) ถ้าเพิ่มความเข้มข้นของโบรมีเลนเป็น 2 เท่า คือจาก 0.05 เปอร์เซนต์ต่อน้ำหนักแห้งเป็น 0.1 เปอร์เซนต์ต่อน้ำหนักแห้ง ทำให้ค่าแรงฉีกและแรงดึงลดลงจากประมาณ 95.28 และ 258.93 เป็นประมาณ 91.85, 249.31 กิโลกรัมแรงต่อเซนติเมตร และกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ แต่ถ้าเพิ่มความเข้มข้นของโบรมีเลนเป็น 4 เท่า คือเป็น 0.2 เปอร์เซนต์ต่อน้ำหนักแห้ง จะทำให้ค่าแรงฉีกและแรงดึงลดลงอีกเพียงเล็กน้อย เป็นประมาณ 88.12, 240.38 กิโลกรัมแรงต่อเซนติเมตร และกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ

จากการทดสอบโดยการสัมผัสหนึ่งที่ผ่านมาขั้นตอนการเบตติง หนึ่งที่ใช้โบรมีเลน จะมีความนุ่มเพิ่มขึ้น ตามปริมาณเอนไซม์ที่ใช้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งส่วนท้องซึ่งมีความอ่อนตัวอยู่แล้ว จะมีความนุ่มและค่อนข้างนุ่มเกินควรเมื่อใช้โบรมีเลนความเข้มข้นสูง

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้โบรมีเลน และลูทรอน-เอชความเข้มข้น 0.05-0.20 และ 0.1-0.4 เปอร์เซ็นต์ ต่อน้ำหนักหนัง (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ตามลำดับ ทำการทดลองในถังหมุน ขนาด 50 ลิตร โดยใช้หนังส่วนตะโพก ส่วนท้อง และส่วนไหล่ ตามวิธีทำข้อ 2.8.1

- (ก) ใช้โบรมีเลนความเข้มข้น 0.05-0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง
 (ข) ใช้ลูทรอน-เอชความเข้มข้น 0.1-0.4 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง

- หนังส่วนที่ 1 หมายถึงหนังส่วนตะโพก
 2 หมายถึงหนังส่วนท้อง
 3 หมายถึงหนังส่วนไหล่

- ระดับความนุ่ม -- หมายถึงหนังมีความแข็งเมื่อสัมผัสและเมื่อกดนิ้วมือ
 ลงบนหนัง ไม่ปรากฏรอยนิ้วมือ
 - หมายถึงหนังที่ค่อนข้างแข็งเมื่อสัมผัสและเมื่อกดนิ้วมือ
 ลงบนหนังปรากฏรอยนิ้วมือ
 + หมายถึงหนังมีความนุ่มพอใช้และปรากฏรอยนิ้วมือ
 ++ หมายถึงหนังมีความนุ่มดีและปรากฏรอยนิ้วมือชัดเจน
 +++ หมายถึงหนังมีความอ่อนตัวเกินควร

เออนไซม์	ความเข้มข้น เออนไซม์	หนังสือส่วนที่	ความ นุ่มนวล	ค่าทดสอบทางกายภาพ		
				แรงฉีก (กค.แรง/ซม.)	แรงดึง (กค.แรง/ตร.ซม.)	ระยะเวลาตัด (%)
น้ำใส เออนไซม์	0.00	1	--	106.80 ± 1.0	275.69 ± 1.0	75.00 ± 0.5
		2	--	95.00 ± 1.5	274.18 ± 1.2	80.00 ± 0.7
		3	--	99.40 ± 1.2	258.48 ± 0.9	77.00 ± 0.3
ขี้มึล	0.05	1	-	95.28 ± 1.5	258.93 ± 0.5	79.50 ± 0.5
		2	+	82.48 ± 1.5	241.56 ± 2.1	85.50 ± 0.5
		3	-	88.24 ± 1.0	245.83 ± 1.7	81.25 ± 0.7
	0.10	1	-	91.85 ± 1.7	249.31 ± 1.7	82.50 ± 0.9
		2	++	82.14 ± 1.0	239.61 ± 2.5	91.25 ± 0.5
		3	+	87.32 ± 1.0	240.83 ± 1.0	87.25 ± 0.5
	0.15	1	+	90.10 ± 1.9	245.35 ± 1.2	84.25 ± 0.9
		2	++	82.13 ± 0.7	238.79 ± 1.0	94.50 ± 0.5
		3	++	85.54 ± 1.0	241.19 ± 1.5	91.50 ± 0.5
	0.20	1	++	88.12 ± 0.7	240.38 ± 1.0	84.75 ± 0.5
		2	+++	81.90 ± 1.3	237.44 ± 1.5	95.25 ± 0.5
		3	++	85.57 ± 1.4	239.75 ± 1.1	92.50 ± 0.3

ตารางที่ 5 ก
(ขี้มึล)

เออนไซม์	ความเข้มข้น เออนไซม์	หนังส่วนที่	ความ นุ่มหนัง	ค่าทดสอบทางกายภาพ		
				แรงฉีก (กก.แรง/ซม.)	แรงดึง (กก.แรง/ตร.ซม.)	ระยะการยืดตัว (%)
ลูทอรอน-เอช	0.10	1	-	91.94 ± 1.5	257.81 ± 2.0	80.25 ± 0.5
		2	+	84.82 ± 1.3	241.93 ± 1.5	89.50 ± 0.5
		3	-	87.00 ± 1.0	245.81 ± 1.5	85.75 ± 0.3
	0.20	1	-	91.83 ± 1.7	249.98 ± 1.5	82.25 ± 0.7
		2	++	82.19 ± 1.3	239.58 ± 1.0	91.00 ± 0.5
		3	+	86.72 ± 1.0	244.51 ± 1.5	87.00 ± 0.5
	0.30	1	++	89.84 ± 1.9	241.44 ± 1.9	82.50 ± 0.3
		2	++	80.06 ± 2.0	238.86 ± 1.0	94.25 ± 0.5
		3	++	85.87 ± 1.5	240.19 ± 1.5	89.50 ± 0.7
	0.40	1	++	84.70 ± 1.4	239.67 ± 1.7	84.25 ± 0.3
		2	+++	82.84 ± 1.0	237.15 ± 0.9	95.50 ± 0.3
		3	++	79.45 ± 1.2	239.27 ± 1.5	91.75 ± 0.5

ตารางที่ 5 ข
(ลูทอรอน-เอช)

จากผลการทดลอง (ตาราง 5 ข) การใช้ลูกรอน-เอช จะทำให้ค่าแรงฉีกและแรงดึงของชิ้นหนังทดสอบลดลง ส่วนระยะการยืดตัวก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการใช้ไบรมีเลน ปริมาณการใช้ลูกรอน-เอช ที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าแรงฉีกและแรงดึงของชิ้นหนังทดสอบลดลง ส่วนระยะการยืดตัวเพิ่มขึ้น และจากการทดสอบความนุ่มด้วยการสัมผัสพบว่า ปริมาณของลูกรอน-เอช ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้หนังนุ่มขึ้นอีก และค่อนข้างนุ่มเกินควรถ้าใช้ลูกรอน-เอช ความเข้มข้น 0.4 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง จะทำให้หนังส่วนท้องนุ่มหรือหนังละเอียด

3.5.2 เปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้ไบรมีเลนและลูกรอน-เอชในถังหมักขนาด 300 ลิตร

ใช้ไบรมีเลนและลูกรอน-เอชเป็นเบคคิงเอเจนท์โดยแปรความเข้มข้นของไบรมีเลนเป็น 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง และแปรค่าความเข้มข้นของลูกรอน-เอชเป็น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง ใช้หนังที่ไม่ได้ใช้เอนไซม์เป็นตัวควบคุม ทำการทดลองตามขั้นตอนการฟอกหนังในถังหมักขนาด 300 ลิตร โดยใช้หนังซีก เมื่อได้หนังสำเร็จรูปแล้ว ทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพของชิ้นหนังทดสอบ

ผลการทดลอง (ตารางที่ 6) จะสังเกตเห็นว่าค่าทดสอบทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้ไบรมีเลนและลูกรอน-เอชมีค่าใกล้เคียงกันคือ การใช้ไบรมีเลนในความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ค่าแรงฉีกและค่าแรงดึงลดลง ค่าระยะการยืดตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับการใช้ลูกรอน-เอช หนังที่ไม่ได้ใช้เอนไซม์จะมีความแข็งและไม่ปรากฏรอยนิ้วมือเมื่อกดนิ้วมือลงบนหนัง หลังจากขั้นตอนการเบคคิง จะสังเกตเห็นว่า เมื่อใช้ไบรมีเลนในความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ จะให้ค่าทดสอบทางกายภาพที่ใกล้เคียงกับการใช้ลูกรอน-เอชความเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือค่าแรงฉีก แรงดึง และระยะการยืดตัวเมื่อใช้ไบรมีเลนความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์เป็นค่าประมาณ 92.35, 269.17, 66.99 กิโลกรัมแรงต่อเซนติเมตร, กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร และเปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และเมื่อใช้ลูกรอน-เอชความเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ จะได้ค่าค่าแรงฉีก แรงดึง และระยะการยืดตัว ประมาณ 91.23,

271.51, 66.80 กิโลกรัมแรงต่อเซนติเมตร, กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร และเปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามคุณลักษณะทางกายภาพของชั้นหนึ่งทดสอบไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของโบรมีนและลูทรอน-เอชถึง 4 เท่า

3.6 ศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเบตตั้งต่อคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้โบรมีนและลูทรอน-เอช

3.6.1 ศึกษาอิทธิพลของแอมโมเนียมซัลเฟตที่มีต่อคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้โบรมีนและลูทรอน-เอช

นำแอมโมเนียมซัลเฟตมาแปรค่าความเข้มข้นเป็น 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) และใช้ความเข้มข้นของโบรมีนและลูทรอน-เอชเป็น 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง ตามลำดับ ทำการทดลองตามขั้นตอนการฟอกหนัง จากนั้นทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพของชั้นหนึ่งทดสอบ

ผลการทดลอง (ตารางที่ 7 และรูปที่ 12) จะเห็นว่าแอมโมเนียมซัลเฟตที่เติมลงไปในช่วงการเบตตั้งจะทำให้ค่าพีเอชของสารละลายน้ำแช่หนังลดลง ทั้งการใช้โบรมีนและลูทรอน-เอช จะได้คุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูป ที่ใกล้เคียงกัน การใช้แอมโมเนียมซัลเฟตความเข้มข้น 1.0-2.0 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง จะทำให้ค่าแรงฉีกและแรงดึงของชั้นหนึ่งทดสอบเพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้าเพิ่มปริมาณแอมโมเนียมซัลเฟตมากกว่า 3.0 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง ค่าแรงฉีก และแรงดึงจะมีแนวโน้มลดต่ำลง ส่วนค่าระยะการยืดตัวก็จะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งการใช้โบรมีนและลูทรอน-เอช

เป็นที่น่าสนใจว่าการเติมแอมโมเนียมซัลเฟตในความเข้มข้นต่ำประมาณ 1.0-1.5 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง ทั้งการใช้โบรมีนและลูทรอน-เอช ทำให้ค่าแรงฉีกแรงดึงของชั้นหนึ่งทดสอบสูงขึ้น แต่เมื่อทดสอบความนุ่มโดยการสัมผัสพบว่า หนังมีความแข็งและไม่ปรากฏรอยนิ้วมือเมื่อกดนิ้วมือลงบนหนัง แต่การใช้แอมโมเนียมซัลเฟตในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะได้ความนุ่มของหนังดีขึ้น ทั้งการใช้โบรมีนและลูทรอน-เอช

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้โบรมีนเลน และลูทรอน-เอช ความเข้มข้น 0.05-0.20 และ 0.1-0.4 เปอร์เซ็นต์ ต่อน้ำหนักหนัง (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ตามลำดับ ทำการทดลองในถังหมุน ขนาด 300 ลิตรโดยใช้น้ำหนัก ตามวิธีทำข้อ 2.8.2

- ระดับความนุ่ม -- หมายถึงหนังมีความแข็งเมื่อสัมผัสและเมื่อกดนิ้วมือ
ลงบนหนังไม่ปรากฏรอยนิ้วมือ
- หมายถึงหนังที่ค่อนข้างแข็งเมื่อสัมผัสและเมื่อกดนิ้วมือ
ลงบนหนังปรากฏรอยนิ้วมือ
- + หมายถึงหนังมีความนุ่มพอใช้และปรากฏรอยนิ้วมือ
- ++ หมายถึงหนังมีความนุ่มดีและปรากฏรอยนิ้วมือชัดเจน
- +++ หมายถึงหนังมีความอ่อนตัวเกินควร


เลนโซ่	กำลังส่วนที่	ความ นุ่มนวล	ค่าทดสอบทางกายภาพ		
			แรงบิด (กท.แรง/ซม.)	แรงดึง (กท.แรง/ตร.ซม.)	ระยะการยืดตัว (%)
เปล่า	0.00	--	106.5 ± 2.5	292.48 ± 2.1	64.50 ± 0.9
อวามี่ เลน	0.05	-	98.28 ± 1.0	279.11 ± 1.5	66.54 ± 0.5
	0.10	+	92.35 ± 1.0	269.17 ± 1.5	66.99 ± 0.3
	0.15	+	98.19 ± 1.5	268.06 ± 1.9	67.42 ± 0.5
	0.20	++	86.70 ± 1.5	266.41 ± 1.3	67.50 ± 0.3
สทวอน-เฮน	0.10	-	99.37 ± 1.5	277.94 ± 1.8	66.73 ± 0.3
	0.20	+	91.23 ± 1.0	271.51 ± 1.0	66.80 ± 0.2
	0.30	+	86.24 ± 1.3	269.43 ± 1.3	67.13 ± 0.4
	0.40	++	84.36 ± 1.2	267.29 ± 1.2	67.64 ± 0.3

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบอิทธิพลของแอมโมเนียมซัลเฟตที่มีต่อคุณลักษณะทางกายภาพของ
 หนัฟลอกสำเร็จรูป โดยแปรค่าความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟตเป็น
 1.0-4.0 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัฟ (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ใช้โบรมีเลน
 และลูทรอน-เอช เป็นเบตติงเอเจนท์ ความเข้มข้น 0.1 และ 0.2
 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัฟ ตามลำดับ ทำการทดลองในถังหมนขนาด
 300 ลิตร และใช้หนัฟซีก ตามวิธีทำข้อ 2.8.2

- ระดับความนุ่ม -- หมายถึงหนัฟมีความแข็งเมื่อสัมผัสและเมื่อกดนิ้วมือ
 ลงบนหนัฟไม่ปรากฏรอยนิ้วมือ
- หมายถึงหนัฟที่ค่อนข้างแข็งเมื่อสัมผัสและเมื่อกดนิ้วมือ
 ลงบนหนัฟปรากฏรอยนิ้วมือ
 - + หมายถึงหนัฟมีความนุ่มพอใช้และปรากฏรอยนิ้วมือ
 - ++ หมายถึงหนัฟมีความนุ่มดีและปรากฏรอยนิ้วมือชัดเจน
 - +++ หมายถึงหนัฟมีความอ่อนตัวเกินควร

תכולת סידן (mg)	תכולת סידן (mg)	סוג התוסף	תכולת סידן (mg)			
			מדידת סידן (mg)	מדידת סידן (mg)	מדידת סידן (mg)	מדידת סידן (mg)
0.1%	0.00	--	54.00 ± 2.0	146.29 ± 2.1	34.00 ± 0.7	
	1.00	--	69.00 ± 2.0	153.41 ± 2.5	48.00 ± 0.6	
	1.50	-	74.51 ± 2.1	210.35 ± 2.5	53.00 ± 0.5	
	2.00	+	91.98 ± 2.5	271.58 ± 1.9	63.25 ± 0.7	
0.2%	3.00	+	88.42 ± 1.9	268.82 ± 2.1	66.00 ± 0.5	
	4.00	+	84.58 ± 1.9	264.00 ± 2.2	68.50 ± 0.4	
	0.00	--	55.19 ± 2.1	144.30 ± 1.9	37.50 ± 0.7	
	1.00	-	68.41 ± 2.5	154.44 ± 2.0	46.35 ± 0.5	
0.2%	1.50	-	75.32 ± 2.0	205.44 ± 2.1	58.15 ± 0.5	
	2.00	+	93.18 ± 2.4	271.40 ± 1.9	65.20 ± 0.7	
	3.00	+	88.75 ± 2.0	269.30 ± 1.7	66.75 ± 0.5	
	4.00	+	85.43 ± 1.9	264.73 ± 1.9	68.00 ± 0.7	

- รูปที่ 12 เปรียบเทียบอิทธิพลของแอมโมเนียมซัลเฟตที่มีต่อคุณลักษณะทางกายภาพของ
หนังสือพิมพ์รีจูรูปโดยแปรค่าความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟตเป็น
1.0-4.0 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักแห้ง (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ใช้โบรมีเลนและ
ลูทรอน-เอช เป็นเบตติ้งเอเจนท์ ความเข้มข้น 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์
ต่อน้ำหนักแห้ง ตามลำดับ ทำการทดลองในถังหมักขนาด 300 ลิตร และ
ใช้หนังสือพิมพ์ ตามวิธีทำข้อ 2.8.2
- (ก) แรงฉีกของหนังสือพิมพ์รีจูรูปเมื่อใช้โบรมีเลนและลูทรอน-เอช
 - (ข) แรงดึงของหนังสือพิมพ์รีจูรูปเมื่อใช้โบรมีเลนและลูทรอน-เอช
 - (ค) ระยะเวลาการยืดตัวของหนังสือพิมพ์รีจูรูปเมื่อใช้โบรมีเลนและลูทรอน-เอช



□ BROMELAIN

△ LUTRON-II

3.6.2 ศึกษาอิทธิพลของโซเดียมเมตาไบซิลไฟท์ที่มีต่อคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้โบรมีเลนและลูทรอน-เอช

นำแอมโซเดียมเมตาไบซิลไฟท์มาแปรค่าความเข้มข้นเป็น 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) และใช้ความเข้มข้นของโบรมีเลนและลูทรอน-เอชเป็น 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง ตามลำดับ ทำการทดลองตามขั้นตอนการฟอกหนัง จากนั้นทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพของชิ้นหนังทดสอบ

ผลการทดลอง (ตารางที่ 8 และรูปที่ 13) จะเห็นว่าโซเดียมเมตาไบซิลไฟท์ที่เติมลงไป จะทำให้ค่าพีเอชของสารละลายน้ำหนังลดลง การใช้โบรมีเลนและลูทรอน-เอช จะได้คุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือการเติมโซเดียมเมตาไบซิลไฟท์ความเข้มข้นต่ำกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง จะทำให้ค่าแรงฉีกและแรงดึงของหนังลดลงอย่างรวดเร็ว ระยะการยืดตัวเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเพิ่มปริมาณโซเดียมเมตาไบซิลไฟท์ มากกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง ค่าแรงฉีก และแรงดึงจะลดต่ำลงอย่างช้า ๆ ส่วนค่าระยะการยืดตัวยังคงเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อย ทั้งของการใช้โบรมีเลนและลูทรอน-เอช แต่จากการทดสอบความนุ่มของหนังเมื่อใช้โบรมีเลนพบว่า การใช้โซเดียมเมตาไบซิลไฟท์เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนังจะทำให้หนังเกิดความนุ่มขึ้น ในขณะที่การใช้ลูทรอน-เอชความนุ่มของหนังจากการสัมผัสจะเริ่มปรากฏ เมื่อใช้โซเดียมเมตาไบซิลไฟท์เข้มข้น 1.0 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง

3.6.3 ศึกษาอิทธิพลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีต่อคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้โบรมีเลนและลูทรอน-เอช


นำโซเดียมไฮดรอกไซด์มาแปรค่าความเข้มข้นเป็น 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) และใช้ความเข้มข้นของโบรมีเลนและลูทรอน-เอชเป็น 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง ตามลำดับ ทำการทดลองตามขั้นตอนการฟอกหนัง จากนั้นทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพของชิ้นหนังทดสอบ

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบอิทธิพลของโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ที่มีต่อคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปโดยแปรค่าความเข้มข้นของโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์เป็น 0.5-2.0 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ใช้โบรมีเลนและลูทรอน-เอชเป็นเบตตั้งเอเจนต์ความเข้มข้น 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง ตามลำดับ ทำการทดลองในถังหมุนขนาด 300 ลิตร และใช้หนังซีก ตามวิธีทำข้อ 2.8.2

- ระดับความนุ่ม -- หมายถึงหนังมีความแข็งเมื่อสัมผัสและเมื่อกดนิ้วมือ
ลงบนหนังไม่ปรากฏรอยนิ้วมือ
- หมายถึงหนังที่ค่อนข้างแข็งเมื่อสัมผัสและเมื่อกดนิ้วมือ
ลงบนหนังปรากฏรอยนิ้วมือ
- + หมายถึงหนังมีความนุ่มพอใช้และปรากฏรอยนิ้วมือ
- ++ หมายถึงหนังมีความนุ่มดีและปรากฏรอยนิ้วมือชัดเจน
- +++ หมายถึงหนังมีความอ่อนตัวเกินควร

נעץ/תוסף	תכולת נתרן Na ₂ S ₂ O ₅	ערכת הזמון	אדוות נרחבות והתאמה		
			תאריך (נ.ע. נר.ו.ח.)	התאריך (נ.ע. נר.ו.ח.)	התאריך (%)
0.1%	0.0	-	101.74 ± 2.7	279.46 ± 2.5	64.13 ± 0.6
	0.5	+	91.45 ± 2.5	269.21 ± 2.4	66.74 ± 0.7
	1.0	+	87.25 ± 1.7	264.74 ± 2.5	66.99 ± 0.7
	1.5	+	86.25 ± 1.0	263.93 ± 1.5	67.51 ± 0.8
	2.0	+	84.07 ± 0.9	262.26 ± 1.0	67.39 ± 0.7
0.2%	0.0	-	102.85 ± 2.5	282.55 ± 3.4	64.98 ± 0.5
	0.5	-	91.97 ± 2.4	271.24 ± 2.5	66.29 ± 0.5
	1.0	+	89.39 ± 1.8	268.16 ± 2.4	67.14 ± 0.4
	1.5	+	86.74 ± 1.5	266.50 ± 2.3	67.25 ± 0.7
	2.0	+	84.67 ± 1.5	263.54 ± 2.1	68.65 ± 0.7

- รูปที่ 13** เปรียบเทียบอิทธิพลของโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่มีต่อคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปโดยแปรค่าความเข้มข้นของโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์เป็น 0.5-2.0 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ใช้โบรมีเลนและลูกรอน-เอชเป็นเบตติ้งเอเจนต์ ความเข้มข้น 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง ตามลำดับ ทำการทดลองในถังหมนขนาด 300 ลิตร และใช้หนังซีก ตามวิธีทำข้อ 2.8.2
- (ก) แรงฉีกของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้โบรมีเลนและลูกรอน-เอช
 - (ข) แรงดึงของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้โบรมีเลนและลูกรอน-เอช
 - (ค) ระยะการยืดตัวของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้โบรมีเลนและลูกรอน-เอช




ผลการทดลอง (ตารางที่ 9 และรูปที่ 14) จะเห็นว่าไบมอล-เอ ที่เติมลงไปไม่มีผลทำให้คุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งการใช้โบรมีนและลูทรอน-เอช กล่าวคือ จากการใช้โบรมีน เมื่อเติมไบมอล-เอลงไป 0.05 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนังจะได้ค่าแรงฉีก และแรงดึงเป็นค่าประมาณ 91.74 กิโลกรัมแรงต่อเซนติเมตร และ 277.29 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นไบมอล-เอเป็น 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง หรือเป็น 4 เท่าของความเข้มข้น 0.05 จะได้ค่าแรงฉีกเป็นค่าประมาณ 87.71 กิโลกรัมแรงต่อเซนติเมตร และแรงดึงเป็นค่าประมาณเป็นค่าประมาณ 268.90 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร ส่วนระยะการยืดตัวของหนังไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งการใช้โบรมีนและลูทรอน-เอช

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบอิทธิพลของไบมอล-เอ ที่มีต่อคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปโดยแปรค่าความเข้มข้นของไบมอล-เอเป็น 0.05-0.20 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ใช้โพรมีเลนและลูทรอน-เอชเป็นเบตติ้งเอเจนต์ความเข้มข้น 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง ตามลำดับทำการทดลองในถังหมนขนาด 300 ลิตรโดยใช้หนังซีก ตามวิธีทำข้อ 2.8.2

- ระดับความนุ่ม -- หมายถึงหนังมีความแข็งเมื่อสัมผัสและเมื่อกดนิ้วมือ
ลงบนหนังไม่ปรากฏรอยนิ้วมือ
- หมายถึงหนังที่ค่อนข้างแข็งเมื่อสัมผัสและเมื่อกดนิ้วมือ
ลงบนหนังปรากฏรอยนิ้วมือ
- + หมายถึงหนังมีความนุ่มพอใช้และปรากฏรอยนิ้วมือ
- ++ หมายถึงหนังมีความนุ่มดีและปรากฏรอยนิ้วมือชัดเจน
- +++ หมายถึงหนังมีความอ่อนตัวเกินควร

ชนิดไม้	ความชื้นที่ สมดุล - M _c	ความ บวม ขึ้น	ค่าเฉลี่ยทางกายภาพ			การบิดตัว (%)
			ความ ถ่วง (ก.บ./ก.บ.)	ความ ถ่วง (ก.บ./ก.บ.)	ความ ถ่วง (ก.บ./ก.บ.)	
ไม้สน	0.00	+	92.63 ± 0.7	278.65 ± 1.5	65.31 ± 0.7	
	0.05	+	91.74 ± 0.5	277.29 ± 1.3	66.19 ± 0.5	
	0.10	+	91.16 ± 0.3	279.43 ± 1.1	66.35 ± 0.7	
	0.15	+	89.97 ± 0.5	274.65 ± 1.5	65.14 ± 0.7	
	0.20	++	87.71 ± 0.7	268.90 ± 1.1	64.76 ± 0.6	
ไม้ยาง-เอน	0.00	+	91.48 ± 0.5	274.93 ± 1.7	64.74 ± 0.5	
	0.05	+	90.09 ± 0.7	279.16 ± 1.5	65.13 ± 0.3	
	0.10	+	91.47 ± 0.7	275.18 ± 1.3	66.27 ± 0.7	
	0.15	++	89.53 ± 0.5	269.21 ± 1.5	66.98 ± 0.7	
	0.20	++	84.79 ± 0.9	271.52 ± 1.7	65.34 ± 0.7	

- รูปที่ 14 เปรียบเทียบอิทธิพลของ ไบโมล-เอ ที่มีต่อคุณลักษณะทางกายภาพของหนังฟอกสำเร็จรูปโดยแปรค่าความเข้มข้นของไบโมล-เอเป็น 0.05-0.20 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ใช้โบรมีเลนและลูกรอน-เอชเป็นเบตตั้งเอเจนต์ความเข้มข้น 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักหนัง ตามลำดับทำการทดลองในถังหมนขนาด 300 ลิตรโดยใช้หนังซีก ตามวิธีทำข้อ 2.8.2
- (ก) แรงฉีกของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้โบรมีเลนและลูกรอน-เอช
 - (ข) แรงดึงของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้โบรมีเลนและลูกรอน-เอช
 - (ค) ระยะเวลายืดตัวของหนังฟอกสำเร็จรูปเมื่อใช้โบรมีเลนและลูกรอน-เอช



๙ ไม่นอล-เอ (w/v)

□ BROMELAIN

△ LUTRON-H