

บทที่ 3

แผนการทดลองและดำเนินการวิจัย

3.1 รูปแบบการวิจัย

มีรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ภายใต้สถานการณ์ที่ควบคุมภายในห้องปฏิบัติการ

3.2 สถานที่ทำการวิจัย

การดำเนินการวิจัยนี้กระทำที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.3 แผนการทดลอง

งานวิจัยนี้เป็นการทดลองกำจัดสีรีแอกทีฟ ด้วยถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากกะลามะพร้าว ไม้ยูคาลิปตัส และแอนทราไซต์ โดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์ที่เตรียมจากสีย้อม รีแอกทีฟ C.I.Reactive 180 สีแดง มีโครงสร้างโมโนอะโซและสีย้อมรีแอกทีฟ Remazol Black B สีน้ำเงิน โครงสร้างไดอะโซ มีความเข้มข้นสีคงที่ 50 มก./ล.ตลอดการวิจัย โดยทำการทดลองทั้งแบบแบดซ์และคอลัมน์ งานวิจัยนี้ได้แบ่งการทดลองเป็น 4 ขั้นตอนคือ

3.3.1 ถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในงานวิจัย

การทดลองนี้จะใช้ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวที่ขายเป็นการค้า ส่วนถ่านกัมมันต์จาก ไม้ยูคาลิปตัส (*Eucalyptus camaldulensis* Dehnh.) และแอนทราไซต์ได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ถ่านกัมมันต์พื้นที่ผิวแตกต่างกัน ยกเว้นถ่านกัมมันต์จากไม้ยูคาลิปตัส และกะลามะพร้าวที่ขายเป็นการค้า 1 ตัวอย่าง มีพื้นที่ผิวใกล้เคียงกันแต่เตรียมจากวัสดุต่างกัน

3.3.1.1 การเตรียมถ่านกัมมันต์เพื่อใช้ในงานวิจัย

ถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในการทดลองแบบแบดจ์จะบดด้วยเครื่องบดละเอียด ให้สามารถลอดผ่านตะแกรงเบอร์ 325 ได้ไม่น้อยกว่า 95% (ASTM D3860-89a, 1993) หลังจากนั้นอบถ่านกัมมันต์ในเตาอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นในโถป้องกันความชื้น (Desicator) และวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมีของถ่านกัมมันต์ด้วย Scanning Electron Microscope (SEM) และ Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ตามลำดับ

ส่วนถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในการทดลองแบบต่อเนื่องจะทำการร่อนคัดขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 12 แล้วค้ำบนตะแกรงเบอร์ 40 จะได้ขนาดอนุภาค 0.42 – 1.68 มิลลิเมตร และวิเคราะห์ค่าผ่านตะแกรงเพื่อหา Effective size และ Uniformity coefficient

3.3.2 การทดสอบหาเวลาที่เหมาะสมของการดูดติดผิว สำหรับการทดลองแบบแบดจ์


มีขั้นตอนและวิธีทำ สรุปได้ดังรูปที่ 3.1 และมีรายละเอียดวิธีทำดังนี้

- 1) เติมน้ำเสียสังเคราะห์ 2 ชนิด (จากสีย้อมรีแอกทีฟสีแดง และน้ำเงิน) ความเข้มข้น 50 มก./ล. ปริมาตร 100 มล. ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 250 มล.
- 2) เติมเม็ดถ่านกัมมันต์ปริมาณ 1.0 กรัมลงไป
- 3) นำขวดวัดปริมาตรแต่ละชุดไปเขย่าบนเครื่องเขย่า ที่รอบการทำงาน 250 รอบ/นาที เป็นเวลา 0.5 ชั่วโมงสำหรับชุดแรก และเป็นเวลา 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 นาที และ 0.5, 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 จนถึง 12.0 ชั่วโมง สำหรับที่เหลืออีก 6 ชุดตามลำดับ ที่สภาพปกติ ณ อุณหภูมิห้อง
- 4) แยกถ่านกัมมันต์เม็ดออกโดยวางทิ้งไว้ให้จมตัวประมาณ 5 นาที
- 5) นำเฉพาะน้ำเสียไปวัดสี แล้วบันทึกค่าความเข้มข้นสีของน้ำเสียที่เหลือ และพีเอช
- 6) ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 1 โดยเปลี่ยนชนิดของถ่านกัมมันต์ และสีย้อมที่เตรียมจากหัวข้อที่


3.3.1.1 จนครบ เลือกชนิดและเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาทดลองต่อไป

3.3.3 การทดสอบแบบแบดจ์ เพื่อหาถ่านกัมมันต์ที่ให้ผลดี

มีขั้นตอนและวิธีทำ สรุปได้ดังรูปที่ 3.2 และมีรายละเอียดวิธีทำดังนี้



รูปที่ 3.1 แผนภาพการหาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับของสีของมบนถ่านกัมมันต์




รูปที่ 3.2 แผนภาพการทดสอบแบบแบดซ์ เพื่อหาถ่านกัมมันต์ที่ให้ผลดี

- 1) เติมน้ำเสียสังเคราะห์ 2 ชนิด (จากสีย้อมรีแอกทีฟแดง และน้ำเงิน) ปริมาตร 100 มล. ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 250 มล. จำนวน 6 ใบ แล้วเติมเม็ดถ่านกัมมันต์ปริมาณ 0, 0.01, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0 กรัมลงไปตามลำดับ (ค่า m)
- 2) นำขวดวัดปริมาตรทั้ง 6 ใบไปเขย่าบนเครื่องเขย่า ที่รอบการทำงาน 250 รอบ/นาที เป็นเวลาตามที่ได้จากหัวข้อที่ 3.3.2 ที่สภาพปกติ ณ อุณหภูมิห้อง
- 3) แยกถ่านกัมมันต์เม็ดออกโดยวางให้จมตัวประมาณ 5 นาที
- 4) นำน้ำเสียไปวัดสี พีเอช และวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของถ่านกัมมันต์ที่ดูดซับสีด้วย FTIR
- 5) คำนวณหาปริมาณของสีที่ถูกดูดติดโดยถ่านกัมมันต์ที่อยู่ในแต่ละขวดวัดปริมาตร แล้วบันทึกค่าที่ได้จากการคำนวณ (ค่า x)
- 6) คำนวณหาอัตราส่วนปริมาณของสีที่ถูกดูดติด (ค่า x) ต่อหน่วยน้ำหนักของถ่านกัมมันต์ (ค่า m) แล้วทำการบันทึกค่าที่ได้จากการคำนวณ (ค่า x/m)
- 7) ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 1 โดยเปลี่ยนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากหัวข้อ 3.3.1.1 และสีย้อม จนครบ
- 8) เปรียบเทียบผลเพื่อเลือกชนิดถ่านกัมมันต์ ที่ให้ค่าความจุสำหรับดูดติดที่ดีเพื่อไปศึกษาในรูปแบบต่อเนื่อง


3.3.4 การทดสอบแบบต่อเนื่อง

มีขั้นตอนและวิธีทำ สรุปได้ดังรูปที่ 3.3 และมีรายละเอียดวิธีทำดังนี้


- 1) การทดสอบในรูปแบบต่อเนื่อง ใช้คอลัมน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3.0 ซม. สูง 1.0 ม. มีถ่านกัมมันต์อยู่สูง 0.3 ม. ดังแสดงในรูปที่ 3.4 และ 3.5 ใช้น้ำเสียสังเคราะห์และชนิดถ่านกัมมันต์ที่ได้ผลดีจากหัวข้อที่ 3.3.3 กำหนดให้ระบบมีเวลาดักน้ำ (Empty Bed Detention Time) เท่ากับ 5, 10 และ 15 นาที
- 2) เก็บตัวอย่างน้ำเสียออกจากคอลัมน์ที่ละ 100 ลบ.ซม. เพื่อทำการวัดสีในน้ำทุก 12 ซม. ส่วนช่วงที่ประสิทธิภาพการดูดติดลดลงจนสังเกตเห็นค่าสี (ADMI) ในน้ำออกเริ่มเพิ่มมากขึ้น จะเก็บตัวอย่างน้ำถี่มากขึ้นเพื่อให้ผลที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นโดยเก็บทุก 1 ซม.
- 3) เขียนกราฟค่าสี (ADMI) ในน้ำออกเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำออก
- 4) นำผลมาใช้เป็นข้อมูลในการสรุปความเหมาะสม ในการกำจัดสีโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่เลือกใช้



รูปที่ 3.3 แผนภาพการทดสอบแบบต่อเนื่อง



รูปที่ 3.4 คอลัมน์ที่ใช้ทดสอบแบบต่อเนื่อง



(ก) ชุดอุปกรณ์ป้อนน้ำเสีย



รูปที่ 3.5 ชุดอุปกรณ์ทดสอบแบบต่อเนื่อง

3.4 การกำหนดค่าและประเภทตัวแปร

3.4.1 การกำหนดค่าและประเภทตัวแปรตามการทดลองหัวข้อ 3.3.2

ตัวแปรอิสระ	
1. เวลาในการสัมผัส	5.0 – 30.0 นาที และต่อเนื่องจนครบ 12 ชั่วโมง ทุก 30 นาที
ตัวแปรที่ควบคุมให้คงที่	
1. ลักษณะน้ำเสียเริ่มต้น -ความเข้มข้นสีขุ่นม -ปริมาตรน้ำเสีย	50 มิลลิกรัม/ลิตร 100 มิลลิลิตร
2. ปริมาณถ่านกัมมันต์	1.0 กรัม
3. ความเร็วในการกวนผสม	250 รอบ/นาที
4. อุณหภูมิ	อุณหภูมิห้อง
ตัวแปรตาม	
1. ลักษณะน้ำเสียหลังการทดลอง	ปริมาณสีขุ่นที่เหลือ

3.4.2 การกำหนดค่าและประเภทตัวแปรตามการทดลองหัวข้อ 3.3.3

ตัวแปรอิสระ	
1. ปริมาณถ่านกัมมันต์	0.01 , 0.1 , 0.5 , 1.0 และ 2 กรัม
ตัวแปรที่ควบคุมให้คงที่	
1. ลักษณะน้ำเสียเริ่มต้น -ความเข้มข้นสีขุ่นม -ปริมาตรน้ำเสีย	50 มิลลิกรัม/ลิตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. เวลาในการสัมผัส	เวลาที่เหมาะสมจากหัวข้อที่ 3.3.2
3. ความเร็วในการกวนผสม	250 รอบ/นาที
4. อุณหภูมิ	อุณหภูมิห้อง
ตัวแปรตาม	
1. ลักษณะน้ำเสียหลังการทดลอง	ปริมาณสีขุ่นที่เหลือ
2. ลักษณะของการดูดติดผิว	สมการไอโซเทอม

3.4.3 การกำหนดค่าและประเภทตัวแปรตามการทดลองหัวข้อ 3.3.4

ตัวแปรอิสระ	
1.เวลาสัมผัสถึงเปล่า	5,10 และ 15 นาที
ตัวแปรที่ควบคุมให้คงที่	
1.ความสูงของชั้นถ่านกัมมันต์เม็ด	0.3 เมตร
2.อุณหภูมิ	อุณหภูมิห้อง
3.ความเข้มข้นของสีย้อมเริ่มต้น	50 มิลลิกรัม/ลิตร
ตัวแปรตาม	
1.ลักษณะของน้ำเสียที่ผ่านการกรอง	ปริมาณสีย้อมที่เหลือ , ปริมาณน้ำที่กรองได้ , พีเอช
2.ความสามารถในการกำจัดสีย้อม	ร้อยละการกำจัด

3.5 การเตรียมน้ำเสียสังเคราะห์

น้ำเสียที่ใช้ในการทดลองเป็นน้ำเสียสังเคราะห์ ที่มีการเติมสีรีแอกทีฟ C.I.Reactive 180 สีแดง มีโครงสร้างโมโนอะโซ และสีย้อมรีแอกทีฟ Remazol Black B สีน้ำเงิน โครงสร้างไดอะโซตั้ง ความเข้มข้นของสีคงที่ 50 มก/ล ตลอดการวิจัย

3.6 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

3.6.1 การเตรียมถ่านกัมมันต์

- 1) เครื่องบดหยาบ
- 2) เครื่องบดละเอียด
- 3) เครื่องเขย่าตะแกรง
- 4) ตะแกรงแยกขนาด
- 5) เครื่องชั่งละเอียด 0.1 มก.
- 6) ตู้อบ
- 7) โถป้องกันความชื้น (Desicator)

3.6.2 การทดลองแบบแบตซ์ และแบบต่อเนื่อง

- 1) คอลัมน์ที่ทำจากท่อพีวีซีใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 30 ซม. สูง 1 ม. (รูปที่ 3.4)
- 2) เครื่องเขย่า
- 3) กระจาด مخروطขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40-0.45 ไมโครเมตร
- 4) เครื่องสูบน้ำแบบรีด
- 5) ถังเก็บน้ำเสีย ขนาด 200 ลิตร
- 6) สเปกโทรโฟโตมิเตอร์
- 7) SEM Analyzer
- 8) FTIR Analyzer

3.7 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

น้ำตัวอย่างที่จะนำมาทำการวัดสีจะกรองด้วยกระจาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40-0.45 ไมโครเมตรจากนั้นจึงนำไปเข้าเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ใช้วัดสีออกมาในรูปของค่าแอบซอเบอเรนซ์ และเปอร์เซ็นต์ทรานสมิตแทนซ์ แล้วนำมาแสดงเป็นรูปกราฟระหว่างค่าแอบซอเบอเรนซ์กับความยาวคลื่น พื้นที่ใต้กราฟดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นค่าสีในหน่วยเอสยู สามารถเป็นตัวแทนในการดูแนวโน้มกำจัดสีได้ ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์ทรานสมิตแทนซ์จะนำมาคำนวณเป็นค่าสีเอดีเอ็มไอ