

รายการอ้างอิง

1. พงษ์ธร แซ่ฮ่วย ยาง : ชนิด สมบัติ และการใช้งาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค), 2548.
2. Rubber. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.njscuba.net/artifacts/matl_polymers.html, 2548.
3. Natural rubber. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <http://www.weber-schaer.com/en.html>, 2549
4. ปฏิบัติการเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, มิถุนายน, 2546.
5. M. Pramanik, Preparation and properties of ethylene vinyl acetate-clay hybrids. *Materials science letter*.20 (2001) : 1377-1380
6. Ethylene vinyl acetate. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.mtec.or.th/th/news/cool_stuff/cool37.html, 2549.
7. Ethylene copolymer. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <http://www.specialchem4adhesives.com/tc/ethylenecopolymers/index.aspx?id=eva>, 2549.
8. โครงสร้างและชนิดของแร่ดินเหนียว. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <http://www.material.chula.ac.th/Radio45/April/radio4-2.html>, 2549.
9. Bentonite. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <http://www.ima-eu.org/en/whabentontext.htm>, 2549.
10. NANOCLAY / NANOCOMPOSITES. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thaiscience.com/lab_vol/p18, 2549.
11. Polymer nanocomposite. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nrccnrc.gc.ca/highlights/2003/0307nanocomp_e.html, 2549.
12. Melt intercalation. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :<http://www.specialchem4polymers.com/resources/articles>, 2549.
13. Paulo Jansen and Bluma G. Soares, Effect of compatibilizer and curing system on the thermal degradation of natural rubber/EVA copolymer blends. *Polymer Degradation and stability*.52(1996) :95-99.
14. Riva and Zanetti, Thermal degradation and rheological behavior of EVA/montmorillonites. *Polymer Degradation and Stability*. 77(2001) : 299-304.

15. Zanrtti and Camino., Synthesis and thermal behaviour of layered silicate-EVA nanocomposite. Polymer. 42(2001) : 4501-4507.
16. M. Pramanik and S. K. Srivastava, Synthesis and characterization of organosoluble, thermoplastic elastomer/clay nanocomposite. Journal of Polymer Science. 40(2002): 2065-2072.
17. Tang Yong and Yuan Hu., Preparation and flammability of ethylene-vinyl acetate copolymer/montmorillonite nanocomposites. Polymer Degradation and Stability.78(2002) : 555–559.
18. Zhang Wet'an. and Chen Dazhu., Effects of different kinds of clay and different vinyl acetate content on the morphology and properties of EVA/clay nanocomposites. Polymer. 44(2003) : 7953–7961.
19. Siby Varghese, J. Karger- Kocsis, Natural rubber-based nanocomposites by latex compounding with layered silicates. Polymer. 44(2003) : 4921–4927.
20. You-Ping Wu and Yi-Qing Wang., Rubber–pristine clay nanocomposites prepared by co-coagulating rubber latex and clay aqueous suspension. Composites Science and Technology. xxx(2005)xxx-xxx :1-8.
21. Jamaliah Sharif, Wan Md Zin Wan Yunus, Natural rubber/Poly(ethylene-co-vinyl acetate)-Blend-Base Nanocomposites. Journal of Polymer Science. 100(2006):353-362.
22. Michael Alexandre., Philippe Dubois., Polymer-layered silicated nanocomposites : preparation, properties and uses of a new class of materials. Materials Science and Engineering. 28 (2000) : 1-63.
23. S. Joly, G. Garnuad., Organically Modified Layered Silicates as reinforcing Filler for natural rubber. Chem master. 2002, 14 : 4202-4208

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ตารางที่ ก-1 ค่าสมบัติด้านแรงดึงของยางธรรมชาติ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต

| สูตร | ชิ้นงาน | ความต้านแรงดึง (MPa) | การยืด ณ จุดขาด (%) | ยังส์มอดุลัส (MPa) |
|--------------|---------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| NR | 1 | 15.54 | 1973.30 | 2.64 |
| | 2 | 14.21 | 1961.70 | 2.49 |
| | 3 | 14.41 | 1965.70 | 2.6 |
| | 4 | 15.88 | 1977.70 | 2.8 |
| | 5 | 14.44 | 1976.00 | 2.29 |
| | mean | 14.89 | 1970.88 | 2.56 |
| | SD | 0.76 | 6.89 | 0.19 |
| 100 NR/2 MMT | 1 | 16.78 | 1823.60 | 3.25 |
| | 2 | 19.58 | 1988.80 | 3.43 |
| | 3 | 18.85 | 1909.90 | 3.71 |
| | 4 | 18.13 | 1920.20 | 3.31 |
| | 5 | 19.85 | 1978.30 | 3.39 |
| | mean | 18.64 | 1924.16 | 3.42 |
| | SD | 1.24 | 66.03 | 0.18 |
| 100 NR/4 MMT | 1 | 20.05 | 2071.2 | 2.46 |
| | 2 | 19.11 | 1981.1 | 2.34 |
| | 3 | 20.56 | 2035.8 | 2.33 |
| | 4 | 17.43 | 2076.2 | 2.15 |
| | 5 | 21.06 | 2120 | 2.28 |
| | mean | 19.64 | 2056.86 | 2.31 |
| | SD | 1.43 | 51.84 | 0.11 |
| 100 NR/6 MMT | 1 | 4.56 | 1447.80 | 0.89 |
| | 2 | 8.18 | 1717.50 | 1.48 |
| | 3 | 6.69 | 1462.10 | 1.32 |
| | 4 | 5.17 | 1364.30 | 1.06 |
| | 5 | 8.90 | 1514.60 | 1.69 |
| | mean | 6.70 | 1501.26 | 1.29 |
| | SD | 1.87 | 132.37 | 0.32 |
| 100 NR/8 MMT | 1 | 8.13 | 1151.60 | 1.37 |
| | 2 | 9.13 | 1655.40 | 1.76 |
| | 3 | 7.33 | 1330.50 | 1.41 |
| | 4 | 4.94 | 1223.90 | 0.79 |
| | 5 | 5.81 | 1417.00 | 1.25 |
| | mean | 7.07 | 1355.68 | 1.32 |
| | SD | 1.70 | 195.73 | 0.35 |

ตารางที่ ก-2 ค่าสมบัติด้านแรงดึงของอีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต

| สูตร | ชิ้นงาน | ความต้านแรงดึง (MPa) | การยืด ณ จุดขาด (%) | ยังส์มอดุลัส (MPa) |
|---------------|---------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| EVA | 1 | 3.23 | 437.19 | 16.42 |
| | 2 | 3.06 | 429.32 | 14.44 |
| | 3 | 3.42 | 474.88 | 16.91 |
| | 4 | 3.69 | 534.75 | 15.81 |
| | 5 | 2.76 | 385.31 | 14.84 |
| | mean | 3.23 | 452.29 | 15.68 |
| | SD | 0.35 | 56.02 | 1.04 |
| 100 EVA/2 MMT | 1 | 3.85 | 468.85 | 15.53 |
| | 2 | 3.74 | 440.08 | 18.41 |
| | 3 | 4.31 | 537.50 | 16.79 |
| | 4 | 3.99 | 433.99 | 20.54 |
| | 5 | 4.24 | 601.54 | 8.15 |
| | mean | 4.03 | 496.39 | 15.88 |
| | SD | 0.25 | 71.71 | 4.71 |
| 100 EVA/4 MMT | 1 | 5.66 | 437.15 | 20.04 |
| | 2 | 5.25 | 491.94 | 9.9 |
| | 3 | 4.62 | 447.21 | 9.03 |
| | 4 | 4.23 | 449.97 | 9.21 |
| | 5 | 6.1 | 503.78 | 12.72 |
| | mean | 5.17 | 466.01 | 12.18 |
| | SD | 0.76 | 29.76 | 4.64 |
| 100 EVA/6 MMT | 1 | 4.55 | 296.42 | 14.39 |
| | 2 | 4.51 | 323.49 | 14.99 |
| | 3 | 3.91 | 260.85 | 16.48 |
| | 4 | 4.84 | 302.25 | 18.52 |
| | 5 | 4.41 | 323.14 | 17.67 |
| | mean | 4.44 | 301.23 | 16.41 |
| | SD | 0.34 | 25.64 | 1.74 |
| 100 EVA/8 MMT | 1 | 4.45 | 298.5 | 14.63 |
| | 2 | 3.14 | 142.38 | 18.95 |
| | 3 | 4.65 | 313.61 | 18.31 |
| | 4 | 4.46 | 266.46 | 23.43 |
| | 5 | 4.51 | 282.33 | 23.11 |
| | mean | 4.24 | 260.66 | 19.69 |
| | SD | 0.62 | 68.43 | 3.67 |

ตารางที่ ก-3 ค่าสมบัติด้านแรงดึงของวัสดุผสมของยางธรรมชาติ/อีวีเอ

| สูตร | ชิ้นงาน | ความต้านแรงดึง (MPa) | การยืด ณ จุดขาด (%) | ยังส์มอดุลัส (MPa) |
|--------------|---------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| EVA | 1 | 3.23 | 437.19 | 16.42 |
| | 2 | 3.06 | 429.32 | 14.44 |
| | 3 | 3.42 | 474.88 | 16.91 |
| | 4 | 3.69 | 534.75 | 15.81 |
| | 5 | 2.76 | 385.31 | 14.84 |
| | mean | 3.23 | 452.29 | 15.68 |
| | SD | 0.35 | 56.02 | 1.04 |
| NR | 1 | 15.54 | 1973.30 | 2.64 |
| | 2 | 14.21 | 1961.70 | 2.49 |
| | 3 | 14.41 | 1965.70 | 2.60 |
| | 4 | 15.88 | 1977.70 | 2.80 |
| | 5 | 14.44 | 1976.00 | 2.29 |
| | mean | 14.89 | 1970.88 | 2.56 |
| | SD | 0.76 | 6.89 | 0.19 |
| 90 NR/10 EVA | 1 | 15.52 | 2383.90 | 2.26 |
| | 2 | 18.21 | 2201.10 | 2.52 |
| | 3 | 17.56 | 2044.70 | 2.70 |
| | 4 | 15.09 | 2312.80 | 1.68 |
| | 5 | 13.36 | 2166.10 | 1.70 |
| | mean | 15.95 | 2221.72 | 2.17 |
| | SD | 1.96 | 131.77 | 0.47 |
| 80 NR/20 EVA | 1 | 15.30 | 2064.30 | 2.32 |
| | 2 | 13.95 | 2032.70 | 2.51 |
| | 3 | 16.41 | 2066.80 | 2.75 |
| | 4 | 15.92 | 2059.30 | 2.56 |
| | 5 | 14.00 | 2348.00 | 1.65 |
| | mean | 15.12 | 2114.22 | 2.36 |
| | SD | 1.11 | 131.39 | 0.42 |
| 70 NR/30 EVA | 1 | 14.13 | 2224.80 | 1.88 |
| | 2 | 13.21 | 2053.60 | 2.21 |
| | 3 | 12.47 | 2108.80 | 1.88 |
| | 4 | 14.07 | 2267.60 | 1.61 |
| | 5 | 14.85 | 2409.90 | 1.53 |
| | mean | 13.75 | 2212.94 | 1.82 |
| | SD | 0.92 | 139.78 | 0.27 |

ตารางที่ ก-3 ค่าสมบัติด้านแรงดึงของวัสดุผสมของยางธรรมชาติ/อีวีเอ

| สูตร | ชิ้นงาน | ความต้านแรงดึง (MPa) | การยืด ณ จุดขาด (%) | ยังส์มอดุลัส (MPa) |
|--------------|---------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 60 NR/40 EVA | 1 | 10.56 | 2239.60 | 1.33 |
| | 2 | 10.14 | 2176.30 | 1.42 |
| | 3 | 10.35 | 2174.80 | 1.36 |
| | 4 | 10.62 | 2237.10 | 1.25 |
| | 5 | 10.17 | 2274.30 | 1.18 |
| | mean | 10.37 | 2220.42 | 1.31 |
| | SD | 0.22 | 43.52 | 0.09 |
| 50 NR/50 EVA | 1 | 8.10 | 1906.10 | 1.30 |
| | 2 | 8.11 | 1932.90 | 1.07 |
| | 3 | 8.23 | 1947.90 | 1.12 |
| | 4 | 7.62 | 1917.10 | 1.26 |
| | 5 | 8.03 | 1951.60 | 1.19 |
| | mean | 8.02 | 1931.12 | 1.19 |
| | SD | 0.23 | 19.54 | 0.09 |



ตารางที่ ก-4 ค่าสมบัติด้านแรงดึงของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต

| สูตร | ชั้นงาน | ความต้านแรงดึง (MPa) | การยืด ณ จุดขาด (%) | ยังส์มอดุลัส (MPa) |
|--------------------|---------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| EVA | 1 | 3.23 | 437.19 | 16.42 |
| | 2 | 3.06 | 429.32 | 14.44 |
| | 3 | 3.42 | 474.88 | 16.91 |
| | 4 | 3.69 | 534.75 | 15.81 |
| | 5 | 2.76 | 385.31 | 14.84 |
| | mean | 3.23 | 452.29 | 15.68 |
| | SD | 0.35 | 56.02 | 1.04 |
| NR | 1 | 15.54 | 1973.30 | 2.64 |
| | 2 | 14.21 | 1961.70 | 2.49 |
| | 3 | 14.41 | 1965.70 | 2.6 |
| | 4 | 15.88 | 1977.70 | 2.8 |
| | 5 | 14.44 | 1976.00 | 2.29 |
| | mean | 14.89 | 1970.88 | 2.56 |
| | SD | 0.76 | 6.89 | 0.19 |
| 100 NR/0 EVA/4 MMT | 1 | 20.29 | 2068.20 | 2.44 |
| | 2 | 19.01 | 1976.10 | 2.35 |
| | 3 | 20.11 | 2031.80 | 2.32 |
| | 4 | 20.43 | 2151.90 | 2.31 |
| | 5 | 18.27 | 2021.50 | 2.29 |
| | mean | 19.62 | 2049.90 | 2.34 |
| | SD | 0.94 | 65.80 | 0.06 |
| 90 NR/10 EVA/4 MMT | 1 | 23.42 | 2177.90 | 2.00 |
| | 2 | 22.16 | 2039.20 | 2.95 |
| | 3 | 22.94 | 1912.30 | 2.88 |
| | 4 | 22.71 | 1856.30 | 3.01 |
| | 5 | 22.86 | 1866.30 | 2.87 |
| | mean | 22.82 | 1970.40 | 2.74 |
| | SD | 0.45 | 136.95 | 0.42 |
| 80 NR/20 EVA/4 MMT | 1 | 20.53 | 2089.40 | 1.89 |
| | 2 | 21.33 | 1829.20 | 2.70 |
| | 3 | 21.32 | 1849.70 | 2.60 |
| | 4 | 21.80 | 1865.00 | 2.51 |
| | 5 | 20.88 | 1883.10 | 2.31 |
| | mean | 21.17 | 1903.28 | 2.40 |
| | SD | 0.48 | 105.92 | 0.32 |

ตารางที่ ก-4 ค่าสมบัติด้านแรงดึงของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต


| สูตร | ชิ้นงาน | ความต้านแรงดึง (MPa) | การยืด ณ จุดขาด (%) | ยังส์มอดุลัส (MPa) |
|--------------------|---------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 70 NR/30 EVA/4 MMT | 1 | 17.17 | 1927.50 | 2.18 |
| | 2 | 18.05 | 1902.80 | 2.26 |
| | 3 | 19.02 | 1961.70 | 2.23 |
| | 4 | 18.23 | 1883.50 | 2.20 |
| | 5 | 17.70 | 1890.20 | 2.19 |
| | mean | 18.03 | 1913.14 | 2.21 |
| | SD | 0.68 | 31.92 | 0.03 |
| 60 NR/40 EVA/4 MMT | 1 | 14.55 | 1791.10 | 1.76 |
| | 2 | 15.51 | 1810.50 | 1.78 |
| | 3 | 14.91 | 1824.80 | 1.75 |
| | 4 | 15.58 | 1835.10 | 1.76 |
| | 5 | 15.82 | 1839.60 | 1.77 |
| | mean | 15.27 | 1820.22 | 1.76 |
| | SD | 0.53 | 19.75 | 0.01 |
| 50 NR/50 EVA/4 MMT | 1 | 5.99 | 1452.20 | 1.11 |
| | 2 | 5.77 | 1444.30 | 1.10 |
| | 3 | 5.92 | 1407.20 | 1.30 |
| | 4 | 5.67 | 1363.10 | 1.25 |
| | 5 | 5.77 | 1427.90 | 1.21 |
| | mean | 5.82 | 1418.94 | 1.19 |
| | SD | 0.13 | 35.66 | 0.09 |

ภาคผนวก ข




| Element | Weight% | Atomic% |
|---------|---------|---------|
| C | 30.70 | 41.62 |
| O | 39.31 | 40.01 |
| Mg | 10.91 | 7.31 |
| Si | 19.08 | 11.06 |
| Totals | 100.00 | |

รูปที่ ข-1 ผล EDX ของ NR




| Element | Weight% | Atomic% |
|---------|---------|---------|
| C | 81.27 | 90.92 |
| O | 5.73 | 4.81 |
| S | 7.49 | 3.14 |
| Zn | 5.51 | 1.13 |
| Totals | 100.00 | |

รูปที่ ข-2 ผล EDX ของวัสดุผสมสูตร 90 NR/10 EVA




| Element | Weight% | Atomic% |
|---------|---------|---------|
| C | 84.08 | 90.67 |
| O | 8.71 | 7.05 |
| S | 4.10 | 1.66 |
| Zn | 3.12 | 0.62 |
| Totals | 100.00 | |

รูปที่ ข-3 ผล EDX ของวัสดุผสมสูตร 80 NR/20 EVA




| Element | Weight% | Atomic% |
|---------|---------|---------|
| C | 83.82 | 88.22 |
| O | 14.18 | 11.21 |
| S | 0.94 | 0.37 |
| Zn | 1.06 | 0.20 |
| Totals | 100.00 | |

รูปที่ ข-4 ผล EDX ของวัสดุผสมสูตร 70 NR/30 EVA




| Element | Weight% | Atomic% |
|---------|---------|---------|
| C | 82.61 | 87.19 |
| O | 15.57 | 12.33 |
| S | 0.63 | 0.25 |
| Zn | 1.20 | 0.23 |
| Totals | 100.00 | |

รูปที่ ข-5 ผล EDX ของวัสดุผสมสูตร 60 NR/40 EVA




| Element | Weight% | Atomic% |
|---------|---------|---------|
| C | 79.13 | 84.11 |
| O | 19.33 | 15.42 |
| S | 0.73 | 0.29 |
| K | 0.16 | 0.05 |
| Zn | 0.64 | 0.13 |
| Totals | 100.00 | |

รูปที่ ข-6 ผล EDX ของวัสดุผสมสูตร 50 NR/50 EVA




| Element | Weight% | Atomic% |
|---------|---------|---------|
| C | 79.13 | 84.11 |
| O | 19.33 | 15.42 |
| S | 0.73 | 0.29 |
| K | 0.16 | 0.05 |
| Zn | 0.64 | 0.13 |
| Totals | 100.00 | |

รูปที่ ข-7 ผล EDX ของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต สูตร 100 NR/0 EVA/4 MMT




| Element | Weight% | Atomic% |
|---------|---------|---------|
| C | 91.87 | 93.77 |
| O | 8.13 | 6.23 |
| Totals | 100.00 | |

รูปที่ ข-8 ผล EDX ของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต สูตร 90 NR/10 EVA/4 MMT




| Element | Weight% | Atomic% |
|---------|---------|---------|
| C | 43.55 | 68.95 |
| O | 3.32 | 3.95 |
| S | 36.52 | 22.85 |
| Zn | 14.61 | 4.25 |
| Totals | 100.00 | |

รูปที่ ข-9 ผล EDX ของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต สูตร 80 NR/20 EVA/4 MMT




| Element | Weight% | Atomic% |
|---------|---------|---------|
| C | 87.68 | 90.46 |
| O | 12.32 | 9.54 |
| Totals | 100.00 | |

รูปที่ ข-10 ผล EDX ของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต สูตร 70 NR/30 EVA/4 MMT



| Element | Weight% | Atomic% |
|---------|---------|---------|
| C | 85.21 | 88.47 |
| O | 14.79 | 11.53 |
| Totals | 100.00 | |


รูปที่ ข-11 ผล EDX ของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต สูตร 60 NR/40 EVA/4 MMT




| Element | Weight% | Atomic% |
|---------|---------|---------|
| C | 80.74 | 84.81 |
| O | 19.26 | 15.19 |
| Totals | 100.00 | |

รูปที่ ข-12 ผล EDX ของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต สูตร 50 NR/50 EVA/4 MMT


ภาคผนวก ค




รูปที่ ค-1 TGA ของ 100 NR/2 MMT นาโนคอมพอสิต




รูปที่ ค-2 TGA ของ 100 NR/4 MMT นาโนคอมพอสิต




รูปที่ ค-3 TGA ของ 100 NR/6 MMT นาโนคอมพอสิต




รูปที่ ค-4 TGA ของ 100 NR/8 MMT นาโนคอมพอสิต




รูปที่ ค-5 TGA ของ 100 EVA/2 MMT นาโนคอมพอสิต




รูปที่ ค-6 TGA ของ 100 EVA/4 MMT นาโนคอมพอสิต




รูปที่ ค-7 TGA ของ 100 EVA/6 MMT นาโนคอมพอสิต




รูปที่ ค-8 TGA ของ 100 EVA/8 MMT นาโนคอมพอสิต




รูปที่ ค-9 TGA ของวัสดุผสมของยางธรรมชาติสูตร 90 NR/10 EVA




รูปที่ ค-10 TGA ของวัสดุผสมของยางธรรมชาติสูตร 80 NR/20 EVA




รูปที่ ค-11 TGA ของวัสดุผสมของยางธรรมชาติสูตร 70 NR/30 EVA




รูปที่ ค-12 TGA ของวัสดุผสมของยางธรรมชาติสูตร 60 NR/40 EVA




รูปที่ ค-13 TGA ของวัสดุผสมของยางธรรมชาติสูตร 50 NR/50 EVA




รูปที่ ค-14 TGA ของของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์สูตร 100 NR/0 EVA/4 MMT




รูปที่ ค-14 TGA ของของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์สูตร 90 NR/10 EVA/4 MMT




รูปที่ ค-14 TGA ของของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์สูตร 80 NR/20 EVA/4 MMT



รูปที่ ค-14 TGA ของของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์สูตร 70 NR/30 EVA/4 MMT



รูปที่ ค-14 TGA ของของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์สูตร 60 NR/40 EVA/4 MMT



รูปที่ ค-14 TGA ของของยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์สูตร 50 NR/50 EVA/4 MMT

ภาคผนวก ง

การเตรียมยางธรรมชาติ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต (NR/MMT nanocomposites)

- การคำนวณปริมาณ 60.06% NR latex (w/w)

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|--------------|---------------------|--------|------|
| ปริมาณ NR แห่ง | 60.06 | กรัม | ใน NR latex | | 100.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ NR แห่ง | 100.00 | กรัม | ใช้ NR latex | $(100/60.06)*100 =$ | 166.50 | กรัม |

- การคำนวณปริมาณ 10% BLH dispersion (w/w)

| | | | | | | |
|------------------------|----|------|--------------------|----------------|--------|------|
| ปริมาณ MMT แห่ง | 10 | กรัม | ใน MMT dispersion | | 100.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ MMT แห่ง | 2 | กรัม | ใช้ MMT dispersion | $(100/10)*2 =$ | 20.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ MMT แห่ง | 4 | กรัม | ใช้ MMT dispersion | $(100/10)*4 =$ | 40.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ MMT แห่ง | 6 | กรัม | ใช้ MMT dispersion | $(100/10)*6 =$ | 60.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ MMT แห่ง | 8 | กรัม | ใช้ MMT dispersion | $(100/10)*8 =$ | 80.00 | กรัม |

การเตรียมอีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต (EVA/MMT nanocomposites)

- การคำนวณปริมาณ 55% EVA emulsion (w/w)

| | | | | | | |
|------------------------|-----|------|------------------|------------------|--------|------|
| ปริมาณ EVA แห่ง | 55 | กรัม | ใน EVA emulsion | | 100.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ EVA แห่ง | 100 | กรัม | ใช้ EVA emulsion | $(100/55)*100 =$ | 181.82 | กรัม |

- การคำนวณปริมาณ 10% BLH dispersion (w/w)

| | | | | | | |
|------------------------|----|------|--------------------|----------------|--------|------|
| ปริมาณ MMT แห่ง | 10 | กรัม | ใน MMT dispersion | | 100.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ MMT แห่ง | 2 | กรัม | ใช้ MMT dispersion | $(100/10)*2 =$ | 20.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ MMT แห่ง | 4 | กรัม | ใช้ MMT dispersion | $(100/10)*4 =$ | 40.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ MMT แห่ง | 6 | กรัม | ใช้ MMT dispersion | $(100/10)*6 =$ | 60.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ MMT แห่ง | 8 | กรัม | ใช้ MMT dispersion | $(100/10)*8 =$ | 80.00 | กรัม |

การเตรียมวัสดุผสมของยางธรรมชาติ/อีวีเอ (NR/EVA blends) และการเตรียมยางธรรมชาติ/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิต (NR/EVA/MMT nanoconposites)

- คำนวณปริมาณ 60.06% NR latex (w/w)

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--------------|---------------------|--------|------|
| ปริมาณ NR แห่ง | 60.06 | กรัม | ใน NR latex | | 100.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ NR แห่ง | 100 | กรัม | ใช้ NR latex | $(100/60.06)*100 =$ | 166.50 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ NR แห่ง | 90 | กรัม | ใช้ NR latex | $(100/60.06) *90 =$ | 149.85 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ NR แห่ง | 80 | กรัม | ใช้ NR latex | $(100/60.06) *80 =$ | 133.20 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ NR แห่ง | 70 | กรัม | ใช้ NR latex | $(100/60.06) *70 =$ | 116.55 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ NR แห่ง | 60 | กรัม | ใช้ NR latex | $(100/60.06) *60 =$ | 99.90 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ NR แห่ง | 50 | กรัม | ใช้ NR latex | $(100/60.06) *50 =$ | 83.25 | กรัม |

- การคำนวณปริมาณ 55% EVA emulsion (w/w)

| | | | | | | |
|------------------------|----|------|------------------|-----------------|--------|------|
| ปริมาณ EVA แห่ง | 55 | กรัม | ใน EVA emulsion | | 100.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ EVA แห่ง | 0 | กรัม | ใช้ EVA emulsion | $(100/55)*0 =$ | 0.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ EVA แห่ง | 10 | กรัม | ใช้ EVA emulsion | $(100/55)*10 =$ | 18.18 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ EVA แห่ง | 20 | กรัม | ใช้ EVA emulsion | $(100/55)*20 =$ | 36.37 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ EVA แห่ง | 30 | กรัม | ใช้ EVA emulsion | $(100/55)*30 =$ | 54.55 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ EVA แห่ง | 40 | กรัม | ใช้ EVA emulsion | $(100/55)*40 =$ | 72.73 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ EVA แห่ง | 50 | กรัม | ใช้ EVA emulsion | $(100/55)*50 =$ | 90.91 | กรัม |

- การคำนวณปริมาณ 10% MMT dispersion (w/w)

| | | | | | | |
|------------------------|----|------|--------------------|----------------|--------|------|
| ปริมาณ MMT แห่ง | 10 | กรัม | ใน MMT dispersion | | 100.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ MMT แห่ง | 4 | กรัม | ใช้ MMT dispersion | $(100/10)*4 =$ | 40.00 | กรัม |

- การคำนวณปริมาณ 50% Sulphur dispersion (w/w)

| | | | | | | |
|------------------------|-----|------|------------------------|------------------|--------|------|
| ปริมาณ sulphur แห่ง | 50 | กรัม | ใน Sulphur dispersion | | 100.00 | กรัม |
| ต้องการปริมาณ MMT แห่ง | 1.5 | กรัม | ใช้ Sulphur dispersion | $(100/10)*1.5 =$ | 3.00 | กรัม |

- การคำนวณปริมาณ 50% ZnO dispersion (w/w)

ปริมาณ ZnO แห่ง 50 กรัม ใน ZnO dispersion 100.00 กรัม

ต้องการปริมาณ ZnO แห่ง 1 กรัม ใช้ ZnO dispersion $(100/50)*1 =$ 2.00 กรัม

- การคำนวณปริมาณ 50% ZDEC dispersion (w/w)

ปริมาณ ZDEC แห่ง 50 กรัม ใน ZDEC dispersion 100.00 กรัม

ต้องการปริมาณ ZDEC แห่ง 1 กรัม ใช้ ZDEC dispersion $(100/50)*1 =$ 2.00 กรัม

- การคำนวณปริมาณ 50% BHT dispersion (w/w)

ปริมาณ BHT แห่ง 50 กรัม ใน BHT dispersion 100.00 กรัม

ต้องการปริมาณ BHT แห่ง 1 กรัม ใช้ BHT dispersion $(100/50)*1 =$ 2.00 กรัม

การเตรียมสารเติมแต่งดิสเพอร์ชัน

| ส่วนประกอบ | น.น.แห่ง (กรัม) | น.น.เปียก (กรัม) |
|------------------|-----------------|------------------|
| น้ำ | 47.90 | 47.90 |
| สารเติมแต่ง | 50.00 | - |
| แอมโมเนีย | 0.10 | 0.36 |
| dispersing agent | 2.00 | 5.71 |
| Total | 100 | - |

- การคำนวณปริมาณ 28% Ammonia Solution (w/w)

ปริมาณ NH₃ แห่ง 28 กรัม ใน NH₃ solution 100.00 กรัม

ต้องการปริมาณ NH₃ แห่ง 0.10 กรัม ใช้ NH₃ solution $(100/28)*0.10 =$ 0.36 กรัม

- การคำนวณปริมาณ 35% Lyocol RDN liq (w/w):dispersing agent

ปริมาณ Lyocol RDN แห่ง 35 กรัม ใน Lyocol RDN liq 100.00 กรัม

ต้องการปริมาณ Lyocol RDN แห่ง 2.00 กรัม ใช้ Lyocol RDN liq $(100/35)*2.00 =$ 5.71 กรัม

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาว บงกช นันทบุญเลิศ เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2524 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา ปีโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ในปีการศึกษา 2547 หลังจากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2547 และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2549 รวมระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี

