

ทฤษฎี

ผงฟอกสี (Bleaching Earth)


ผงฟอกสี (Bleaching Earth) หรือดินกัมมันต์ (Activated Clay) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้คำจำกัดความว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเบนทอนาइट (Bentonite) มาทำปฏิกิริยากับกรด หรือสารเคมีอื่นๆ มีหลายสีเช่นสีขาว สีเหลืองอ่อน สีเทา สีน้ำตาลอ่อน สีเขียว แต่ต่อไปนี้จะให้สะดวกในการกล่าวถึงจะใช้คำว่า ผงฟอกสี หรือ ดินฟอกสี (Bleaching Earth) ตลอดของการเขียนวิทยานิพนธ์นี้

ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันพืชใช้ดินฟอกสีเพื่อขจัดสีของน้ำมันพืช โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined Palm Oil) ก่อนนำไปบริโภคโดยทั่วๆ ไปดินฟอกสีแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. Fuller's Earth เป็นดินที่มีส่วนประกอบของซิลิกา (SiO_2) ต่ออลูมินา (Al_2O_3) สูง มีค่าอยู่ระหว่าง 4-6 และมีค่าความเป็นกรดอยู่ระหว่าง 6.5-7.5 เป็นดินที่อยู่ในสภาพธรรมชาติมีความสามารถในการฟอกสีน้ำมัน ไขมัน และกรีส (Grease) ได้ในอุตสาหกรรม การผลิต Bleaching Earth จะไม่นำ Fuller's Earth มาเป็นวัตถุดิบเนื่องจากดินนี้ไม่ดูดสีเพิ่มขึ้นภายหลังผ่านกระบวนการทางเคมี ฉะนั้นในการใช้งาน จึงนำดินที่อยู่ในสภาพธรรมชาติมาใช้ในรูปผงหรือ Granular

2. Bentonite เป็นดินเหนียวประเภทหนึ่งซึ่งประกอบด้วย แร่มอนท์โมริลโลไนท์ (Montmorillonite) ตั้งแต่ 75% ขึ้นไปส่วนประกอบที่สำคัญมี ซิลิกา อลูมินาและน้ำรวมอยู่ด้วยกัน Hofman และคณะ (1933) ได้เสนอโครงสร้างของแร่มอนท์โมริลโลไนท์ไว้ว่า แต่ละหน่วยของโครงสร้างประกอบด้วยอลูมินาหนึ่งชั้น ซึ่งถูกประกบอยู่ระหว่างชั้นของซิลิกา หน่วยของโครงสร้างจะเชื่อมโยงกันอยู่ด้วยแรงแวนเดอวาล์ (Van Der Waal's Bond) ซึ่งเป็นแรงชนิดอ่อนและมีช่องว่างระหว่างหน่วยที่มีน้ำหลายๆ โมเลกุลกับประจุบวกของธาตุ

ไอออนเช่น Ca^{++} Na^+ และ Li^+ ประจุอยู่ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 the structure of montmorillonite
viewd along the a-axis


ในสภาวะธรรมชาติ อลูมินา ซึ่งมีเวเลนซ์บวก 3 จะถูกธาตุแมกนีเซียมซึ่งมีเวเลนซ์บวก 2 ไปแทนที่และในทำนองเดียวกันซิลิคอนซึ่งมีวาเลนซ์บวก 4 จะถูกแทนที่ด้วยอลูมิเนียมซึ่งมีวาเลนซ์บวก 3 ทำให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นจำเป็นต้องดึงไอออนอิสระ (Free Ions) จากธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงเข้าไปบรรจุไว้ในช่องว่างระหว่างชั้น (Layer) เพื่อให้เกิดความสมดุล ไอออนอิสระเหล่านี้ก็ได้แก่แคลเซียมไอออน (Ca^{++}) โซเดียมไอออน (Na^+) ลิเทียมไอออน (Li^+) ฯลฯ ปรากฏการณ์เช่นนี้ทำให้เกิดแร่ชั้น 2 พวกคือโซเดียมมอนต์โมริลโลไนท์ที่มีคุณสมบัติดูดน้ำไว้ได้มากและพองตัวขึ้นหลายเท่า ทำให้มีลักษณะเป็นวุ้นใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหล่อเหล็กในการเจาะน้ำมันและน้ำบาดาล

แร่อีกพวกหนึ่งคือแคลเซียมมอนต์โมริลโลไนท์ (Calcium Montmorillonite) มีคุณสมบัติดูดน้ำและพองตัวได้เล็กน้อย แร่ชนิดนี้เมื่อนำมาผ่านกรรมวิธี เพิ่มประสิทธิภาพการพองสี แล้วมีความสามารถในการพองสีของน้ำมัน


ดินบางชนิดคือ Glauconite Nontronite และ Beidellite เมื่อผ่านกรรมวิธี Activation แล้วมีคุณสมบัติพองสีได้แต่ไม่ดีเท่ากับ Bentonite ซึ่งมีแร่มอนต์โมริลโลไนท์เป็นส่วนประกอบหลัก

ส่วนประกอบทางเคมีของดินพอกสีที่มีอัตราส่วนของอลูมินาต่อซิลิกา ระหว่าง 1:2 ถึง 1:8 จะแตกต่างจากดินประเภทดินขาว (Kaolin) ซึ่งมีอัตราส่วนของซิลิกาต่ำ ดังนั้นคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของดินมีผลต่อกำลังการดูดสีของดินนั้นอย่างมาก (Kirk Othmer's 1953; Lamer 1953)

การผลิตดินพอกสีโดยวิธีล้างด้วยกรด (Acid leaching) นั้นเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปแต่จำเป็นต้องควบคุมกระบวนการให้ละเอียด และแน่นอนจึงจะได้ดินพอกสีที่มีคุณภาพดี กรดที่ใช้กันในกระบวนการ Acid Activation คือกรดเกลือหรือกรดซัลฟูริกปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อมีการล้างแร่มอนต์โมริลโลไนท์ด้วยกรดปริมาณพอเหมาะ ชั้นตรงกลางของอลูมิเนียมจะถูกดึงออกมาครั้งหนึ่ง (Siddiqui 1968) แสดงได้ดังนี้




Thomas และคณะ (1950) ได้เสนอโครงสร้างในอุดมคติของแร่มอนท์โมริลโลไนท์ หลังจากผ่านกระบวนการ Acid activation ดังแสดงในรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 โครงสร้างในอุดมคติของแร่มอนท์โมริลโลไนท์ หลังจากผ่านกระบวนการ Acid Activation แล้ว

จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ห้ะตอมของอลูมิเนียมเปลี่ยนตำแหน่งจาก Octahedral ไปเป็น Tetrahedral co-ordination ทำให้มีประจุลบเกิดขึ้นที่ Lattice ไฮโดรเจนอ็อกไซด์จะเคลื่อนเข้าไปเกาะกับ Lattice เพื่อให้เป็นกลางดังนั้นประสิทธิภาพในการฟอกสีของน้ำมันพืชจึงขึ้นอยู่กับไฮโดรเจนอ็อกไซด์นี้

การล้างแร่มอนท์โมริลโลไนท์โดยกรดปริมาณมากเกินไปอลูมิเนียมอะตอมจะถูกดึงออกมามากขึ้นจนในที่สุดจะได้ กรดไดซิลิก (Disilicic acid) ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำน้อยมากหรือไม่ดูดเลยแสดงปฏิกิริยาได้ดังนี้




ดังนั้นสภาวะของกระบวนการ Acid activation ขึ้นกับ ความเข้มข้นของกรด, อุณหภูมิ และเวลา ของปฏิกิริยา ในการแยกอะตอมของอลูมิเนียม เหล็ก และแมกนีเซียม ให้พอเหมาะเพื่อให้ได้ดินฟอสเฟตที่มีกำลังการฟอสเฟตสูง

ขั้นตอนการผลิตผงฟอกสี


- ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการบดละเอียด (Crasher)
- ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนขนถ่าย (Extruder)
- ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการทำปฏิกิริยากับกรด (Acid activation)
- ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการชะล้างด้วยน้ำ (Washing)
- ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการตกตะกอน (Settling)
- ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการกรอง (Filter Press)
- ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการเผาไหม้ (Drier)
- ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนการบด (Roller Mill)
- ขั้นตอนที่ 9 ขั้นตอนการเลือกขนาดอนุภาค (Partick Collection)
- ขั้นตอนที่ 10 ขั้นตอนการเก็บหรือการบรรจุ (Storage & Packing)

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการบดละเอียด (Crusher)




แรมอนท์โมริโลไนท์ ที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต
จะมีขนาดใหญ่จำเป็นต้องมาผ่าน ขบวนการบด
เพื่อให้ขนาดเล็กลงและมีความสม่ำเสมอมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการขนถ่าย (Extruder)




แรมอนท์โมริลโกล์นที่ผ่านการบดละเอียด จะถูกขนถ่ายไปในขั้นตอนการผลิตต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนทำปฏิกิริยากับกรด (Acid activation)




แรมอนท์โมริลโกล์นที่จะถูกส่งมาที่ถังทำปฏิกิริยากับกรดจะเป็นถึงกวนช้า โดยมี การควบคุมความเข้มข้นของกรดที่เริ่มทำปฏิกิริยา, อัตราการกวน, อุณหภูมิการกวน กรดที่ใช้เป็น กรดฟอสฟอริก เรียกขั้นตอนนี้ว่าขั้นตอน Acid Activation เป็นขั้นตอนสำคัญของการผลิตผงฟอกสี การควบคุมปฏิกิริยาจะสามารถตรวจเช็คได้ โดยการวัดความเข้มข้นของกรดที่เหลืออยู่เป็นเทคนิคของแต่ละบริษัทซึ่งปิดเป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้ ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนไอออนได้อธิบายแล้วข้างต้นเป็นขั้นตอนที่ทำให้แรมอนท์โมริลโกล์น มีรูพรุน เนื่องจาก การแลกเปลี่ยนไอออนดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการชะล้างด้วยน้ำ (Washing)




แรมอนท์โมริลไลน์ที่ทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟูริกได้ตามกำหนดแล้วจะถูกชะล้างด้วยน้ำ ขั้นตอนนี้ก็จะ เป็นเทคนิคการผลิตในการจะควบคุมปริมาณกรดทั้งหมดในผงฟอกสีว่าจะต้องการมากน้อยอย่างไรเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การท้าวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาผลกระทบจากปริมาณ กรดทั้งหมดในผงฟอกสีว่ามีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การฟอกสีน้ำมันปาล์มดิบอย่างไร

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการตกตะกอน (Settling)




หลังจากขั้นตอนการชะล้างแล้ว จะเป็นขั้นตอนของการปล่อยให้เกิดการตกตะกอนให้เร็วขึ้น เพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการกรอง (Filter Press)




หลังจากขั้นตอนตกตะกอนแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการกรอง Membrane Filter Press เพื่อควบคุมปริมาณความชื้นในเค้กให้เหลือน้อยที่สุด

ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการเผาไหม้ (Drier)




ของแข็ง (เค้ก) ที่ได้จะถูกส่งมาเผาที่อุณหภูมิสูงเกิดการแตกกระจายของอนุภาค ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทำให้ขนาดของพื้นที่ผิวของผงฟอกสีมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนการบด (Roller Mill)



ของแข็งที่ผ่านการเผาไหม้ เกิดการแตก
กระจายบางครั้งอาจมาผ่านขั้นตอนการบด
ให้ขนาดอนุภาคของแข็งเล็กตามต้องการ
ขั้นตอนนี้หรือไม่ว่าจะขึ้นกับการบดละเอียดใน
ขั้นตอนแรก

ขั้นตอนที่ 9 ขั้นตอนการเลือกขนาดอนุภาค (Particle Collection)



อนุภาคขนาดใหญ่

อนุภาค

ขั้นตอนนี้เป็น การคัดแยกอนุภาคโดย
ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยตามลำดับดังนี้


- 1.) ไซโคลน เพื่อแยกเอาอนุภาคที่มี
ขนาดใหญ่ออกเช่น กรวด ทราย
- 2.) ถุงกรอง เพื่อแยกอนุภาคที่มีขนาด
เล็กเกินไปออกจากผงฟอกสี

ขั้นตอนที่ 10 ขั้นตอนการเก็บหรือบรรจุ (Storage & Packing)


ขั้นตอนการเก็บ การบรรจุเพื่อรอส่งลูกค้า
ในขั้นตอนต่อไป

REACTION ACID ACTIVATION OF NATURAL EARTH


1. MONTMORILLONITE CLAY STRUCTURE




2. CATION EXCHANGE



3. ALUMINIUM DISSOLUTION



4. ALUMINIUM ION EXCHANGE



ตัวอย่างที่ใช้ทำการวิจัยและทดลอง

ตรา/รหัส	บริษัทตัวแทนจำหน่าย/ผู้ผลิต
1.TONSIL OPTIMUM 232P 2.TONSIL SUPREME 132 PFF	บริษัททรีทั้น(ประเทศไทย) จำกัด 1779/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
3.WEMBLEY SUPREME 4.WEMBLEY SUPER PLUS 5.WEMBLEY 105 E	บริษัท ไทยออยด์เทคนิคซีพีพลาย จำกัด 111/17 ชั้น 1 ราชดำเนินคอนโดมิเนียม ถนนนครสวรรค์ ป้อมปราบ 5 กรุงเทพมหานคร
6.WONDER NK 309	บริษัท แอคโตเคม(ประเทศไทย) จำกัด 322/302 หมู่บ้านอยู่เจริญ ซอย 6 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติทางด้านฟิสิกส์และเคมีของผงฟอกสี

ตรา TONSIL OPTUMUM 232 P

TYPICAL CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES

Free Moisture 105°C, 3 hours, wt., %	10.55
pH (25% Suspension)	2.90
Loose Bulk Density, gm/cm ³	450.00
Compact Bulk Density, gm/cm ³	680.00
Soecific Gravity, gm/cm ³	2470.00
Surface Area, B.E.T. Method, m ² /gm	221.00
Oil Retension(comercial), wt., %	29.01

PARTICAL SIZE

Passing 100 mesh (147 micron),wt., %	98.00
Passing 200 mesh (74 micron), wt., %	80.00
Passing 325 mesh (43 micron), wt., %	75.00

CHEMICAL ANALYSIS,WT., %

SiO ₂	68.46
Al ₂ O ₃	13.96
Fe ₂ O ₃	5.32
MgO	6.07
CaO	2.36
Na ₂ O	0.30
K ₂ O	1.36
Loss on Ignition	2.17

คุณสมบัติด้านฟิสิกส์และเคมีของผงฟอกสี

ตรา TONSIL SUPREME 132 PFF

TYPICAL CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES

Free Moisture 105°C, 3 hours, wt., %	10.07
pH (25% Suspension)	2.83
Loose Bulk Density, gm/cm ³	440.00
Compact Bulk Density, gm/cm ³	675.00
Soecific Gravity, gm/cm ³	2450.00
Surface Area, B.E.T. Method, m ² /gm	244.00
Oil Retension(comercial), wt., %	28.56

PARTICAL SIZE

Passing 100 mesh (147 micron), wt., %	97.30
Passing 200 mesh (74 micron), wt., %	82.50
Passing 325 mesh (43 micron), wt., %	66.50

CHEMICAL ANALYSIS, WT., %

SiO ₂	70.40
Al ₂ O ₃	13.70
Fe ₂ O ₃	5.18
MgO	5.85
CaO	2.17
Na ₂ O	0.29
K ₂ O	1.33
Loss on Ignition	1.08

คุณสมบัติด้านฟิสิกส์และเคมีของผงฟอกสี

ตรา WEMBLEY WAC SUPREME

TYPICAL CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES

Free Moisture 105°C, 3 hours, wt., %	13.81
pH (25% Suspension)	4.90
Loose Bulk Density, gm/cm ³	490.00
Compact Bulk Density, gm/cm ³	830.00
Soecific Gravity, gm/cm ³	2490.00
Surface Area, B.E.T. Method, m ² /gm	232.00
Oil Retension(comercial), wt., %	25.94

PARTICAL SIZE

Passing 100 mesh (147 micron),wt., %	99.10
Passing 200 mesh (74 micron), wt., %	88.20
Passing 325 mesh (43 micron), wt., %	70.30

CHEMICAL ANALYSIS,WT., %

SiO ₂	61.90
Al ₂ O ₃	15.10
Fe ₂ O ₃	6.70
MgO	2.40
CaO	0.90
Na ₂ O	0.50
K ₂ O	0.90
Loss on Ignition	7.00

คุณสมบัติด้านฟิสิกส์และเคมีของผงฟอกสี

ตรา WEMBLEY WAC 105E

TYPICAL CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES

Free Moisture 105°C, 3 hours, wt., %	13.52
pH (25% Suspension)	2.75
Loose Bulk Density, gm/cm ³	450.00
Compact Bulk Density, gm/cm ³	820.00
Soecific Gravity, gm/cm ³	2480.00
Surface Area, B.E.T. Method, m ² /gm	254.00
Oil Retension(comercial), wt., %	28.06

PARTICAL SIZE

Passing 100 mesh (147 micron),wt., %	98.50
Passing 200 mesh (74 micron), wt., %	84.30
Passing 325 mesh (43 micron), wt., %	66.40

CHEMICAL ANALYSIS,WT., %

SiO ₂	68.20
Al ₂ O ₃	14.00
Fe ₂ O ₃	5.20
MgO	1.20
CaO	0.20
Na ₂ O	0.50
K ₂ O	0.30
Loss on Ignition	6.50

คุณสมบัติด้านฟิสิกส์และเคมีของผงฟอกสี

ตัว WEMBLEY WAC SUPER PLUS

TYPICAL CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES

Free Moisture 105°C, 3 hours, wt., %	13.61
pH (25% Suspension)	3.14
Loose Bulk Density, gm/cm ³	460.00
Compact Bulk Density, gm/cm ³	820.00
Soecific Gravity, gm/cm ³	2500.00
Surface Area, B.E.T. Method, m ² /gm	252.00
Oil Retension(comercial), wt., %	29.20

PARTICAL SIZE

Passing 100 mesh (147 micron), wt., %	99.00
Passing 200 mesh (74 micron), wt., %	87.20
Passing 325 mesh (43 micron), wt., %	68.20

CHEMICAL ANALYSIS, WT., %

SiO ₂	64.50
Al ₂ O ₃	14.50
Fe ₂ O ₃	5.90
MgO	2.40
CaO	1.30
Na ₂ O	0.30
K ₂ O	0.40
Loss on Ignition	7.00

คุณสมบัติด้านฟิลิกส์และเคมีของผงฟอกสี

ตรา WONDER NK309

TYPICAL CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES

Free Moisture 105°C, 3 hours, wt., %	14.48
pH (25% Suspension)	2.47
Loose Bulk Density, gm/cm ³	470.00
Compact Bulk Density, gm/cm ³	850.00
Soecific Gravity, gm/cm ³	2550.00
Surface Area, B.E.T. Method, m ² /gm	197.00
Oil Retension(comercial), wt., %	30.80

PARTICAL SIZE

Passing 100 mesh (147 micron),wt., %	94.10
Passing 200 mesh (74 micron), wt., %	82.80
Passing 325 mesh (43 micron), wt., %	69.60

CHEMICAL ANALYSIS,WT., %

SiO ₂	68.34
Al ₂ O ₃	13.84
Fe ₂ O ₃	5.22
MgO	5.95
CaO	2.24
Na ₂ O	0.20
K ₂ O	1.24
Loss on Ignition	2.99