

## สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษหาแนวทางในการปรับปรุงสมบัติของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งเป็นสารเหลือทิ้งจากกระบวนการทางเคมีของโลหะอะลูมิเนียม ที่สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทน และอาจเป็นทางเลือกใหม่สำหรับแหล่งที่ใช้ในการผลิตอะลูมินาโดยผลจากการศึกษาลาสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผลพลอยได้จากกระบวนการแต่งผิวโลหะอะลูมิเนียม (Anodizing) คือ สารอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในรูปของอะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ (จีบไฮดรอกไซด์ :  $\gamma\text{-Al}(\text{OH})_3$ ) มีไฮเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสิ่งเจือปนหลัก อนุภาคส่วนใหญ่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อนและมีขนาดประมาณ 10 ไมครอน
2. อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการล้างอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์มีผลต่อการลดลงของไฮเดียมไฮดรอกไซด์ในอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากโรงงานเพียงเล็กน้อย
3. ในการล้างอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ด้วยเรซิน (Amberite IR-120) ปริมาณที่ใช้ในการล้าง 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพียงพอต่อการล้างอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 15 กรัม
4. เรซินสามารถลดปริมาณไฮเดียมไฮดรอกไซด์จากอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ที่มีไฮเดียมไฮดรอกไซด์ปนอยู่ในปริมาณ 0.27 %จนมีปริมาณไฮเดียมเหลืออยู่ 0.24 %ได้
5. ปริมาณไฮเดียมไฮดรอกไซด์ที่ปนเปื้อนอยู่ในสารอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์จากโรงงานมีผลทำให้อุณหภูมิที่ใช้ในการเปลี่ยนเฟสสูงขึ้น
6. เวลาในการคงอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส มีผลต่อการเปลี่ยนเฟสของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์โดยเวลาในการคงอุณหภูมินานขึ้น จะทำให้ปริมาณของอัลฟาอะลูมินาเพิ่มขึ้น
7. อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาแคลไซน์อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ให้เปลี่ยนเฟสเป็นอัลฟาอะลูมินา คือ อุณหภูมิการเผาที่ 1300 องศาเซลเซียส เวลาในการคงอุณหภูมิ 1 ชั่วโมง

### ข้อเสนอแนะ

ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นที่มีผลทำให้การแลกเปลี่ยนไฮดรอกไซด์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น อัตราเร็ว เวลาและอุณหภูมิในการบั่นผลม เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อปฏิกิริยาการดูดซับไฮดรอกไซด์ไว้บนผิวของเรซิน