

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้

การแผ่กระจายความเค้นและความเค้นตามความลึกของคาน การแผ่กระจายความเค้นและความเค้นตามความลึกของคานที่ไม่มีรอยบาก จะเป็นไปตาม simple plastic theory คือเส้นกราฟที่แสดงการแผ่กระจายความเค้นและความเค้นจะเป็นเส้นตรง แต่สำหรับคานที่มีรอยบากจะมีผลของ stress concentration ทำให้การแผ่กระจายความเค้นและความเค้นของเนื้อวัสดุตรงบริเวณที่ใกล้กับรอยบากเป็นเส้นโค้ง

ผลของมุมบากและรัศมีตรงรากของรอยบากต่อโมเมนต์จุดคานกลางและโมเมนต์พลาสติกสูงสุด ผลจากการทดลอง (รูปที่ 58 และตารางที่ 4) แสดงให้เห็นว่าค่าของโมเมนต์จุดคานกลางและโมเมนต์พลาสติกสูงสุดของคานที่มีรอยบากต่าง ๆ นั้นมีค่าใกล้เคียงกันมาก แสดงให้เห็นว่ามุมบากและรัศมีตรงรากของรอยบากมีผลต่อโมเมนต์จุดคานกลางและโมเมนต์พลาสติกสูงสุดน้อยมาก ถ้าถือว่าโมเมนต์จุดคานกลางและโมเมนต์พลาสติกสูงสุดของคานที่มีรอยบากแบบต่าง ๆ มีค่าเท่ากัน มุมบากและรัศมีตรงรากของรอยบากก็จะไม่มีผลต่อโมเมนต์จุดคานกลางและโมเมนต์พลาสติกสูงสุดเลย ในกรณีเช่นนี้โมเมนต์จุดคานกลางและโมเมนต์พลาสติกสูงสุด จะหาได้จากสูตร

$$M_y = 1.42 \frac{bh^2}{6} \sigma_y$$

$$M_p = 1.44 \frac{bh^2}{4} \sigma_y$$

เมื่อเปรียบเทียบกับหน้าตัดสี่เหลี่ยมตรงรอยบาก และสามารถหาได้จากสูตร

$$M_y = 0.91 \frac{bH^2}{6} \sigma_y$$

$$\text{และ } M_p = 0.92 \frac{bH^2}{4} \sigma_y$$

เมื่อเปรียบเทียบกับหน้าตัดที่ไม่มีรอยบาก

ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นสูงสุดกับโมเมนต์ค้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นสูงสุดกับโมเมนต์ค้ำของคานที่ไม่มีรอยบาก จะเป็นไปตาม Simple plastic theory คือในช่วงที่ความเค้นสูงสุดมีค่าไม่ถึงจุดกลางของวัสดุ ค่าของความเค้นสูงสุดจะหาได้จากสมการ

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{(bh^2/6)}$$

และในช่วงที่ความเค้นสูงสุดมีค่าเท่ากับจุดกลางของวัสดุ ค่าของความเค้นสูงสุดจะหาได้จาก

$$\sigma_{\max} = \sigma_y$$

สำหรับคานที่มีรอยบาก ตามทฤษฎีแล้ว ค่าความเค้นสูงสุดในช่วงที่ความเค้นสูงสุดมีค่าไม่ถึงจุดกลางของวัสดุ จะหาได้จากสมการ

$$\sigma_{\max} = K \frac{M}{(bh^2/6)}$$

ซึ่งจะเห็นว่าความเค้นสูงสุดแปรผันโดยตรงกับโมเมนต์ค้ำ แต่จากการทดลองพบว่ากราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นสูงสุดกับโมเมนต์ค้ำในช่วงความเค้นสูงสุดมีค่าไม่ถึงจุดกลางของวัสดุเป็นเส้นโค้ง แสดงให้เห็นว่าค่า stress concentration factor มีค่าไม่คงที่ ในช่วงที่ความเค้นสูงสุดมีค่าเท่ากับจุดกลางของวัสดุ ค่าของความเค้นสูงสุด จะหาได้จากสมการ

$$\sigma_{\max} = \sigma_y$$

เช่นเดียวกับคานที่ไม่มีรอยบาก

ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์พลาสติกสูงสุดกับจุดกลางของวัสดุ สำหรับคานที่ไม่มีรอยบาก ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์พลาสติกสูงสุดกับจุดกลางของวัสดุจะเป็นไปตาม simple plastic theory คือ

$$M_p = \frac{bh^2}{4} \sigma_y$$

สำหรับคานที่มีรอยบากตามทฤษฎีแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์พลาสติกสูงสุดกับจุดกลางของวัสดุจะเป็น

$$M_p = \frac{bh^2}{4} \sigma_y$$

เช่นเดียวกัน แต่จากการทดลองพบว่าค่าโมเมนต์พลาสติกสูงสุดของคานที่มีรอยบากแบบต่าง ๆ นี้มีค่าใกล้เคียงกันมากและสามารถหาได้จากสูตร

$$M_p = 1.44 \frac{bh^2}{4} \sigma_y$$

ซึ่งจะเห็นว่าค่าของโมเมนต์พลาสติกสูงสุดที่ได้จากการทดลองจะมีค่ามากกว่าค่าของโมเมนต์พลาสติกสูงสุดตามทฤษฎี 44 %

ในกรณีนี้เปรียบเทียบกับหน้าตัดที่ไม่มีรอยบาก โมเมนต์พลาสติกสูงสุดที่ได้จากการทดลองจะมีค่าเป็น

$$M_p = 0.92 \frac{bh^2}{4} \sigma_y$$

ซึ่งหมายความว่า ผลของรอยบากจะทำให้ความสามารถในการรับภาระของคานลดน้อยลง 8 %
ข้อเสนอแนะ

ผู้ที่สนใจจะทำการศึกษาวิจัยในขั้นต่อไปอาจจะทำการวิจัยต่อไปได้ดังนี้

1. ทำการทดลองโดยใช้คานที่มีรอยบากหลายรอย
2. ทำการทดลองโดยเปลี่ยนแปลงความลึกของรอยบากให้มีค่าต่าง ๆ กัน
3. ทำการทดลองโดยเปลี่ยนแปลงรูปร่างของรอยบากเป็นแบบอื่น เช่น เป็นรูปครึ่งวงกลม หรือเป็นรูปครึ่งวงรี เป็นต้น
4. ทำการทดลองโดยใช้คานที่เจาะรูเป็นรูปต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะอีกประการหนึ่งก็คือ เปลี่ยนวิธีการหาความเครียดเป็นแบบอื่น ผู้ที่สนใจจะทำการวิจัยปัญหานี้อาจจะทำการวิจัย โดยใช้วิธีการทาง stress analysis ที่เหมาะสมวิธีอื่น เช่น Moire method หรือ Grid method เป็นต้น