

### บทที่ 3

#### การทดลอง

การศึกษาสมบัติของโครงสร้างควอนตัมเวลต์อินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์/แกลเลียมอาร์เซไนด์ โดยเฉพาะสมบัติทางแสง และเงื่อนไขที่สำคัญในการสร้างโครงสร้างควอนตัมเวลต์ที่อยู่ในขอบเขตของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้

#### 3.1 การหาเงื่อนไขของอุณหภูมิมัณฐาน

เนื่องจากอะตอมของอินเดียมจะถูกคายออกจากผิวหน้าของแผ่นฐานได้มากเมื่ออุณหภูมิมัณฐานสูง หรือกล่าวได้ว่า แผ่นฐานมีอัตราการคาย (Desorption Rate) อะตอมอินเดียมสูงที่อุณหภูมิมัณฐานสูง [18] ดังนั้นอุณหภูมิมัณฐานจึงมีผลต่ออัตราส่วนอะตอมของชั้นอินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์ และมีผลต่อความลึกของเวลต์ ในการศึกษาเงื่อนไขของอุณหภูมิมัณฐานที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างควอนตัมเวลต์จึงทำได้ด้วยการสร้างชิ้นงานตัวอย่างที่มีโครงสร้างควอนตัมเวลต์เดี่ยว (Single Quantum Well) ของอินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์/แกลเลียมอาร์เซไนด์ ณ อุณหภูมิมัณฐาน 480, 510, 540, 570 และ 600 °C โดยการคงตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ ค่าความกว้างของเวลต์ ความดันของลำโมเลกุล (Flux Pressure) ของเซเลเนียม แกลเลียม และอาร์เซนิกเอาไว้ แล้วนำแผ่นฐานที่สร้างได้ไปวัดด้วยวิธีโฟโตลูมิเนสเซนส์เพื่อศึกษาระดับพลังงานควอนตัมภายในเวลต์แต่ละชั้น

การออกแบบโครงสร้าง เริ่มต้นด้วยการกำหนดอัตราการปลูกผลึก (Growth Rate) ไว้ประมาณ 0.9  $\mu\text{m/hr}$  จากนั้นคำนวณความดันลำโมเลกุลของเซเลเนียมโดยความสัมพันธ์เชิงเส้นที่ปรับเทียบมาโดยบริษัท RIBER ดังนี้

“อัตราการปลูกผลึกแกลเลียมอาร์เซไนด์ที่ได้เมื่อใช้ความดันลำโมเลกุลของเซเลเนียม  $7 \times 10^7$  torr ได้แก่ 1.3  $\mu\text{m}$  คือชั่วโมง โดยปกติความดันลำโมเลกุลของอาร์เซนิกที่เหมาะสมจะมีค่าเป็น 20 เท่าของแกลเลียม ดังนั้นความดันลำโมเลกุลของอาร์เซนิกที่ใช้จะมีค่าประมาณ  $1.5 \times 10^5$  torr” [19]

เมื่อกำหนดอัตราการปลูกผลึกโดยประมาณได้แล้วก็คำนวณความดันโมเลกุลของแกลเลียมและอาร์เซนิกได้ดังนี้

$$P_{Ga} = \frac{\text{Growth Rate} \times 7 \times 10^{-7}}{1.3 \mu\text{m}}$$

$$P_{As} \approx 20 \times P_{Ga}$$

จากการคำนวณดังกล่าวจะได้  $P_{Ga} = 4.9 \times 10^{-7}$  torr และ  $P_{As} = 1 \times 10^{-5}$  torr

การคำนวณความดันโมเลกุลของอินเดียมทำได้โดยคำนวณตามสมการ

$$P_n = P_a \times \frac{x}{1-x} \times \frac{\text{ค่าความไวของหัววัดสำหรับอินเดียม}}{\text{ค่าความไวของหัววัดสำหรับแกดเลียม}} \dots\dots\dots(16)$$

โดยค่าความไวของหัววัดความดัน (Guage Sensitivity) ของไอโมเลกุลของวัสดุต่างๆ แสดงอยู่ในตารางที่ 3.1 [19]


ตารางที่ 3.1 ค่าความไวของหัววัดความดันสำหรับธาตุต่างๆ

ธาตุ	ความไวของหัววัดความดัน
H <sub>2</sub>	0.45
Al	0.92
P	1
Ga	1.68
As	1.76
Kr	1.89
Cd	2.40
In	2.44
Sb	2.52
Xe	2.65

จากสมการที่ (16) จำเป็นจะต้องกำหนดอัตราส่วนอะตอมที่ต้องการให้แก่สมการ ค่าที่จะแทนนี้เป็นค่าที่เกิดจากการประมาณอัตราส่วนอะตอมในกรณีที่ไม่มีการคายอะตอมของอินเดียมออกจากผิวหน้าเตา ค่าอัตราส่วนอะตอมที่เลือกนี้จะต้องสัมพันธ์กับความกว้างของเวดจ์ เนื่องจากความกว้างของเวดจ์ที่ปลูกได้จะต้องไม่เกินค่าความหนาวิกฤติ เช่น หากเลือกอัตราส่วนอะตอม  $x = 0.2$  จากรูปที่ 2.2 จะประมาณได้ว่าความกว้างเวดจ์ที่ปลูกได้ต้องไม่เกิน 100 Å และจะคำนวณความดันถ้าโมเลกุลของอินเดียมได้เป็น  $P_n = 1.77 \times 10^{-7}$  torr อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปลูกผลึกจะเกิดการคายอะตอมอินเดียมเกิดขึ้นเสมอ ค่า  $x = 0.2$  นี้จึงเป็นเพียงค่าที่คาดเอาไว้เท่านั้น อัตราส่วนอะตอมที่แท้จริงจะน้อยกว่าค่านี้นี้เสมอ

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าค่าความกว้างของเวดจ์จะต้องไม่เกินค่าความหนาวิกฤติ สำหรับกรณี  $x = 0.2$  เวดจ์ที่สร้างต้องมีความกว้างไม่เกิน 100 Å งานวิจัยในหัวข้อนี้จึงเลือกค่าประมาณ 75 Å เนื่องจากอัตราการปลูกผลึกมีค่าเป็น 0.9  $\mu\text{m/hr}$  หรือเป็น 2.5 Å/s เมื่อคำนวณเวลาที่ใช้ในการปลูกชั้นเวดจ์ทำให้ต้องใช้เวลาในการปลูกประมาณ 30 วินาที ส่วนที่เป็นชั้นกำแพงที่สร้างจากวัสดุแกดเลียมอาร์เซไนด์ควรจะมี ความหนา มากกว่าระยะทะลุของฟังก์ชันคลื่นที่ทะลุเข้าไปในชั้นกำแพง

และไม่หนาจนเกินไปจนทำให้แสงที่เปล่งออกมาจากโครงสร้างควอนตัมเวลต์ในการวัดโฟโตลูมิเนสเซนส์ถูกดูดกลืนไปหมด ในการทดลองนี้จะใช้เวลาในการปลูกชั้นกำแพงประมาณ 10 นาที รูปที่ 3.1 แสดงโครงสร้างของชิ้นงานตัวอย่างที่ใช้ในหัวข้อการทดลองนี้




รูปที่ 3.1 โครงสร้างควอนตัมเวลต์เดี่ยวที่ใช้ในการศึกษาผลของอุณหภูมิแผ่นฐานขณะปลูก

### 3.2 การศึกษาผลของความกว้างเวลต์ที่มีต่อระดับพลังงานควอนไตซ์


ดังที่ได้กล่าวแล้วในส่วนทฤษฎีเรื่องการคำนวณโครงสร้างควอนตัมเวลต์ว่าความกว้างของเวลต์ก็มีผลต่อระดับพลังงานควอนไตซ์ภายในเวลต์ เพื่อที่จะศึกษาผลดังกล่าวจึงได้มีการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการทดสอบ ดังนี้

การออกแบบโครงสร้าง การทดลองนี้อาศัยเงื่อนไขการปลูกผลึกดังในการทดลองแรก ได้แก่ ค่าความดันต่ำโมเตกุกของเซนต์อินเดียม แกลเลียม และอาร์เซนิก และเลือกเอาอุณหภูมิที่สามารถปลูกผลึกที่มีคุณภาพดีเพียงพอ ในที่นี้เลือกค่า 510  $^{\circ}\text{C}$  จัดให้เป็นตัวแปรคงค่า แล้วแปรเปลี่ยนเฉพาะความกว้างของเวลต์ และเพื่อให้เวลต์ทุกเวลต์ถูกสร้างในสภาวะที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด จึงได้มีการสร้างโครงสร้างควอนตัมเวลต์เดี่ยว 4 เวลต์ไว้บนแผ่นฐานเดียวกันโดยอาศัยการปลูกเพียงครั้งเดียว โดยทำการแปรเปลี่ยนเวลาที่ใช้ในการปลูกชั้นอินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนต์ซึ่งจะทำให้ได้ความกว้างของเวลต์ที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ในการสร้างโครงสร้างควอนตัมเวลต์ 4 เวลต์บนแผ่นฐานเดียวกันนี้ยังมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงอีก ได้แก่ การจัดลำดับทางตำแหน่งของเวลต์กว้างและแคบ ซึ่งมีปรากฏการณ์ที่ต้องคำนึงถึงอีกสองประการ ประการแรก หากนำเอาเวลต์ที่มีความกว้างมากที่สุด (มีระดับพลังงานควอนไตซ์ต่ำที่สุด) ไว้อยู่นอกสุด (อยู่ใกล้ผิวหน้ามากที่สุด) โฟตอนที่เวลต์แคบชั้นในเปล่งออกมาขณะทำการวัดโฟโตลูมิเนสเซนส์อาจถูกดูดกลืนโดยเวลต์กว้างชั้นนอกที่มีระดับพลังงานควอนไตซ์ต่ำกว่า อาจทำให้ไม่เห็นผลการวัดจากเวลต์แคบชั้นในได้

อีกประการหนึ่งคือ หากนำเอาเวกต์ที่มีความกว้างมากที่สุด (มีโอกาสเกิดข้อบกพร่องของผลึกสูงที่สุด) ไว้อยู่ในสุด ก็มีโอกาสูงมากที่จะทำให้ผลึกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ชั้นแรก และส่งผลกระทบเป็นข้อบกพร่องแก่เวกต์อื่นๆ ที่อยู่ถัดออกมาทุกเวกต์ ซึ่งงานตัวอย่างอาจเสียได้ ในการทดลองนี้จึงได้ทดลองสร้างตัวอย่างที่มีการเรียงลำดับเวกต์ทั้งสองแบบ ซึ่งงานที่มีเวกต์กว้างไว้ข้างนอกจะเน้นที่ความบางของชั้นผลึกโดยรวม เพื่อที่จะให้เกิดการดูดกลืนโฟตอนที่เวกต์เปล่งออกมา น้อยที่สุด และงานที่มีการเรียงลำดับกลับกันก็จะเน้นที่ความหนาของชั้นเวกต์ที่มีความกว้างมากที่สุด ที่จะต้องไม่หนาเกินความหนาวิกฤตจนเกิดเป็นข้อบกพร่องได้ ซึ่งงานทั้งสองมีโครงสร้างดัง แสดงในรูปที่ 3.2



(ก)



(ข)

รูปที่ 3.2 โครงสร้างและระดับพลังงานของชั้นงานที่ใช้ศึกษาผลของความกว้างเวกต์  
 (ก) ชั้นงานที่มีเวกต์กว้างไว้ข้างนอก (ข) ชั้นงานที่เวกต์กว้างไว้ข้างใน

### 3.3 การศึกษาผลของอัตราส่วนอะตอม (Mole Fraction, $x$ ) ของอินเดียมและแกดเลียมในชั้นเวลด์ที่มีต่อระดับพลังงานควอนไตซ์

อัตราส่วนอะตอมของธาตุในหมู่ที่สาม อันได้แก่ธาตุอินเดียมและแกดเลียมมีผลกระทบต่อความกว้างของแถบพลังงานต้องห้ามของผลึกที่ได้ การแปรเปลี่ยนอัตราส่วนอะตอมของธาตุหมู่ที่สามทำได้โดยการแปรเปลี่ยนความดันถ้าโมเลกุลของเซลล์อินเดียมและแกดเลียม หรือการอาศัยระยะเวลาในการเปิดปิดชุดเตอร์ที่แตกต่างกันในการควบคุมอัตราส่วนอะตอม การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนอะตอมสามารถทำได้ ดังนี้

#### การออกแบบโครงสร้าง

ก. การควบคุมความดันถ้าโมเลกุล ค่าอัตราส่วนอะตอมสามารถคำนวณได้ตามสมการที่ 16 และจากรูปที่ 2.2 ที่แสดงให้เห็นค่าความหนาวิกฤตของชั้นอินเดียมแกดเลียมอาร์เซไนด์ ช่วงของความกว้างเวลด์ที่ปลูกได้สะดวกโดยใช้อัตราการปลูกผลึกเดียวกันกับชั้นงานตัวอย่างในข้อ 1 และ 2 และมีความกว้างเหมาะสมมีค่าประมาณ 100 Å ซึ่งตรงกับอัตราส่วนอะตอมประมาณ  $x = 0.2$  หากปลูกด้วยค่าอัตราส่วนอะตอมค่ามากกว่านี้จะทำให้ต้องลดความกว้างของเวลด์ที่ปลูกลง เช่น หากต้องการปลูกที่ค่าอัตราส่วนอะตอม  $x = 0.25$  ซึ่งมีค่าความหนาวิกฤตประมาณ 40 Å จะทำให้ต้องลดความกว้างของเวลด์ลงไม่ให้เกิน 40 Å และต้องใช้เวลาปลูกสั้นลง และชั้นงานมีโอกาสน้อยได้

ในทำนองเดียวกันกับชั้นงานตัวอย่างในข้อ 2 เพื่อให้เวลด์แต่ละเวลด์ถูกสร้างภายใต้เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด จึงได้มีการสร้างเวลด์ 4 เวลด์ที่มีความกว้างเท่ากัน บนแผ่นฐานที่มีอุณหภูมิ 510 °C มีความกว้างเวลด์ละ 75 Å แต่มีการแปรเปลี่ยนอัตราส่วนอะตอม โดยกำหนดให้เวลด์ที่อยู่ในสุดมีค่าอัตราส่วนอะตอมต่ำที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องเสียก่อนที่จะมีการปลูกเวลด์ถัดไป การแปรค่าอัตราส่วนอะตอมจะอาศัยการแปรค่าความดันถ้าโมเลกุลของแกดเลียมเป็นหลัก โดยให้มีค่าอัตราส่วนอะตอมที่คำนวณได้จากสมการที่ 16 โดยไม่คิดอัตราการคายอะตอมอินเดียมเป็น  $x = 1, 1.5, 2$  และ  $2.5$  เรียงตามลำดับจากภายในมาภายนอก เวลด์ที่ได้จะลึกมากขึ้นระดับพลังงานควอนไตซ์จะอยู่ต่ำลง และมีโอกาสที่โฟตอนจากเวลด์ชั้นในจะถูกดูดกลืนโดยเวลด์ชั้นนอกได้ โครงสร้างของชั้นงานตัวอย่างในหัวข้อนี้แสดงได้ดังในรูปที่ 3.3

การแปรเปลี่ยนค่าความดันถ้าโมเลกุลของอินเดียมในระบบปลูกผลึกที่ใช้อยู่ภายในห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งที่ยาก เนื่องจากเมื่อคิดที่อัตราการปลูกปกติตามการทดลองที่ 1 และ 2 ความดันบรรยากาศภายในห้องปลูกผลึก (Background Pressure) จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ  $1 \times 10^{-7}$  ในขณะที่เมื่อคำนวณความดันถ้าโมเลกุลของอินเดียมเมื่อต้องการค่าอัตราส่วนอะตอมเป็น 0.1 จะได้ค่าที่ต่ำกว่านั้น การปลูกภายใต้เงื่อนไขจึงเป็นไปได้ยาก จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนการแปรค่าเป็นการแปรความดันถ้าโมเลกุลของแกดเลียมแทน โดยคงความดันถ้าโมเลกุลของอินเดียมและอาร์เซนิคไว้ที่ค่าเดียวกับในการทดลองที่ 1 และ 2 การเลือกค่าอาร์เซนิคที่ค่าเดิมนี้อาจทำให้เวลด์แรกที่มีค่าอัตรา


ส่วนอะตอมน้อยที่สุดขาดอะตอมอาร์เซนิกที่เพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำต้องยอมรับ อย่างไรก็ตาม หากโครงสร้างของเวลต์แรกนี้เสียไปก็จะทำให้เวลต์ที่อยู่ถัดมาเสียไปด้วย ดังนั้น หากสร้างชั้นงานนี้และวัดผลของเวลต์อื่นออกมาได้ ก็อาจสรุปได้ว่าเวลต์แรกสามารถก่อตัวขึ้นได้แล้วด้วยเช่นกัน

การแปรเปลี่ยนค่าความดันถ้าโมเลกุลของแก๊สเฉื่อยจะทำให้อัตราการปลูกผลึกที่ใช้กับแต่ละเวลต์ไม่เท่ากัน ดังนั้นเพื่อให้ความกว้างของเวลต์และชั้นกำแพงของแต่ละเวลต์เท่ากัน เวลาที่ใช้ในการสร้างชั้นเวลต์และชั้นกำแพงของแต่ละเวลต์จึงไม่เท่ากัน จากการคำนวณจะทำให้ได้ตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชั้นงานนี้ ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 ค่าความดันถ้าโมเลกุลของแก๊สเฉื่อยและเวลาในการปลูกชั้นเวลต์และกำแพงในการสร้างชั้นงานเพื่อศึกษาผลของค่าอัตราส่วนอะตอมโดยการแปรเปลี่ยนค่าความดันถ้าโมเลกุล

อัตราส่วนอะตอม (InGaAs x)	ค่าความดันถ้าโมเลกุลของแก๊สเฉื่อย (Torr)	อัตราการปลูกผลึก (Å/s)	เวลาที่ปลูกชั้นเวลต์ (s)	เวลาที่ปลูกชั้นกำแพง (min:sec)
0.1	11.77	6.071	12.35	2 : 03
0.15	7.41	3.822	19.62	3 : 16
0.2	5.23	2.698	27.80	4 : 38
0.25	3.92	2.022	37.09	12 : 22 *

\* ชั้นนอกสุดเป็นชั้นกำแพงหนา  $0.15 \mu\text{m}$




รูปที่ 3.3 โครงสร้างและระดับพลังงานของชั้นงานที่ใช้ศึกษาผลจากอัตราส่วนอะตอม โดยการแปรเปลี่ยนค่าความดันถ้าโมเลกุล

ข. การควบคุมระยะเวลาในการเปิดปิดชัตเตอร์ การทดลองนี้จะทำการสร้างชั้นงาน 2 ชั้น โดยใช้เงื่อนไขโครงสร้างและความดันเดียวกับการทดลองที่ 1 และคงอุณหภูมิแผ่นฐานไว้ที่ประมาณ  $500 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่สร้างโดยการควบคุมชัตเตอร์แก๊สเฉื่อย อินเดียม และอาร์เซ



นิกให้เปิดนาน 1 วินาที และปิดนาน 1 วินาที นับเป็น 1 รอบ ทำการเปิดปิดเป็นจำนวน 30 รอบ เทียบเป็นเวลาในการปลูกผลึกเป็น 30 วินาที ชั้นที่สองควบคุมขนาดตัวให้ทำงานรอบละ 3 วินาที โดยวินาทีแรกเปิดแกเลียม อินเดียม และอาร์เซนิก วินาทีที่สองเปิดเฉพาะแกเลียมและอาร์เซนิก และวินาทีที่สามปิดตัวทั้งหมด เวลาปลูกจะกลายเป็นรอบละ 2 วินาที ดังนั้นจึงทำการเปิดปิดเพียง 15 รอบเพื่อให้ความกว้างเวลต์ของชั้นงานทั้งสองเท่ากัน แผนภาพในการเปิดปิดตัวแสดงให้เห็นได้ดังในรูปที่ 3.4 เมื่อคำนวณค่าอัตราส่วนอะตอมจะพบว่า ชั้นงานแรกมีค่า  $x = 0.2$  ส่วนชั้นงานที่สองจะมีจำนวนอะตอมอินเดียมลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับชั้นงานแรก ดังนั้น

$$x = \frac{\left(\frac{0.2}{2}\right)}{0.8 + \left(\frac{0.2}{2}\right)} = 0.11$$



รูปที่ 3.4 แผนภาพแสดงเวลาในการเปิดปิดตัวของอินเดียมและแกเลียม

### 3.4 การศึกษาผลของความดันที่ผิวหน้าแผ่นฐานที่มีต่อคุณภาพของผลึก


ความดันที่ผิวหน้าของแผ่นฐานเกิดจากโมเลกุลของอาร์เซนิกเป็นส่วนใหญ่ และโดยปกติ การปลูกผลึกจะใช้เงื่อนไขที่ให้จำนวนอะตอมของอาร์เซนิกมากพอ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เสถียรภาพของอาร์เซนิก (Arsenic Stabilization) [20] อะตอมของอาร์เซนิกที่ปกคลุมผิวหน้าผลึก ขณะปลูกจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างการเกิดผลึกและการคายอะตอมออกจากผิวหน้าของผลึก ทำให้ผลึกยังคงอยู่ในสภาวะที่ ดี ณ อุณหภูมิสูง อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าความดันที่ผิวหน้าของผลึกจะมีผลต่อระยะปลอดการชน และมีผลต่อความสมบูรณ์ของผลึก ถ้าความดันของอาร์เซนิกที่ผิวหน้าน้อยเกินไปจนไม่พอที่จะสร้างเสถียรภาพก็จะทำให้ผลึกคายอะตอมออกมาจนผิวหน้าผลึกเสีย

ไป ถ้าความดันมากเกินไปก็จะทำให้มีระยะปลอดการชนน้อย และทำให้เกิดข้อบกพร่องได้มาก ดังนั้นจะมีช่วงความดันของอาร์เซนิกที่เหมาะสมเพียงช่วงหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้ได้ผลึกที่มีคุณภาพ

**การออกแบบโครงสร้าง** การสร้างชิ้นงานตัวอย่างทำได้ในลักษณะเดียวกับชิ้นงานในข้อ 1 กล่าวคือ ชิ้นงานตัวอย่างจะมีโครงสร้างเป็นควอนตัมเวลต์เดี่ยว โดยชิ้นงานแต่ละชิ้นจะสร้างภายใต้ความดันลำไมเทกฤทของอาร์เซนิกเป็น 10, 20, 30 และ 40 เท่าของความดันลำไมเทกฤทของอลแกดเลียม ซึ่งเมื่อคำนวณจะทำให้ได้ค่าความดันดังกล่าวเป็น  $4.9 \times 10^{-6}$ ,  $9.8 \times 10^{-6}$ ,  $1.5 \times 10^{-5}$  และ  $1.96 \times 10^{-5}$  ตามลำดับ ความดันลำไมเทกฤทของธาตุอื่นยังคงใช้ค่าที่จะทำให้ได้  $x = 0.2$  เมื่อไม่คิดอัตราการคายอะตอมอินเดียม ความกว้างของเวลต์เป็น 75 Å ส่วนอุณหภูมิที่ใช้ปลูกผลึกเป็น 500 °C

### 3.5 ระบบการวัดด้วยวิธีโฟโตลูมิเนสเซนส์

ระบบการวัดโฟโตลูมิเนสเซนส์ที่มีใช้อยู่ในห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำมีลักษณะดังแสดงได้ในรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 ระบบวัดด้วยวิธีโฟโตลูมิเนสเซนส์

เลเซอร์ชนิด  $Ar^+$  เป็นแหล่งกำเนิดเลเซอร์ความยาวคลื่น 488 nm คิดเป็นพลังงานโฟตอนได้ 2.54 eV ทำหน้าที่กระตุ้นตัวอย่างโครงสร้างควอนตัมเวลต์ โครงสร้างควอนตัมเวลต์ที่สร้างขึ้นจะถูกนำไปติดอยู่ในระบบทำความเย็นด้วยปั๊มไครโอเจนิก (Cryogenic Pump) ซึ่งเป็นระบบทำความเย็นที่ใช้ฮีเลียมเป็นสารทำความเย็น สามารถลดอุณหภูมิตัวอย่างลงได้ถึงประมาณ 10 K แสงที่ตัวอย่างเปล่งออกมาจากการรวมตัวแบบเปล่งแสงภายในตัวอย่างถูกรวบรวมโดยเลนส์สองตัวเพื่อ



ให้เข้าไปยังโมโนโครมาเตอร์ (Monochromator) โมโนโครมาเตอร์จะทำการแยกสเปกตรัมของแสงออก และส่งผ่านความยาวคลื่นเฉพาะค่าที่กำหนดออกมายังหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ (Photomultiplier, PMT) เพื่อแปลงสัญญาณความเข้มแสงเป็นค่ากระแส ตัวล็อกอินแอมป์ (Lock-in Amplifier) จะขยายสัญญาณและแปลงเป็นแรงดันให้แก่มัลติมิเตอร์เพื่อบันทึกค่าต่อไป โมโนโครมาเตอร์และมัลติมิเตอร์ถูกควบคุมได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจากการวัดค่าแรงดัน ณ ตำแหน่งความยาวคลื่นต่างๆ แล้ววาดเป็นกราฟจะได้เป็นสเปกตรัมที่ตัวอย่างเปล่งออกมา

การทำงานของล็อกอินแอมป์จะสัมพันธ์กับตัวตัดแสง (Light Chopper) ล็อกอินแอมป์จะวัดสัญญาณในช่วงที่ตัวตัดแสงและไม่ได้ตัดแสง ช่วงที่ตัวตัดแสงตัดแสงจะเป็นช่วงที่ล็อกอินแอมป์ไม่ได้รับสัญญาณ มีแต่สัญญาณรบกวน ขณะที่ช่วงที่ตัวตัดแสงไม่ได้ตัดแสงจะเป็นช่วงที่ล็อกอินแอมป์ได้รับทั้งสัญญาณจริงและสัญญาณรบกวน ดังนั้นหากนำสัญญาณที่ได้ทั้งสองช่วงเวลามาหักลบกัน ก็จะเป็นการวัดที่มีสัญญาณรบกวนน้อยลงได้



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย