

บทที่ 2

ถ้ำลอยถ่านหินลิกไนต์

ถ่านหิน เป็นหินตะกอนชนิดหนึ่งที่ดีไฟได้ มีสีน้ำตาลถึงสีดำ เกิดจากการสะสมตัวของซากพืชตามธรรมชาติ เมื่อมีปฏิกิริยาทางชีวเคมีและธรณีเคมีภายใต้ความร้อนและความดันสูงจนทำให้ซากพืชเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารประกอบคาร์บอน ซึ่งมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก หรือร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยปริมาตร ในกระบวนการแปรสภาพเป็นถ่านหิน หมายถึง การที่สารอินทรีย์ที่ยังคงสภาพอยู่ และผลผลิตจากการสลายตัวทางชีวเคมี เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ซากพืชหรือซากสัตว์ถูกทับถมจมลงตามความลึก ภายใต้ อุณหภูมิ ระยะเวลา และความดันต่าง ๆ กัน ก่อให้เกิดถ่านหินชั้นคุณภาพต่างๆ กัน ตั้งแต่ พีท ลิกไนต์ ซับบิทูมินัส บิทูมินัส และแอนทราไซต์

สำหรับถ่านหินที่พบในประเทศไทยเกือบทั้งหมดเป็นชนิดลิกไนต์ถึงบิทูมินัส มักพบในหิน ยุคเทอร์เชียรี แหล่งถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดและมีการผลิตมากที่สุด คือ เข้มืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นถ่านหินชนิดลิกไนต์ ซึ่งทั้งหมดนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

2.1 การเกิดถ้ำลอยถ่านหินลิกไนต์

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีเหมืองถ่านหินลิกไนต์อยู่บริเวณใกล้เคียง เมื่อขุดถ่านหินลิกไนต์ขึ้นมาจากเหมืองแล้ว จะลำเลียงตามสายพานจากบ่อเหมืองไปยังลานกองถ่าน จากนั้นจะใช้ระบบขนส่งถ่าน (Lignite handling system) นำถ่านที่ผ่านการบดและแยกเศษเหล็กออกแล้วไปยังถังเก็บถ่านของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง

ถ่านจากถังเก็บถ่านจะถูกส่งเข้าโม่ (Pulverizer) ซึ่งจะบดถ่านให้เป็นผงละเอียด เพื่อจะผสมกับอากาศร้อน และจะถูกส่งไปยังห้องเผาไหม้ ผลจากการเผาไหม้ภายในเตาจะทำให้เกิดความร้อน ผุ่นละออง และซีเถ้า ถ้ำลอย (Fly ash) จะถูกพัดออกมาตามลมร้อน เข้าไปในเครื่องแยกผุ่นละอองด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic precipitator) และรวบรวมถ้ำลอยเก็บไว้ในไซโล ส่วนซีเถ้าหรือ ถ้ำหนัก (Bottom ash) ที่เกิดจากอุณหภูมิในเตาเผาสูงกว่าจุดหลอมเหลวของถ้ำถ่านหิน ถ้ำถ่านหินจะหลอมเหลวและบางส่วนจับกันเป็นก้อนหรือเป็นเม็ดใหญ่ขึ้น ทำให้มีน้ำหนักมากและตกลงสู่ ก้นเตา อีกส่วนหนึ่งที่หลอมละลายจะเกาะเป็นตะกอน (Slag ash) ที่ผนังของเตา


กากที่เหลือจากการเผาถ่านหินลิกไนต์นี้ประกอบด้วยเถ้าลอย (Fly ash) ประมาณร้อยละ 80 และเถ้าหนัก (Bottom ash) อีกประมาณร้อยละ 20 ปริมาณเถ้าลอย (Fly ash) ผลิตได้ประมาณ 3 ล้านตันต่อปี

2.2 สมบัติทางกายภาพของเถ้าลอย


เถ้าลอยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ในที่ต่างๆ กัน หรือมาจากแหล่งถ่านหินต่างแหล่งกัน อาจมีรูปทรง ความละเอียด การกระจายของขนาด ความหนาแน่น ส่วนประกอบของอนุภาคและสีต่างกันได้ โดยทั่วไปสีของเถ้าลอยอาจเป็นดั่งบ่งชี้ว่าเถ้าลอยมาจากแหล่งที่ต่างกัน หรือมีค่าการสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา และมีปริมาณเหล็กต่างกัน หรือผ่านสภาพการเผาที่แตกต่างกัน

2.2.1 รูปร่างและอนุภาค

ขนาดอนุภาคและรูปทรงของเถ้าลอยขึ้นอยู่กับแหล่งถ่านหิน ความสม่ำเสมอของถ่านหิน ความละเอียดของผงถ่านหินก่อนเผา สภาพการเผา (ระดับอุณหภูมิและปริมาณออกซิเจน) ความสม่ำเสมอของการเผา และวิธีการดักจับเถ้าลอยที่ใช้ เช่น เป็นวิธีการแยกโดยเชิงกล (Mechanical separator) โดยใช้ถุงเก็บ (Bag filters) หรือเครื่องดักจับแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic precipitators) รูปทรงของเถ้าลอยเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของอนุภาค โดยอนุภาคของเถ้าลอยส่วนใหญ่จะไม่ใช่ผลึก มีรูปทรงกลมซึ่งอาจตันหรือกลวง ลักษณะทรงกลมที่ภายในกลวง เรียกว่า เถ้าลอยกลวง (Cenosperes) บางส่วนจะเป็นทรงกลมกลวงบรรจุด้วยอนุภาคเล็กๆ อยู่ภายในที่รู้จักกันในนามของ Plerospheres อนุภาคที่เหลือมีลักษณะตั้งแต่โปร่งแสงจนถึงทึบแสง มีรูพรุนเล็กน้อยถึงพูนมาก มีรูปร่างที่กลมจนถึงรูปร่างยาวแบน เถ้าลอยที่มีรูพรุนมากๆ มักเกิดจากการเผาถ่านหินด้วยอุณหภูมิที่ไม่สูงพอที่จะทำให้ เถ้าลอยหลอมเหลวได้ และเถ้าลอยที่ได้มักจะมีรูปทรงต่างๆ กัน รูปต่อไปนี้เป็นลักษณะอนุภาคของเถ้าลอยเมื่อถ่ายภาพโดยกล้องขยายกำลังสูง




รูปที่ 2.1 รูปขยายเก้ลลอย (ชัย, สุรเชษฐ์, และวราภรณ์, 2543)




เก้ลลอยแม่เมาะ

เก้ลลอยจากระยอง



เก้ลลอยจากสมุทรสาคร



เก้ลลอยจากกาญจนบุรี

รูปที่ 2.2 รูปขยายเก้ลลอยจากแหล่งต่างๆ (ชัย, สุรเชษฐ์, และวราภรณ์, 2543)

2.2.2 ความละเอียด

อนุภาคของถั่วลยอยมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กกว่า 1 ไมโครเมตรจนถึงขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเก่ามักใช้วิธีดักจับถั่วลยอยโดยการแยกเชิงกล ซึ่งจะได้ถั่วลยอยที่มีขนาดหยาบกว่าเมื่อเทียบกับถั่วลยอยที่ได้จากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าสมัยใหม่ซึ่งดักจับถั่วลยอยด้วยเครื่องดักจับแบบไฟฟ้าสถิตย์หรือใช้ถุงเก็บถั่วลยอย โดยทั่วไปการกระจายขนาดอนุภาคของถั่วลยอยจากแหล่งผลิตหนึ่งๆ จะค่อนข้างคงที่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งของถั่วลยอย วิธีการบดถั่วลยอย กระบวนการเผาถั่วลยอย และกำลังการผลิตมากนัก

2.2.3 ความถ่วงจำเพาะ

จากการศึกษาพบว่าความถ่วงจำเพาะของถั่วลยอยมีค่าระหว่าง 1.97 - 3.02 แต่โดยทั่วไปค่านี้จะอยู่ระหว่าง 2.2 - 2.8 สำหรับถั่วลยอยจากแม่เมาะจะมีค่าถ่วงจำเพาะประมาณ 2.0 แต่เมื่อทำการแยกให้มีขนาดเล็กลง มีความละเอียดสูงขึ้น จะมีความถ่วงจำเพาะเพิ่มขึ้น เนื่องจากถั่วลยอยที่มีขนาดใหญ่มักมีรูพรุนสูงกว่าถั่วลยอยที่มีขนาดเล็ก ถั่วลยอยที่มีอนุภาคกลวงอาจลอยน้ำได้ เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะที่สูงมักเป็นตัวบ่งชี้ว่าอนุภาคส่วนใหญ่มีความละเอียดสูงและตัน เนื่องจากถั่วลยอยที่มีอนุภาคหยาบมักมีอนุภาคที่กลวงปนอยู่ค่อนข้างมาก

ถั่วลยอยที่ประกอบด้วยแร่เหล็กในปริมาณสูงจะมีความถ่วงจำเพาะสูง ส่วนถั่วลยอยที่มีปริมาณคาร์บอนสูงจะมีความถ่วงจำเพาะต่ำ ถั่วลยอย Class C มีแนวโน้มที่จะมีอนุภาคเล็กและมีความละเอียดสูงปนอยู่มากกว่าถั่วลยอย Class F นั่นคือถั่วลยอย Class C จะมีความถ่วงจำเพาะสูงกว่าถั่วลยอย Class F โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 2.4 - 2.8

2.3 องค์ประกอบทางเคมีและแร่ในถั่วลยอย

ถั่วลยอยมีองค์ประกอบทางเคมีและเฟสที่ซับซ้อนซึ่งองค์ประกอบด้วยเนื้อที่แตกต่างกัน (Heterogeneous phase) คือ ส่วนที่ไม่เป็นผลึก (Glassy phase) และส่วนที่เป็นผลึก (Crystalline phase) ตารางที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของถั่วลยอยในประเทศไทยจำนวน 4 แหล่งผลิต โดยแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดคือจากโรงไฟฟ้าที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

โดยทั่วไปถั่วลยอยจะมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญอยู่ 3 ชนิด คือ ซิลิกอนไดออกไซด์ (ประมาณร้อยละ 25-60) อลูมิเนียมออกไซด์ (ประมาณร้อยละ 10-30) และเฟอริกออกไซด์ (ประมาณร้อยละ 5-25) หากผลรวมขององค์ประกอบทั้ง 3 นี้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70

ASTM จัดแก้วลอยดังกล่าวเป็นแก้วลอย Class F สำหรับแก้วลอย Class C ส่วนใหญ่จะมีสารประกอบของแคลเซียมออกไซด์ในปริมาณสูง ดังนั้น ASTM จึงกำหนดผลรวมขององค์ประกอบหลักทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวให้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 เท่านั้น ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ในแก้วลอยโดยทั่วไปมักจะน้อยกว่าร้อยละ 5 ส่วนปริมาณของแอลคาไลออกไซด์ ซึ่งอาจจะแทนได้ด้วยปริมาณโซเดียมออกไซด์เทียบเท่า ($\text{Equivalent Na}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{O} + 0.658 \text{ K}_2\text{O}$) โดยทั่วไปในแก้วลอย Class F จะมีอยู่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่สำหรับแก้วลอย Class C อาจจะมากกว่าร้อยละ 10 แก้วลอย Class C จะมีค่าการสูญเสียน้ำหนัก เนื่องจากการเผา (Loss on Ignition, LOI) น้อยกว่าร้อยละ 1 แต่แก้วลอย Class F อาจมีค่าดังกล่าวอยู่ระหว่างร้อยละ 1-10

ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบทางเคมีของแก้วลอยจาก 4 แหล่งที่ผลิตได้ในประเทศไทย

(ชัย, สุรเชษฐ์ และวราภรณ์, 2543)

แหล่งผลิต	องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละ)								
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	SO ₃	LOI
แม่เมาะ	46.25	26.43	10.71	7.61	2.21	1.11	3.07	1.85	0.23
ระยอง	45.02	36.21	4.09	3.64	0.54	0.44	0.31	0.48	5.32
สมุทรสาคร	43.92	36.62	3.97	3.05	0.55	0.38	0.44	0.64	7.52
กาญจนบุรี	47.39	22.73	6.29	8.36	2.64	0.63	2.95	3.38	3.12

แก้วลอยที่เย็นลงอย่างรวดเร็วจากสถานะหลอมเหลวจะทำให้องค์ประกอบในแก้วลอยส่วนใหญ่อยู่ในสถานะที่ไม่เป็นผลึกมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีสถานะเป็นผลึกเช่น มุลไลต์ (Mullite) ควอทซ์ (Quartz) แมกนีไทต์หรือเฟอร์ไรต์สปินิล (Magnetite หรือ Ferrite Spinel) และ เฮมาไทต์ (Hematite) ร้อยละ 60 ถึง 90 ของแก้วลอยส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานะที่ไม่เป็นผลึก ส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งอาจมีในแก้วลอยที่มีปริมาณแคลเซียมสูง ได้แก่ เพอริเคลส (Periclase) แอนไฮไดรต์ (Anhydrite) แอลคาไลซัลเฟต (Alkali Sulfate) เมลิไลต์ (Melilite) เมอร์วินิต์ (Merwinite) เนฟีไลต์ (Nepheline) โซดาไลต์ (Sodalite) ไตรแคลเซียมซิลิเกต (C₃S) และอื่น ๆ

2.3.1 แก้วลอย Class C

แก้วลอย Class C ส่วนใหญ่มักเป็นแก้วลอยที่มีปริมาณแคลเซียมสูง นอกเหนือจากแคลเซียมอะลูมิโนซิลิเกตกลาส (Calcium aluminosilicate glass) ซึ่งเป็นส่วนที่ไวต่อการทำปฏิกิริยาเคมีแล้วยังมีปูนขาวอิสระ (Free lime, CaO) แอนไฮเดรต (Anhydrite, CaSO₄)

ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (Tricalcium aluminate, $3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$) แคลเซียมซัลโฟอะลูมิเนต (Calcium sulfoaluminate, $4\text{CaO}\cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{SO}_4$) และที่มีอยู่น้อยมาก คือ แคลเซียมซิลิเกต

ถ้าลดย Class C ที่มีปริมาณแคลเซียมสูงมักทำปฏิกิริยากับน้ำโดยตรงทำให้เกิดสารที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุประสาน เช่น แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเอ็ททริงไจต์ (Ettringite) นอกจากนี้ส่วนที่มีสถานะไม่เป็นผลึกซึ่งมีอยู่ในถ้าลดย Class C มักจะมีปริมาณน้อยกว่าในถ้าลดย Class F แต่มีความไวต่อการทำปฏิกิริยามากกว่า

2.3.2 ถ้าลดย Class F

ถ้าลดย Class F มักมีปริมาณแคลเซียมต่ำ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ส่วนที่ไม่เป็นผลึกของซิลิกาซึ่งมีปริมาณซิลิกาสูงและส่วนที่เป็นผลึก ซึ่งเกิดปฏิกิริยาได้น้อย ได้แก่ มุลไลต์ แมกนีไทต์ หรือเฟอไรต์ สปิเนลและควอทซ์

องค์ประกอบทางเคมีของส่วนที่ไม่เป็นผลึกในถ้าลดยจะมีความผันแปรค่อนข้างมาก ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการทำปฏิกิริยา โครงสร้างส่วนที่ไม่เป็นผลึกเหล่านี้มีตั้งแต่ประเภทที่มีการจับยึดกันอย่างแข็งแรงของซิลิกาในถ้าลดย Class F จนถึงโครงสร้างที่มีส่วนประกอบอื่นๆแทรกอยู่มากในถ้าลดย Class C ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้อาจรวมถึงแอลคาไลเอิร์ท (Alkaline earth) แอลคาไล (Alkali) และอะลูมิโนซิลิเกตกลาส (Alumino-silicate glasses) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างส่วนที่ไม่เป็นผลึกของตะกรันเตาถลุงเหล็ก (Blast furnace slag)