

## บทที่ 5

### การดำเนินการทดลอง

#### 5.1 รูปแบบการศึกษา

เป็นงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ ที่อุณหภูมิ เวลา และความเข้มข้นของสารละลายเบส แล้วนำซีโอไลต์สังเคราะห์มาศึกษาสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมี และนำซีโอไลต์ที่สังเคราะห์ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม

#### 5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย

1. เครื่องชั่งที่อ่านค่าทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง
2. ตู้อบ
3. เทอร์โมมิเตอร์ ช่วงอุณหภูมิ 0-200 °c
4. บีมสูญญากาศพร้อมชุดกรอง
5. ชุดเครื่องกวนแบบแม่เหล็ก
6. เครื่องปั่นเหวี่ยง
7. หม้อดูดความชื้น
8. กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 40
9. ชุดเครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
10. Scanning Electron Microscope model S 2300, Hitachi, Japan.
11. X-Rays Fluorescences Spectrometer model Pw 2400, Philips, Netherland.
12. X-Rays Diffraction Spectrometer model D8 Advance, Bruker, Germany.
13. Inductively Coupled Plasma Spectrometer model JY 2000, Jobin yvon, France.

### 5.3 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้

1. เถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์ จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
2. โซเดียมไฮดรอกไซด์แบบเม็ด (NaOH)
3. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แบบเม็ด (KOH)
4. เอทิลแอลกอฮอล์ ( $C_2H_6O$ )
5. น้ำกลั่น

### 5.4 การเตรียมเถ้าลอย


เก็บตัวอย่างเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นำเถ้าลอยไปลดขนาดและคัดขนาดอนุภาคด้วยเครื่องร่อนแบบตะแกรงเบอร์ 200 ขนาด  $75 \mu m$ . นำตัวที่ผ่านตะแกรงไปเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อ Activate Fly ash โดยเปลี่ยนสารประกอบที่อยู่ในรูปผลึกไปอยู่ในรูปอสัณฐาน เพื่อทำปฏิกิริยากับต่างได้ดีขึ้น และเก็บในโถดูดความชื้น เพื่อรอการใช้งาน

ตัวอย่างเถ้าลอยจะถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น Scanning Electron Microscope เพื่อดูลักษณะอนุภาคของเถ้าลอย X-Rays Fluorescences Spectrometer เพื่อหาปริมาณธาตุต่างๆ ในเถ้าลอย X-Rays Diffraction Spectrometer เพื่อดู XRD pattern ของเถ้าลอย

### 5.5 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอย

นำเถ้าลอยที่เตรียมไว้ มาชั่งน้ำหนัก 10 กรัม ผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 120 มิลลิลิตร ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยใช้เครื่องกวนแบบแม่เหล็ก จากนั้นนำไปประกอบเข้ากับชุดเครื่องมือที่ใช้ทำปฏิกิริยา โดยศึกษาจากตัวแปรต่างๆ ดังนี้ สารละลายเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 1-3 โมลต่อลิตร ระยะเวลา 96 ชั่วโมง อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส


เมื่อทำปฏิกิริยาตามสภาวะต่างๆ เสร็จแล้ว นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาแยกผลึกด้วยเครื่องเหวี่ยงแยก แล้วล้างผลึกด้วยน้ำกลั่นโดยใช้ปั๊มสุญญากาศ จนกระทั่งมีค่า pH คงที่ จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 วัน




รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการสังเคราะห์ซีโอไลต์และการใช้ซีโอไลต์สังเคราะห์เพื่อดูดซับโลหะหนัก



รูปที่ 5.2 X-Rays Fluorescences Spectrometer (XRF)



รูปที่ 5.3 X-Rays Diffraction Spectrometer (XRD)



รูปที่ 5.4 Scanning Electron Microscope (SEM)



รูปที่ 5.5 Inductively Coupled Plasma Spectrometer (ICP)