

การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยชีโอลิท์สังเคราะห์จากເກ້າລອຍຄ່ານຫິນ



นายสาร พากสุทธิ์

ศูนย์วิทยทรัพยากร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารและประเมินค่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2547

ISBN 974-17-7085-5

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

HEAVY METAL REMOVAL FROM EFFLUENTS BY SYNTHETIC ZEOLITE
FROM COAL FLY ASH



MR.SAKORN NARKSUTHI

ศูนย์วิทยทรัพยากร

A Thesis submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering Program in Mining Engineering

Department of Mining and Petroleum Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2004

ISBN 974-17-7085-5

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การกำจัดโลหะหนักในน้ำทึ้งโดยชีโอล่าส์สังเคราะห์จากเด็กอย่างถาวร
โดย นายสาคร นาคสุก
สาขาวิชา วิศวกรรมเหมืองแร่
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ภูวิจิตรา

คณะกรรมการคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น^{น้ำ}
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต


 คณบดีคณาจารย์
(ศาสตราจารย์ ดร. ดิลوك ลาวนิช)

คณะกรรมการสอบบัณฑิตวิทยานิพนธ์

 ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยภาน พ่วงนันท์)

 อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ภูวิจิตรา)

 กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ดาวลีย์ วิวรรณเดช)

 กรรมการ
(อาจารย์ ดร. สุนทร พุฒิจันทร์)

สาคร นาคสุทธิ์ : การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยชีโอลายท์สังเคราะห์จากถ่านหิน
 (HEAVY METAL REMOVAL FROM EFFLUENTS BY SYNTHETIC ZEOLITE FROM
 COAL FLY ASH) อ. ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุรพล ภูวิจิตร, 69 หน้า. ISBN 974-17-7085-5.

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการสังเคราะห์ชีโอลายท์จากถ่านหินลิกไนต์ของโรงไฟฟ้า
 แม่เมือง จังหวัดลำปาง โดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล นำถ่านหินมาปรับปรุงคุณภาพด้วย
 ความร้อน ภายใต้ความดันบรรยายกาศ ที่สภาวะความเป็นด่าง จากการวิจัยที่สภาวะ
 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1 - 3 มอล
 ต่อลิตร ที่อุณหภูมิและเวลาคงที่ ณ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
 ผลการศึกษาพบว่าสามารถสังเคราะห์ชีโอลายท์ได้ 4 ชนิดคือ A,P, analcime และ chabazite โดย
 สภาวะที่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 1 มอลต่อลิตร อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็น
 เวลา 96 ชั่วโมง พบชีโอลาย P และ analcime หากใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 2
 มอลต่อลิตร อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 96 ชั่วโมง พบชีโอลาย A และ P หากใช้
 สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 2 มอลต่อลิตร อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
 96 ชั่วโมง พบชีโอลาย chabazite

เมื่อนำชีโอลายสังเคราะห์จากทั้ง 3 สภาวะมาทดสอบการดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งจาก
 โรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าเกินมาตรฐาน 4 ตัวคือ Ni, Cr, Zn, Mn เปรียบเทียบกับถ่านหินที่ไม่ได้
 ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล พบชีโอลายสังเคราะห์ชนิด P, analcime และ chabazite
 ให้ค่าการดูดซับโลหะหนักดีกว่าถ่านหินที่ยังไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ ขณะที่ชีโอลาย
 สังเคราะห์ชนิด A และ P ให้ค่าการดูดซับโลหะหนักต่ำกว่าถ่านหินที่ตั้งต้น จากผลการทดสอบ
 ความสามารถในการดูดซับโลหะหนักตั้งกล่าว สามารถสรุปความสามารถในการดูดซับของ
 ชีโอลายที่สังเคราะห์ได้เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ chabazite, P และ analcime,
 fly ash, A และ P หากเปรียบเทียบชนิดของโลหะหนักที่ชีโอลายดูดซับได้ดีสามารถเรียงลำดับจาก
 มากรายหาน้อยได้ดังนี้ Zn , Mn, Ni, Cr

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ลายมือชื่อนิสิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 ปีการศึกษา 2547

4470593821: MAJOR MINING ENGINEERING

KEY WORD: FLY ASH / HEAVY METAL REMOVAL / ZEOLITE / SYNTHETIC ZEOLITE /

SAKORN NARKSUTHI : HEAVY METAL REMOVAL FROM EFFLUENTS BY
SYNTHETIC ZEOLITE FROM COAL FLY ASH. THESIS ADVISOR : ASST. PROF.
SURAPHOL PHUVICHIT, PH.D., 69 PP. ISBN 974-17-7085-5.

This research focuses on the synthesis of zeolites from coal fly ashes of Mae Moh power plant, Lampang province. Coal fly ashes were activated by hydrothermal treatment with alkaline solution. In this research, the concentration of sodium hydroxide (NaOH) and potassium hydroxide(KOH) are varied from 1-3 M, while the temperature and treatment duration are keep constant at 100 °C and 96 hours respectively. The results show that synthetic zeolites A, P, Analcime and Chabazite can be synthesized at these conditions. At the condition of NaOH 1 M solution, 100 °C and 96 hours, zeolites P and Analcime were found. At the condition of NaOH 2 M solution, 100 °C and 96 hours, zeolite A and zeolite P were found. While at the condition of KOH 1 M solution, 100 °C and 96 hours, zeolite Chabazite was found.

The synthetic zeolite materials of the three conditions were tested for heavy metal adsorption from effluents of industry. Over standard heavy metal from effluents were Ni, Cr, Zn and Mn. It is found that synthetic zeolites P, Analcime and Chabazite can adsorb the heavy metals better than untreated fly ash. While the synthetic zeolite A and zeolite P show can adsorb the heavy metals lower than untreated fly ash. Comparison of adsorptivity of each kind of synthetic zeolite in the order from maximum to minimum are Chabazite, P and Analcime, Fly ash and A, P. While the comparison order for heavy metals being adsorbed are Zn, Mn, Ni and Cr.

Department of Mining and Petroleum Engineering

Student's signature.....

S. Narkuthi

Field of study Mining Engineering

Advisor's signature.....

S. Phuvichit

Academic year 2004

กิตติกรรมประกาศ

การทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ เกิดขึ้นจากการศึกษาต้มตุ้น บพคุณที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ได้มีการทำกราฟดลงของนักวิชาการหลายท่าน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือเป็นอย่างดีทั้งจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ

ผู้จัดทำจึงได้ขอแสดงความขอบคุณต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล ภูวิจิตร และคณาจารย์ประจำภาควิชาศึกกรรมเหมือนแร่และปีตอเรีย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำ ห้องปฏิบัติการภาควิชาศึกกรรมเหมือนแร่และปีตอเรีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณอุทธิส ทองกลึง และ คุณพงศธร รุ่งเจริญ ที่เคยช่วยเหลือและอธิบายอุปกรณ์ในการทดลอง และการใช้ห้องปฏิบัติการ

ขอขอบคุณภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เอื้อเฟื้อให้เครื่องมือ X-ray Diffraction (XRD)

ขอขอบคุณ คุณสุรเชษฐ์ จึงเกษมโชคชัย และคุณวรภรณ์ คุณวนากิจ สำนักงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ การสังเคราะห์ไฮโลฟ รวมทั้งเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณธาตุ Inductively coupled plasma spectrometer (ICP)

ขอขอบคุณบริษัทเจนโก จำกัดที่ได้เอื้อตัวอย่างน้ำทึ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการทดลอง

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๘
กิตติกรรมประกาศ	๙
สารบัญ	๙
สารบัญตาราง	๑๐
สารบัญรูป	๑๑

บทที่

1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	2
1.2 วัตถุประสงค์	3
1.3 ขอบเขตการวิจัย	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.5 วิธีดำเนินการวิจัย	3
2 เก้าออยถ่านหินลิกไนต์	5
2.1 การเกิดเก้าออยถ่านหินลิกไนต์	5
2.2 คุณสมบัติทางกายภาพของเก้าออย	6
2.2.1 รูปร่างและอนุภาค	6
2.2.2 ความละเอียด	8
2.2.3 ความถ่วงจำเพาะ	8
2.3 องค์ประกอบทางเคมีและแร่ในเก้าออย	8
2.3.1 เก้าออย Class C	9
2.3.2 เก้าออย Class F	10
3 ชีโอลิท	11
3.1 ประวัติชีโอลิท	11
3.2 โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของชีโอลิท	12
3.3 การประยุกต์ใช้ประโยชน์ชีโอลิท	17
3.4 ตัวอย่างการนำวัสดุชีโอลิทไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ	18

บทที่		หน้า
3.5 ชนิดของชีโอลิท	20
3.5.1 ชีโอลิทธรรมชาติ	21
3.5.2 ชีโอลิทจากการสังเคราะห์ทางเคมี	23
3.6 คุณลักษณะของชีโอลิท	27
3.7 การสังเคราะห์ชีโอลิท	27
3.8 สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของชีโอลิท	30
3.8.1 สมบัติทางกายภาพของชีโอลิท	30
3.8.2 สมบัติทางเคมีของชีโอลิท	30
3.9 ตัวอย่างการผลิตชีโอลิทในโรงงานอุตสาหกรรม	31
3.9.1 ชีโอลิทโซเดียมเอ	31
3.9.2 ชีโอลิทโซเดียมวา	32
3.10 ทิศทางเชิงเศรษฐกิจของชีโอลิทสังเคราะห์	34
4 การศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	35
4.1 งานวิจัยการสังเคราะห์ชีโอลิทที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย	35
4.2 งานวิจัยการสังเคราะห์ชีโอลิทที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ	36
5 การดำเนินการทดลอง	39
5.1 รูปแบบการศึกษา	39
5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้	39
5.3 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้	40
5.4 การเตรียมเก้าออย	40
5.5 การสังเคราะห์ชีโอลิทจากเก้าออย	40
6 ผลการทดลองการสังเคราะห์ชีโอลิทจากเก้าออยถ่านหิน	44
6.1 คุณสมบัติของสารตั้งต้น	44
6.2 ชีโอลิทสังเคราะห์ที่ได้	46
7 การทดลองการดูดซับโลหะหนักโดยใช้ชีโอลิทสังเคราะห์	51
7.1 รูปแบบการทดลอง	51
7.2 อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้	51
7.3 วิธีการทดลอง	51
7.4 ผลการทดลองการดูดซับโลหะหนัก	52

บทที่		หน้า
8	อภิปรายและวิจารณ์ผลการวิจัย	56
9	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	58
9.1	สรุปผลการวิจัย	58
9.1.1	ผลการสังเคราะห์ซีโอลิต	58
9.1.2	ผลการดูดซับโลหะหนักในน้ำทึ้งของโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ ถ้าloy และซีโอลิตที่สังเคราะห์	58
9.2	ข้อเสนอแนะ	59
9.3	ปัญหาที่พบในงานวิจัย	60
 รายการอ้างอิง		 61
ภาคผนวก		65
ภาคผนวก ก XRD Pattern of Zeolite		66
ภาคผนวก ข มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากแหล่งกำเนิดประเทศไทย โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม		68
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์		69

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
2.1 องค์ประกอบทางเคมีของถ้าloy จาก 4 แหล่งที่ผลิตได้ในประเทศไทย.....	9
3.1 โครงสร้างชีโอลิท์แบ่งตาม single oxygen ring sbus.....	15
3.2 โครงสร้างชีโอลิท์แบ่งตาม double oxygen ring sbus.....	16
3.3 โครงสร้างชีโอลิท์แบ่งตาม 4-1 sbu.....	16
3.4 โครงสร้างชีโอลิท์แบ่งตาม 5-1 sbu.....	17
3.5 โครงสร้างชีโอลิท์แบ่งตาม 4-4-1 sbu.....	17
3.6 ชื่อชีโอลิท์สังเคราะห์.....	25
3.7 การใช้ประโยชน์จากชีโอลิท์สังเคราะห์.....	34
6.1 องค์ประกอบทางเคมีของถ้าloy ที่ใช้เป็นวัตถุดับ.....	44
6.2 ผลการสังเคราะห์ชีโอลิท์.....	49
7.1 ผลการทดลองการดูดซับโลหะหนัก.....	52
7.2 ค่าการดูดซับโลหะหนักโดยถ้าloy และชีโอลิท์สังเคราะห์ในสภาพต่างๆ.....	53

ศูนย์วิทยทรพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 รูปขยายเดาดอย.....	7
2.2 รูปขยายเดาดอยจากแหล่งต่างๆ	7
3.1 แสดงช่วงเวลาการคันพบร์ชีโอลิตและไมเดคุลาร์ชีพ	11
3.2 โครงสร้าง 3 มิติของชีโอลิต.....	13
3.3 หน่วยโครงสร้างที่ติดกันของชีโอลิต.....	13
3.4 ไซดาไลท์ (Sodalite or β cage) เมื่อเทียบต่อกันเป็นโครงสร้างก่อให้เกิด Sodalite, zeolite A and faujasite (zeolite X/Y).....	14
3.5 ไดอะแกรมการสังเคราะห์ชีโอลิต $a\text{Na}_2\text{O}:\text{bAl}_2\text{O}_3:\text{cSiO}_2:(90-100)\text{H}_2\text{O}$ สำหรับชีโอลิตต่างๆ (HS = hydroxysodalite) ที่อุณหภูมิการตกผลึก 100 องศาเซลเซียส	29
3.6 กระบวนการผลิตชีโอลิตสังเคราะห์โดยเดี่ยมเอ.....	32
3.7 กระบวนการผลิตชีโอลิตสังเคราะห์โดยเดี่ยมaway.....	33
5.1 ขั้นตอนการสังเคราะห์ชีโอลิตและ การใช้ชีโอลิตสังเคราะห์เพื่อคัดซับโลหะหนัก	41
5.2 X-Rays Fluorescences Spectrooscope (XRF)	42
5.3 X-Rays Diffraction Spectroscope (XRD)	42
5.4 Scanning Electron Microscope (SEM)	43
5.5 Inductively Coupled Plasma Spectrometer (ICP)	43
6.1 Pattern ของเดาดอยจาก X-Ray Diffraction (XRD)	45
6.2 ลักษณะอนุภาคของเดาดอยจาก Scanning Electron Microscope (SEM)	45
6.3 XRD Pattern ของชีโอลิตจากการสังเคราะห์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 96 ชั่วโมง ความเข้มข้น NaOH 1 มอลต่อลิตร	46
6.4 XRD Pattern ของชีโอลิตจากการสังเคราะห์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 96 ชั่วโมง ความเข้มข้น NaOH 2 มอลต่อลิตร	47
6.5 XRD Pattern ของชีโอลิตจากการสังเคราะห์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 96 ชั่วโมง ความเข้มข้น NaOH 3 มอลต่อลิตร	47
6.6 XRD Pattern ของชีโอลิตจากการสังเคราะห์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 96 ชั่วโมง ความเข้มข้น KOH 1 มอลต่อลิตร	48

รูปที่	หน้า
--------	------

6.7 XRD Pattern ของซีโอล์ฟ์การสังเคราะห์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 96 ชั่วโมง ความเข้มข้น KOH 2 มอลต่อลิตร	48
6.8 XRD Pattern ของซีโอล์ฟ์การสังเคราะห์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 96 ชั่วโมง ความเข้มข้น KOH 3 มอลต่อลิตร	49
7.1 เปอร์เซ็นต์การดูดซับโลหะหนักโดยเดา藻อย	53
7.2 เปอร์เซ็นต์การดูดซับโลหะหนักโดยซีโอล์ฟ์สังเคราะห์ analcime, P	54
7.3 เปอร์เซ็นต์การดูดซับโลหะหนักโดยซีโอล์ฟ์สังเคราะห์ A, P	54
7.4 เปอร์เซ็นต์การดูดซับโลหะหนักโดยซีโอล์ฟ์สังเคราะห์ chabazite	55
7.5 เปอร์เซ็นต์การดูดซับโลหะหนักเปรียบเทียบกันระหว่างเดา藻อย และซีโอล์ฟ์สังเคราะห์	55

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย