

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

ดวงชิตา ชูติมานุตสกุล, สมหมาย ชอบอิสระ, วันดี อภิญญาสมิต, บัญชา ชนบุญสมบัติ. 2543. ผลของระยะเวลาการต้านการกัดพอลิเมอร์ด้วยแสงต่อกำลังแรงขึ้นแบบเนื้อ肉แล้ว ความยาวเรซินแทกของวัสดุผนังห้องร่องฟันในพัฒนาน้ำนม. ว. ทันต. 50 : 419-433.

เรวดี ต่อประดิษฐ์, จันทนา ขึ้งศักดิ์, มุกดา รุ่งรัตน์อวชชัย, และคมส่วนพุณยลึง. 2542. สร้างโรคฟันผุเมื่อสำรวจด้วยเกณฑ์วัดโรคฟันผุก่อนมีรูป เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่แนะนำโดยองค์กรอนามัยโลก. ว. ทันตสาธารณสุข. 4 : 27-34.

สาธารณสุข, กระทรวง กรมอนามัย กองทันตสาธารณสุข. 2545. รายงานผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2543 – 2544. กรุงเทพมหานคร : สามเจริญพานิชย์ สุภาภรณ์ จงวิสาล, ปิยะนุช สายสุวรรณ และพิพวรรณ ธรรมวิวัฒนาณนท์. 2546. แรงขึ้นเมื่อเวลา ของวัสดุเคลือบหلامร่องฟันต่างชนิด : การศึกษาในห้องปฏิบัติการ. ว. ทันต จพฯ. 26 : 23-28.

องค์กรอนามัยโลก. 2541. การสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ แบบมาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ปี ค.ศ. 1997. แปลโดย ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย. เชียงใหม่ : บริษัทกลางเวียงการพิมพ์.

ภาษาอังกฤษ

ADA council on access, prevention and interprofessional relations; ADA council on scientific affairs. 1997. Dental Sealants. J Am Dent Assoc. 123 : 485-488.

Anusavice, K. J. 1996. Phillips' science of dental materials. 10th ed. , pp. 311-313. Philadelphia. : W. B. Saunders.

Arends, J. , and Chirstoffersen, J. 1986. The nature of early caries lesions in enamel. J Dent Res. 65 : 2-11.

Backer-Dirks, O. 1966. Posteruptive changes in dental enamel. J Dent Res. 45 : 503-511.

Barbakow, F. , Imfeld T. , and Lutz F. 1991. Enamel remineralization : how to explain it to patients. Quintessence Int. 22 : 341-347.

Barkmeier, W. W. , Gwinnett, J. A. , and Shaffer, S. E. 1985. Effects of enamel

- etching time on bond strength and morphology. J Clin Orthod. 19 : 36-38.
- Barkmeier, W. W. , Shaffer, S. E. , and Gwinnett, J. A. 1986. Effects of 15 vs. 60 second enamel acid conditioning on adhesion and morphology. Oper Dent. 11 : 111-116.
- Barkmeier, W. W. , and Cooley, R. L. 1992. Laboratory evaluation of adhesive systems. Oper Dent. Suppl 5 : 50-61.
- Bastos, P. A. M. , Retief, D. H. , Bradley, E. L. , and Denys, F. R. 1988. Effect of etch duration on the shear bond strength of a microfill composite resin to enamel. Am J Dent. 1 : 151-157.
- Bayne, S. C. , Fleming, J. E. , and Faison, S. 1982. SEM – EDS analysis of macro and micro resin tags of laminates [abstract 1128]. J Dent Res. 61 : 304
- Bayne, S. C. and Tayler, D. F. 1995. Dental materials. In Sturdevant, C. M. , Roberson, T. M. , Heyman, H. O. , and Sturdevant, J. R. (eds), The art and science of operative dentistry. 3rd ed. , pp. 207-251. Missouri : Mosby.
- Bayne, S. C. 2002. Bonding to dental substrate. In Craig, R. G. , and Powers, J. M. (eds), Restorative dental materials. 11th ed. , pp. 260-287. Missouri : Mosby.
- Bayne, S. C. , Thompson, J. Y. , and Taylor, D. F. 2002. Dental materials. In Roberson, T. M. , Heyman, H. O. , and Swift, E. J. (eds), Sturdevant's art & science of operative dentistry. 4th ed. , pp. 181-188. Missouri : Mosby.
- Beiswanger, B. B. 1996. The clinical validation of early caries detection methodologies. In Stookey, G. K. (ed), Early detection of dental caries : Preceedings of the 1st annual Indiana conference Indianapolis, Indiana, pp. 281-285. Indiana University School of Dentistry.
- Brannstrom, M. , and Nordenvall, K. J. 1977. The effect of acid etching on enamel, dentin, and the inner surface of the resin restoration : a scanning electron microscopic investigation. J Dent Res. 56 : 917-923.
- Brauer, G. M. 1978. Properties of sealants containing Bis – GMA and various diluents. J Dent Res. 57 : 597-607.
- Buonocore, M. G. 1955. A simple method of increasing the adhesive of acrylic filling materials to enamel surfaces. J Dent Res. 34(6) : 849-853.

- Buonocore, M. G. 1968. Penetration of resin dental materials into enamel surfaces with reference to bonding. Archs Oral Biol. 13 : 61-70.
- Buonocore, M. G. 1973. Adhesives in the prevention of caries. J Am Dent Assoc. 87 : 1000-1005.
- Chosack, A. , Eidelman, E. Effect of the time from application until exposure to light on the tag lengths of a visible light – polymerized sealant. Dent Mater. 4 : 302-306.
- Christoffersen, J. , and Arends, J. 1982. Progress of artificial carious lesions in enamel. Caries Res. 16 : 433-439.
- Clarkson, B. H. 1999. Introduction to cariology. Dent Clin North Am. 43 : 569-578.
- Crim, G. A. , and Shay, J. S. 1987. Effect of etchant time on microleakage. J Dent Child. 54 : 339-340.
- Cueto, E. I. , Buonocore, M. G. 1967. Sealing of pits and fissures with an adhesive resin : its use in caries prevention. JADA. 75 : 121-128.
- Darling, A. I. 1961. The selective attack of caries of the dental enamel. Ann Roy Coll Surg Engl. 19 : 354-369. Cited in Mejare, I. , and Brannstrom, M. 1985. Deep bacterial penetration of early proximal caries lesions in young human premolars. J Dent Child. 52 : 103-107.
- Davila, J. M. , Buonocore, M. G. , Greeley, C. B. , and Provenza, D. V. 1975. Adhesive penetration in human artificial and natural white spots. J Dent Res. 34 : 999-1008.
- Dehoff, P. H. , Anusavice, K. J. , and Wang, Z. 1995. Three – dimensional finite element analysis of the shear bond test. Dent Mater. 11 : 126-131.
- Dennison, J. B. and Craig, R. G. 2002. Preventive materials. In Craig, R. G. , and Powers, J. M. (eds.), Restorative Dental Materials. 11th ed. , pp. 205-211. Missouri : Mosby.
- Duggal, M. S. , Tahmassebi, J. F. , Toumba, K. J. , and Mavromati, C. 1997. The effect of different etching times on the retention of fissure sealants in second primary and first permanent molars. Int J Paediatr Dent. 7 : 81-86.
- Fan, P. L. , Seluk, L. W. , and O'Brien, W. J. 1974. Penetrativity of sealants : I. J Dent Res. 54 : 262-264.

- Feigal, R. J. 1998. Sealants and preventive restorations : review of effectiveness and clinical changes for improvement. Pediatr Dent. 20(2) : 85-92.
- Ferracane, J. L. 1995. Materials in dentistry : principles and applications. Preventive materials. , pp. 22-24, 30-31. Philadelphia. J. B. : Lippincott.
- Fox, N. A. , McCabe, J. F. , and Buckley, J. G. 1994. A critique of bond strength testing in orthodontics. Br J Orthod. 21 : 33-43.
- Gali, K. A. , and Wright, G. Z. 1979. Effects of various acids on the buccal surface of human permanent teeth : a study using scanning electron microscopy. Pediatr Dent. 1 : 155-159.
- Gangler, P. , Noren, J. G. , Hoyer, I. , Bjarnason, S. , Kraft, U. , Odelius, H. , and Wucherpfennig, G. 1993. Reactivity of young and old human enamel to demineralization. J Dent Res. 101 : 345-349.
- Garcia – Godoy, F. , Summitt, J. B. , and Donly, K. J. 1997. Caries progression of white spot lesions sealed with an unfilled resin. J Clin Pediatr Dent. 21 : 141-143.
- Gilpatrick, R. O. , Kaplan, I. , Roach, D. 1994. Microleakage of composite resin restorations with various etching times. Quintessence Int. 25(8) : 573-576.
- Gilpatrick, R. O. , Ross, J. A. , and Simonsen, R. J. 1991. Resin-to-enamel bond strength with various etching times. Quintessence Int. 22 : 1991.
- Goepferd, S. J. , and Olberding, P. 1989. The effect of sealing white spot lesions on lesion progression in vitro. Pediatr Dent. 11 : 14-16.
- Going, R. E. 1984. Sealant effect on incipient caries, enamel maturation, and future caries susceptibility. J Dent Educ. 48 : 35-41.
- Gray, G. B. , and Shellis, P. 2002. Infiltration of resin into white spot caries – like lesions of enamel : an in vitro study. Eur J Prosthodont Rest Dent. 10 : 27-32.
- Gunadi, G. , and Nakabayashi N. 1997. Preparation of an effective light – cured bonding agent for orthodontic application. Dent Mater. 13 : 7-12.
- Gwinnett, A. J. 1971. Histologic changes in human enamel following treatment with acidic adhesive conditioning agents. Arch Oral Biol. 16 : 731-738.
- Gwinnett, A. J. , and Garcia-Godoy, F. 1992. Effect of etching time and acid

- concentration on resin shear bond strength to primary tooth enamel. Am J Dent. 5 : 237-239.
- Handelman, S. L. , Shey, Z. 1996. Michael Buonocore and the Eastman Dental Center : A Historic Perspective on Sealants. J Dent Res. 75(1) : 529-534.
- Handelman, S. L. , Leverett, D. H. , Espeland, M. , and Curzon, J. 1987. Retention of sealants over carious and sound tooth surfaces. Community Dent Oral Epidemiol. 15 : 1-5.
- Handelman, S. L. , Washburn, F. , and Wopperer, P. 1976. Two-year report of sealant effect on bacteria in dental caries. J Am Dent Assoc. 93 : 967-970.
- Hara, A. T. , Pimenta, L. A. F. , and Rodrigues Jr, A. L. 2001. Influence of cross – head speed on resin – dentin shear bond strength. Dent Mater. 17 : 165-169
- Heller, K. E. , Reed, S. G. , Bruner, F. W. , Eklund, S. A. , and Burt, B. A. 1995. Longitudinal evaluation of sealing molars with and without incipient dental caries in a public health program. J Public Health Dent. 55 : 148-153.
- Hicks, M. J. , and Silverstone, L. M. 1982a. Fissure sealants and dental enamel. Caries Res. 16 : 353-360.
- Hicks, M. J. , and Silverstone, L. M. 1982b. The effect of sealant application and sealant loss on caries-like lesion formation in vitro. Pediatr Dent. 4 : 111-114.
- Hicks, M. J. , and Silverstone, L. M. 1984. Acid-etching of caries-like lesion of enamel : A polarized light microscopic study. Caries Res. 18 : 315-326.
- Hicks, M. J. , and Silverstone, L. M. 1985. Internal morphology of surface zones from acid-etched caries-like lesions : A scanning electron microscopic study. J Dent Res. 64 : 1296-1301.
- Holman, L. , Thylstrup, A. , Øgaard, B. , and Kragh, F. 1985. A scanning electron microscopic study of progressive stages of enamel caries in vivo. Caries Res. 19 : 355-367.
- Hughes, T. J. , Kerr, S. , and Powers, J. M. 2003. Clinical study of the effect of no prophylaxis and reduced etching time on bond strength. J Clin Ortho. 36(2) : 99-100.

- International Organization for Standardization, 1994. ISO/TR 11405 Dental material – Guidance on testing of adhesion to tooth structure. Geneva, Switzerland.
- International Organization for Standardization, 2003. ISO/TS 11405 Dental material – testing of adhesion to tooth structure. Geneva, Switzerland.
- Irinoda, Y. , Matsumura, Y. , Kito, H. , Nakano, T. , Toyama, T. , Nakagaki, H. , and Tsuchiya, T. 2000. Effect of sealant viscosity on the penetration of resin into etched human enamel. Oper Dent. 25 : 274-282.
- Jenkins, G. N. 1978. The physiology of the mouth. Oxford : Blackwell Scientific Publications. Cited in Fox, N. A. , McCabe, J. F. , and Buckley, J. G. 1994. A critique of bond strength testing in orthodontics. Br J Orthod. 21 : 33-43.
- Kersten, S. , Lutz, F. , and Schupbach, P. 2000. Fissure sealing : optimization of sealant penetration and sealing properties. Am J Dent. 14 : 127-131.
- Kidd, E. A. M. 1996. The carious lesion in enamel. In Murray J. J. (ed.), The prevention of oral disease. 3rd ed. , pp. 95-106. New York : Oxford University.
- Kidd, E. A. M. 1999. Caries management. Dent Clin North Am. 43 : 743-764.
- Kitasako, Y. , Burrow, M. F. , Nikaido, T. , Harada, N. , Inokoshi, S. , Yamada, T. , and Takatsu, T. 1995. Shear and tensile bond testing for resin cement evaluation. Dent Mater. 11 : 298-304.
- Kohn, D. H. 2002. Mechanical properties. In Craig, R. G. , and Powers, J. M. (eds.), Restorative Dental Materials. 11th ed. , pp. 260-287. Missouri : Mosby.
- Kotsanos, N. , and Darling, A. I. , 1991. Influence of posteruptive age of enamel on its susceptibility to artificial caries. Caries Res. 25 : 241-250.
- Larson, M. J. , and Pearce, E. I. F. 1992. Some notes on the diffusion of acidic and alkaline agents into natural human caries lesion in vitro. Arch Oral Biol. 37 : 411-416.
- Lee, C. Q. , Shey, Z. , and Cobb, C. M. 1995. Microscopic appearance of enamel white – spot lesions after acid etching. Quintessence Int. 26 : 279-284.
- Legler, L. R. , Retief, D. H. , Bradley, E. L. 1990. Effects of phosphoric acid concentration and etch duration on enamel depth of etch : An in vitro study. Am J Orthod Dentofac Orthop. 98 : 154-160.

- Meerbeek, B. V. , Inoue, S. , Perdigao, J. , Lambrechts, P. , and Vanherle, G. 2001. Enamel and dentin adhesion. In Summitt, J. B. , Robbins, J. W. , and Schwartz, R. S. (eds.), Fundamentals of operative dentistry : A contemporary approach. 2nd ed. , pp. 178-235. Singapore : Quintessence.
- Mejare, I. , and Brannstrom, M. 1985. Deep bacterial penetration of early proximal caries lesions in young human premolars. J Dent Child. 52 : 103-107.
- Mertz-Fairhurst, E. J. , Schuster, G. S. , Williams, J. W. , and Fairhurst, C. W. 1979. Clinical progress of sealed and unsealed caries. Part I : Depth changes and bacterial counts. J Prosthet Dent. 42 : 521-526.
- Mertz-Fairhurst, E. J. , Schuster, G. S. , and Fairhurst, C. W. 1986. Arresting caries by sealants : results of a clinical study. J Am Dent Assoc. 112 : 194-197.
- Moreno, E. C. , and Zahradnik, R. T. 1974. Chemistry of enamel subsurface demineralization in vitro. J Dent Res. 53 : 226-235.
- Mount G. J. , and Ngo, H. 2000. Minimal intervention : Early lesions. Quintessence Int. 31 : 535-546.
- Mount G. J. 2003. Minimal intervention dentistry : rationale of cavity design. Oper Dent. 28 : 92-99.
- Nakabayashi, N. , Kojima, K. , and Masuhara, E. 1982. The promotion of adhesion by infiltration of monomers into tooth substrates. J Biomed Mater Res. 16 : 265-273. Cited in Shimada, Y. , Senawongse, P. , Harnirattisai, C. , Burrow, M. F. , Nakaoki, Y. , and Tagami, J. 2002. Bond strength of two adhesive systems to primary and permanent enamel. Oper Dent. 27 : 403-409.
- Nakabayashi, N. , and Pashley, D. H. 1998. Acid conditioning and hybridization of substrates. Hybridization of dental hard tissue. , pp. 37-56. Osaka : Quintessence.
- Nakajima, M. , Sano, H. , Burrow, M. F. , Tagami, J. , Yoshiyama, M. , Ebisu, S. , Ciucchi, B. , Russell, C. M. , and Pashley, D. H. 1995. Tensile bond strength and SEM evaluation of caries – affected dentin using dentin adhesives. J Dent Res. 74 : 1679-1688.

- National Institute of Health. 1984. Consensus development conference statement on dental sealants in the prevention of tooth decay. J Am Dent Assoc. 108 : 233-236.
- Newbrun, E. 1989. Histopathology of dental caries. In Peppers, L. G. (ed), Cariology. 3rd ed. , pp. 245-272. Michigan : Quintessence.
- Noort, R. V. 1994. Enamel and dentin bonding. Introduction to dental materials. , pp. 136-140. Spain : Mosby.
- Nyvad, B. , Machiulskiene, V. , and Baelum, V. 1999. Reliability of a new caries diagnostic system differentiation between active and inactive caries lesions. Caries Res. 33 : 252-260.
- O'Brien, W. J. 2002. Surface phenomena and adhesion to tooth structure. Dental materials and their selection. 3rd ed. , pp. 62-73. Canada : Quintessence.
- Oilo, G. 1993. Bond strength testing – what does it mean?. Int Dent J. 43 : 492-498.
- Olsen, M. E. , Bishara, S. E. , Boyer, D. B. , and Jakobsen, J. R. 1996. Effect of varying etching times on the bond strength of ceramic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 109 : 403-9.
- Park, K. , Georgescu, M. , Scherer, W. , and Schulman, A. 1993. Comparison of shear strength, fracture patterns and microleakage among unfilled, filled, and fluoride – releasing sealants. Pediatr Dent. 15 : 418-420.
- Percinoto, C. , Cunha, R. F. , Delbem, A. C. , and Aragones, A. 1995. Penetration of a light – cured glass ionomer and a resin sealant into occlusal fissures and etched enamel. Am J Dent. 8 : 20-22.
- Raadal, M. , Espelid, I. , and Mejare, I. 2001. The caries lesion and its management in children and adolescents. In Koch, G. , and Poulsen, S. (eds), Pediatric dentistry – a clinical approach. , pp. 173-212. Copenhagen : Munksgaard.
- Reisine, S. , and Douglass, J. M. 1998. Psychosocial and behavioral issues in early childhood caries. Community Dent Oral Epidemiol. 26 : 32-44.
- Retief, D. H. 1973. Effect of conditioning the enamel surface with phosphoric acid. J Dent Res. 52 : 333-341.
- Retief, D. H. 1978. The mechanical bond. Int Dent J. 28 : 18-27.

- Retief, D. H. 1991. Standardizing laboratory adhesion tests. Am J Dent. 4 : 231-236.
- Riley, E. 1997. Standard laboratory operating procedures : Preparation of Carbopol demineralizing solution. Oral Health Research Institute, Indianapolis, Indiana.
- Robinson, C. , Brookes, S. J. , Kirkham, J. , Wood, S. R. , and Shore, R. C. 2001. In vitro studies of the penetration of adhesive resins into artificial caries-like lesions. Caries Res. 35 : 136-141.
- Rock, W. P. , Potts, A. J. , Marchment, M. D. , Clayton-Smith, A. J. , Galuszka, M. A. 1989. The visibility of clear and opaque fissure sealants. Br Dent J. 167 : 395-396.
- Rock, W. P. , Weatherill, S. , and Anderson, R. J. 1990. Retention of three fissure sealant resins. The effect of etching agent and curing method. Results over 3 years. Br Dent J. 168 : 323-325.
- Rodda, J. C. 1983. Impregnation of caries – like lesions with dental resins. N Z Dent J. 79 : 114-7.
- Sakaki, T. , Fukushima, T. , Kawai, S. , and Matsumoto, M. 1994. Effect of physical properties of direct bonding to etched enamel. J Prosthet Dent. 71 : 552-559.
- Schmidlin, P. R. , Zehnder, M. , Pasqualetti, T. , Imfeld, T. , and Besek, M. J. 2004 Penetration of a bonding agent into de- and remineralization enamel in vitro. J Adhes Dent. In press.
- Seppa, L. , Alakuijala, P. , and Karvonen, I. 1985. A scanning electron microscopic study of bacterial penetration of human enamel in incipient caries. Arch oral Biol. 30 : 595-598.
- Shaffer, S. E. , and Barkmeier, W. W. 1986. Effect of reduced acid-conditioning time on enamel microleakage. J Dent. Res. 65 : 258 (abstr No. 803).
- Shapira, J. , Fuks, A. , Chosack, A. , Houpt, M. , Eidelman, E. 1990. Comparative clinical study of autopolymerized and light-polymerized fissure sealants ; five - year results. Pediatr Dent. 12 : 168-169.

- Shimada, Y. , Senawongse, P. , Harnirattisai, C. , Burrow, M. F. , Nakaoki, Y. , and Tagami, J. 2002. Bond strength of two adhesive systems to primary and permanent enamel. Oper Dent. 27 : 403-409.
- Shinchi, M. J. , Soma K. , and Nakabayashi, N. 2000. The effect of phosphoric acid concentration on resin tag length and bond strength of a photo _ cured resin to acid – etched enamel. Dent Mater. 16 : 324-329.
- Silverstone, L. M. 1967. The histopathology of enamel lesions produced in vitro and their relation with enamel caries. PhD thesis university of Bristol. Cited in Hicks, M. J. , and Silverstone, L. M. 1984. Acid-etching of caries-like lesion of enamel : A polarized light microscopic study. Caries Res. 18 : 315-326.
- Silverstone, L. M. 1968. The surface zone in caries and in caries-like lesions produced in vitro. Br Dent J. 20 : 145-157.
- Silverstone, L. M. 1973. The structure of carious enamel including the early lesion. Oral Sci. Rev. 4 : 100-160. Cited in Hicks, M. J. , and Silverstone, L. M. 1984. Acid-etching of caries-like lesion of enamel : A polarized light microscopic study. Caries Res. 18 : 315-326.
- Silverstone, L. M. 1974. Fissure sealants : Laboratory studies. Caries Res. 8 : 2-26
- Silverstone, L. M. , Saxton, C. A. , Dogon, I. L. , and Fejerskov, O. 1975. Variation in the pattern of acid etching of human dental enamel examined by scanning electron microscopy. Caries Res. 9 : 373-387.
- Silverstone, L. M. 1977. Fissure sealants : The susceptibility to dissolution of acid-etched and subsequently abraded enamel in vitro. Caries Res. 11 : 46-51.
- Silverstone, L. M. , Johnson, N. W. , Hardie, J. M. , and Williams, R. A. D. 1981. Enamel caries. In Silverstone, L. M. , Johnson, N. W. , Hardie, J. M. and Williams, R. A. D. (eds), Dental caries aetiology, pathology and prevention , pp. 133-161. Hong Kong : The Macmillan press.
- Silverstone, L. M. 1983. Fissure sealants : the enamel-resin interface. J Public Health Dent. 43 : 205-215.
- Silverstone, L. M. 1984. Acid-etching of caries-like lesion of enamel : A polarized light microscopic study. Caries Res. 18 : 315-326.

- Silverstone, L. M. , Hicks, M. J. , and Featherstone, M. J. 1988. Dynamic factors affecting lesion initiation and progression in human dental enamel. II. Surface morphology of sound enamel and caries-like lesions of enamel. Quintessence Int. 19 : 773-785.
- Simonsen R. J. 2002. Pit and fissure sealant : review of the literature. Pediatr Dent. 24 : 393-414.
- Smith, D. C. 1982. Development of resins for preventive dentistry. In Warfel, D. A. (ed), Pediatric dentistry : Scientific foundations and clinical practice. , pp. 660-673. Missouri : Mosby.
- Swift, E. J. , and Cloe, B. C. 1993. Shear bond strengths of new enamel etchants. Am J Dent. 6 : 162-164.
- Swift, E. J. , Perdigao, J. , and Heymann H. O. 1995. Bonding to enamel and dentin : A brief history and state of the art, 1995. Quintessence Int. 26 : 95-110.
- Tandon, S. , Kumari, R. , and Udupa, S. 1989. The effect of etch-time on the bond strength of a sealant and on the etch-pattern in primary and permanent enamel : an evaluation. J Dent Child. 56 : 186-190.
- Thylstrup, A. , Featherstone, J. D. , Fu, J. , et al. 1983. Surface morphology and dynamics of early enamel caries development. In Leach, S. A. , Edgar, W. M. (eds), Demineralization and remineralization of the teeth. , pp. 211-222. Oxford : IRL Press. Cited in Zero, D. T. 1999. Dental caries process. Dent Clin North Am. 43 : 635-664.
- Tinanoff, N. 1988. Dental caries : etiology, pathogenesis, clinical manifestations, and management. In Wei, Stephen H. Y. (ed.), Pediatric dentistry : total patient care. , pp. 9-22. Philadelphia : Lea & Febiger.
- van Dorp, C. S. E. , and ten Cate, J. M. 1987. Bonding of fissure sealant to etched demineralized enamel (lesions). Caries Res. 21 : 513-521.
- Van Noort, R. , Noroozi, S. , Howard, I. C. , and Cardew. 1989. A critique of bond strength measurements. J Dent. 17 : 61-67.
- Versluis, A. , Tantbirojn, D. , and Douglas, W. H. 1997. Why do shear bond tests pull out dentin?. J Dent Res. 76 : 1298-1307.

- Wang, W. N. , and Lu, T. C. 1991. Bond strength with various etching times on young permanent teeth. Am J Orthod Dentofac Orthop. 100 : 72-79.
- White, D. J. 1987. Use of synthetic polymer gels for artificial carious lesion preparation. Caries Res. 21 : 228-242.
- Winston, A. E. , and Bhaskar, S. N. 1998. Caries prevention in the 21st century. J Am Dent Assoc. 129 : 1579-1587.
- Zero, D. T. 1999. Dental caries process. Dent Clin North Am. 43 : 635-664.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

การวิจัยนำร่อง

การวิจัยนำร่องนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1. การศึกษาถึงความลึกของรอยผุจำลอง เมื่อแข็งตัวอย่างในสารละลายที่ทำให้เกิดกระบวนการสูญเสียแร่ธาตุในระยะเวลาต่างๆกัน เพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสม ในการสร้างรอยผุจำลองให้มีความลึกเพียงพอที่จะทำการวิจัยได้ คือมีความลึก 60 มิลลิเมตรขึ้นไป และไม่เกิน 200 มิลลิเมตร

ส่วนที่ 2. การทดสอบแรงยึดцепนของวัสดุเคลือบหลุมร่องพื้นบนรอยผุจำลองระยะเริ่มแรก เมื่อใช้กรดกัดผุนาน 30, 15, และ 5 วินาที และบนผิวเคลือบพื้นปกติ เมื่อใช้กรดกัดผุเคลือบพื้นนาน 30 วินาที เพื่อหาจำนวนตัวอย่างต่อกลุ่มที่เหมาะสม

ส่วนที่ 1. การศึกษาถึงความลึกของรอยผุจำลอง

การเตรียมชิ้นตัวอย่าง

นำพื้นกระเบื้องห้องน้ำจำนวน 5 ชิ้น มาตัดจากพื้นทึ่งและขัดผิวเคลือบพื้นด้วย พังพมมิสฟ์สมานาน 15 วินาที ติดกระดาษกาลวสอยหน้าชั้นนิดหนา 0.8 มิลลิเมตรขนาด 21×25 มิลลิเมตรลงบนกระเบื้องแผ่นราบ วางพื้นให้ด้านใกล้แก้ม อยู่ในระนาบเดียวกันกับ แผ่นกระเบื้องมากที่สุด จากนั้นนำท่อพลาสติกที่มีหน้าตัดเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกขนาด 22 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17 มิลลิเมตร สูง 15 มิลลิเมตร วางครอบพื้นให้ขอบท่อพลาสติกแนบสนิทกับกระดาษกาลวสอยหน้าชั้นล่าง เทเรซินหล่อใสลงยึดชิ้นพื้นกับท่อพลาสติก หลังวัสดุแข็งตัวเมื่อที่ ค่อยๆดึงท่อพลาสติกออกจากกระเบื้อง ขัดผิวเคลือบพื้นพร้อมกับขอบท่อพลาสติกด้วยเครื่องขัดผิววัสดุ โดยใช้แท่นหมุนสำหรับช่วยในการขัด ร่วมกับการใช้น้ำและ กระดาษทรายน้ำขนาด 600 grit เพื่อให้ผิวเคลือบพื้นเรียบ อยู่ในระนาบเดียวกับขอบท่อ น้ำที่เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 3 มิลลิเมตรและอยู่เฉพาะในชั้นผิวเคลือบพื้นเท่านั้น นำชิ้นตัวอย่างทั้งหมดมาส่องด้วยกล้องสเตอริโอลิมโน่ครัสโคปกำลังขยาย 40 เท่า ส่องบริเวณที่จะทำการทดลอง เพื่อคัดเลือกชิ้นพื้นที่ไม่มีรอยแตกร้าว รอยผุและรอยอุดมาร์คิมชิ้นตัวอย่าง

การเตรียมชิ้นตัวอย่างเพื่อสร้างรอยผุจำลอง

นำชิ้นตัวอย่างมาทากาวิเคลือบพื้นทั้งหมดด้วยยาทาเล็บยกเงินหน้าต่างชูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร เพื่อเป็นบริเวณสำหรับสร้างรอยผุจำลองในระยะเริ่มแรกบนผิวเคลือบพื้น

การเตรียมสารละลายที่ทำให้เกิดกระบวนการสูญเสียแร่ธาตุ

เตรียมตามข้อแนะนำขั้นตอนการเตรียมสารของ Riley (1997) โดยมีส่วนผสมของกรดแลคติกความเข้มข้น 0.1 มิลาร์ กรดโพลีอะคริลิกความเข้มข้นร้อยละ 2 (Carbopol C907 B.F. Goodrich company, Indiana USA) และไซดรอฟอกซ์อฟพาไทท์ (BioRAD, USA) สารละลายมีความเป็นกรดเท่ากับ 5.0 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส (White, 1987)

การสร้างรอยผุจำลอง

จากการคำนวนความลึกของรอยผุจำลอง จากสูตร $r_1^3 = \alpha t + q$ (Christoffersen and Arends, 1982) และภาพความสัมพันธ์ระหว่างความลึกของรอยผุจำลอง (r_1) และรากที่สามของระยะเวลา (ชั่วโมง) การเกิดการสูญเสียแร่ธาตุ ($t^{1/3}$) (White, 1987) โดยที่ค่า α และ q เป็นค่าคงที่ พบร่วมประมวลค่าความลึกของรอยผุจำลองได้ดังนี้

- 4 วัน (ประมาณ 96 ชั่วโมง) จะได้รอยผุจำลองที่มีความลึกประมาณ 35 มิลลิเมตร
- 8 วัน (ประมาณ 192 ชั่วโมง) จะได้รอยผุจำลองที่มีความลึกประมาณ 60 มิลลิเมตร
- 13 วัน (ประมาณ 312 ชั่วโมง) จะได้รอยผุจำลองที่มีความลึกประมาณ 80 มิลลิเมตร

จากนั้นจึงนำชิ้นตัวอย่างแข็งในสารละลายที่ทำให้เกิดกระบวนการสูญเสียแร่ธาตุ ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ในระยะเวลาต่างๆ ได้แก่

- 4 วัน (ประมาณ 96 ชั่วโมง) จำนวน 1 ชิ้น
- 8 วัน (ประมาณ 192 ชั่วโมง) จำนวน 1 ชิ้น
- 13 วัน (ประมาณ 312 ชั่วโมง) จำนวน 3 ชิ้น

การวัดความลึกของรอยผุจำลอง

นำชิ้นตัวอย่างที่ผ่านการสร้างรอยผุจำลองแล้ว มาเคาะเอาส่วนท่อพลาสติกออก นำเฉพาะส่วนชิ้นพื้นและเรซินที่ยึดชิ้นพื้นไว้ในแบบพิมพ์ และเทเรซินเพื่อสร้างแบบยึดสำหรับตัดพื้นด้วยเครื่องตัดพื้น จากนั้นตัดชิ้นตัวอย่างให้ผ่านรอยผุ โดยให้มีความหนาประมาณ 300

ไมโครเมตร เพื่อนำชิ้นรอยผุไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดเรืองแสงร่วมกับการใช้น้ำ (water imbibition) โดยใช้กำลังขยาย 40 เท่า และวัดความลึกของรอยผุจำลองด้วยโปรแกรมประมวลผลภาพ (Pixera Studio Pro)

ผลการวิจัยน้ำร่อง

ความลึกของรอยผุจำลองเมื่อแข็งตัวอย่างในสารละลายที่ทำให้เกิดกระบวนการสูญเสียแร่ธาตุในระยะเวลาต่างกัน ได้ผลดังในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดและ ค่าความลึกเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรอยผุจำลองที่เกิดจากการแข็งตัวอย่างในสารละลายที่ทำให้เกิดกระบวนการสูญเสียแร่ธาตุในระยะเวลาต่างกัน (การวิจัยน้ำร่อง)

| ความลึก | จำนวนวัน | 4 วัน | 8 วัน | 13 วัน | | |
|----------------------------|----------|---------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | ซีที่ 1 | ซีที่ 2 | ซีที่ 3 |
| ความลึกสูงสุด (maximum) | | 75.48 | 141.60 * | 212.83 | 145.43 | 174.62 |
| ความลึกต่ำสุด (minimum) | | 35.58 | 118.76 * | 78.85 | 110.62 | 60.23 |
| ความลึกเฉลี่ย (mean) | | 62.48 | 136.19 * | 184.57 [39.06] | 124.78 [7.57] | 140.70 [22.98] |
| [S.D.] | | [11.14] | [7.04] | 150.01 [36.50] | | |

* วัดความลึกของรอยผุได้เพียง $\frac{3}{4}$ ของความยาวรอยผุ เนื่องจากชิ้นรอยผุแตกหักหลุดจากเรซินขณะตัดด้วยเครื่องตัดพื้น

จากผลการวิจัยน้ำร่อง พบร่วมกับความลึกเฉลี่ยของรอยผุจำลองมีค่ามากกว่าค่าความลึกที่ประมาณได้จากสูตรของ Christoffersen และ Arends (1982) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสร้างพื้นของคนไทยมีปริมาณแร่ธาตุต่างๆ รวมทั้งฟลูออไรด์ที่ต่างจากพื้นของคนต่างชาติ นอกจากนี้ Kotsanos และ Darling (1991) พบร่วมกับอายุของพื้น (posteruptive age) มีผลต่อความไวของ การเกิดรอยผุจำลอง โดยความไวของ การเกิดรอยผุจำลอง ในชั้นเคลือบพื้นจะลดน้อยลง เมื่ออายุของพื้นมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ขึ้นมานาน กว่าจะมีผิวเคลือบพื้นที่สะสมแร่ธาตุได้สมบูรณ์มากกว่า และมีอัตราการซึมผ่านน้อยกว่าพื้นที่เพิ่งขึ้น เนื่องจากพื้นที่ใช้ใน

งานวิจัยนี้ เป็นพื้นที่ถูกถอนมาจากผู้ป่วยเพื่อการจัดฟัน อาจมาจากการผู้ป่วยที่มีอายุไม่มาก ดังนั้นอายุของพื้น อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร้อยผู้จำนวนที่สร้างได้มีความลึกมากกว่าค่าความลึกจากการคำนวนตามสูตร

จากการวิจัยนี้ร่องพบว่าความลึกของร้อยผู้จำนวนเมื่อแข็งตัวอย่างในสารละลายที่ทำให้เกิดกระบวนการการซูญเสียแร่ธาตุ เป็นระยะเวลาประมาณ 8 วัน มีค่ามากกว่าค่าความยาวของ เรซินแทกในบริเวณผิวน้อยผู้ ซึ่งมีค่าประมาณ 40 – 60 ไมโครเมตร (Davila และคณะ, 1975) จึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการสร้างร้อยผู้จำนวน

ส่วนที่ 2. การศึกษาและยึดเชื่อน

การเตรียมชิ้นตัวอย่าง

เตรียมชิ้นตัวอย่าง 20 ตัวอย่าง ในลักษณะเช่นเดียวกับการวิจัยนี้ร่องส่วนที่ 1

การแบ่งชิ้นตัวอย่างเข้าสู่การทดลอง

นำชิ้นตัวอย่างมาแบ่งเพื่อเข้าสู่การทดลองโดยวิธีสุ่มด้วยการจับฉลาก จำนวนกลุ่มละ 5 ตัวอย่าง ดังนี้

1. กลุ่มควบคุม คือกลุ่มที่เคลือบวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันบนผิวเคลือบฟันปกติ โดยใช้เวลาการกัดด้วยกรด 30 วินาที

2. กลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม ได้แก่

2.1. กลุ่มทดลองที่ 1 คือกลุ่มที่เคลือบวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันบนร้อยผู้ จำนวนในระยะเริ่มแรก โดยใช้เวลาการกัดด้วยกรด 30 วินาที

2.2. กลุ่มทดลองที่ 2 คือกลุ่มที่เคลือบวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันบนร้อยผู้ จำนวนในระยะเริ่มแรก โดยใช้เวลาการกัดด้วยกรด 15 วินาที

2.3. กลุ่มทดลองที่ 3 คือกลุ่มที่เคลือบวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันบนร้อยผู้ จำนวนในระยะเริ่มแรก โดยใช้เวลาการกัดด้วยกรด 5 วินาที

การสร้างรอยผุจำลอง

นำชิ้นตัวอย่างในกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มมาสร้างรอยผุจำลองโดยใช้ชิ้นตัวอย่างในสารละลายที่ทำให้เกิดกระบวนการสูญเสียเร็วๆ นาน 13 วัน (White, 1987; การวิจัยน่าว่อง ส่วนที่ 1)

การเตรียมชิ้นตัวอย่างสำหรับทดสอบ

นำแบบสำหรับหล่อวัสดุเคลือบหลุมร่องพื้น ซึ่งทำจากซิลิโคนขนาด $10 \times 10 \times 2$ มิลลิเมตรและติดกับเทปการสองหน้าชนิดบาง มีรูตรงกลางขนาดเด่นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร วางติดลงบนพิภัณฑ์ตัวอย่าง โดยวางให้แนวส่วนพิเศษเคลือบพื้นที่กรดกัดแล้วและกดให้แนบสนิท จากนั้นเติมวัสดุเคลือบหลุมร่องพื้นลงในรูของแบบหล่อจนเต็มด้วยปลายห่อขนาดเล็ก และนำไปตั้งทันทีเป็นเวลา 20 วินาที ให้ปลายหลอดดำเนินแสงอยู่ใกล้วัสดุมากที่สุด โดยห่างประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องหมายแสงที่ได้รับการควบคุมว่ามีความเข้มแสงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อน ใช้งานในแต่ละวัน จากนั้นนำไปมีดคมกรีดแบบหล่อในแนวรัศมี ค่อยๆ ดึงชิ้นแบบหล่อออก ทางด้านข้างที่ลักษณะ และนำชิ้นตัวอย่างแข็งในน้ำกลันเก็บไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

การทดสอบแรงยืดเฉือน

นำชิ้นตัวอย่างทั้งหมดไปทดสอบแรงยืดเฉือนด้วยเครื่องทดสอบสากล (Instron Universal Testing Machine) โดยใช้หัวทดสอบชนิดใบมีดปลายตัดขนาด 1 มิลลิเมตร หัวทดสอบเคลือนด้วยความเร็ว 0.5 มิลลิเมตรต่อนาที จากนั้นนำค่าแรงยืดเฉือนในหน่วยนิวตัน (Newton) มาคำนวณเป็นหน่วยเมกะปascala และนำมารวบรวมทั้งหมด

พิจารณาคัดชิ้นตัวอย่างที่มีข้อผิดพลาดในการเตรียมชิ้นตัวอย่างสำหรับทดสอบ ออกจากแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ชิ้นตัวอย่างที่แห้งวัสดุเคลือบหลุมร่องพื้นเมื่อบิดกับขอบหน้าต่าง ด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากวางแผนแบบหล่อวัสดุเคลือบหลุมร่องพื้นได้ไม่ถูก ในตำแหน่งกึ่งกลางของรอยผุจำลอง และชิ้นตัวอย่างที่วัสดุเคลือบหลุมร่องพื้นเมื่อร้อยรัวซึ่งออกแบบอกบริเวณที่ต้องการศึกษาอย่างชัดเจน

ผลการวิจัยนำร่อง

จากการคัดซึ่นตัวอย่างที่มีข้อผิดพลาดในการเตรียมซึ่นตัวอย่างสำหรับทดสอบ
ออกจากรุ่มทดลอง พบร่วมกันว่าจำนวนซึ่นตัวอย่างเหลือกกลุ่มละ 4 ตัวอย่าง

ค่าแรงยึดเนื้อและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันในการ
วิจัยนำร่อง ดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 แสดงค่าแรงยึดเนื้อและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันในการ
วิจัยนำร่อง

| กลุ่ม | จำนวน ตัวอย่าง | ค่าแรงยึดเนื้อ (MPa) | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | ค่าสูงสุด | ค่าต่ำสุด | ค่าเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน |
| กลุ่มควบคุม | 4 | 11.33 | 10.04 | 10.43 | 0.60 |
| กลุ่มทดลองที่ 1 | 4 | 4.48 | 2.39 | 3.60 | 0.89 |
| กลุ่มทดลองที่ 2 | 4 | 3.39 | 1.99 | 2.73 | 0.59 |
| กลุ่มทดลองที่ 3 | 4 | 3.14 | 1.71 | 2.18 | 0.66 |

หมายเหตุ : ข้อมูลแต่ละกลุ่มเหลือกกลุ่มละ 4 ชิ้นตัวอย่าง เนื่องจากตัดค่าที่มากผิดปกติทิ้ง โดยค่าที่ผิดปกติ
เกิดเนื่องมาจากการความผิดพลาดในการเตรียมซึ่นตัวอย่าง ข้อมูลติบทั้งหมดแสดงในภาคผนวก 2

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เนื่องจากจำนวนข้อมูลไม่ถึง 5 ตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม ทำให้ไม่สามารถนำ
ข้อมูลที่ได้มามาวิเคราะห์ว่ามีการแตกแจงแบบปกติหรือไม่ ดังนั้นจึงวิเคราะห์หาความแตกต่างของ
ค่าแรงยึดเนื้อระหว่างแต่ละกลุ่มทั้งในกรณีที่มีการแตกแจงแบบปกติและไม่ปกติ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ร่วมกับการทดสอบ
ความแตกต่างของแต่ละคู่ด้วยการเปรียบเทียบเชิงช้อนด้วยสถิติ Tukey test และใช้การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติ Kruskal – Wallis test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ร่วมกับการทดสอบ
ความแตกต่างของแต่ละคู่ด้วยสถิติ Mann – Whitney U test ตามลำดับ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลเป็นไปในทางเดียวกัน คือค่าเฉลี่ยแรงยึดเนื้อนของวัสดุเคลือบหลุมร่องพื้นชนิดบ่มตัวด้วยแสงบนผิวเคลือบฟันปกติ เมื่อใช้ระเบเวลาการกัดด้วยกรด 30 วินาที มีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยแรงยึดเนื้อนของวัสดุเคลือบหลุมร่องพื้นบนรอยผุจำลองระเบเวรเมร์เรก เมื่อใช้ระเบเวลาการกัดด้วยกรดนาน 30, 15, และ 5 วินาที อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และค่าเฉลี่ยแรงยึดเนื้อนของวัสดุเคลือบหลุมร่องพื้นชนิดบ่มตัวด้วยแสงบนรอยผุจำลองระเบเวรเมร์เรก เมื่อใช้ระเบเวลาการกัดด้วยกรดที่ต่างกัน 30, 15, และ 5 วินาทีมีค่าไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข
ข้อมูลดิบของผลการวิจัยนำร่อง

ตารางที่ 9 ค่าความลึกของรอยผุจำลองเมื่อเชื่อมตัวอย่างในสารละลายที่ทำให้เกิดกระบวนการ
 สูญเสียแร่ธาตุในระยะเวลาต่างกัน

| ลำดับ ค่าความลึก | 4 วัน | 8 วัน | 13 วัน | | |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | | ชั้น 1 | ชั้น 2 | ชั้น 3 |
| section1-1 | 73.07 | 138.33 | 161.78 | 113.34 | 128.19 |
| section1-2 | 63.99 | 137.63 | 176.50 | 123.52 | 140.28 |
| section1-3 | 75.48 | 139.98 | 183.29 | 119.44 | 127.61 |
| section1-4 | 56.53 | 136.42 | 192.83 | 119.32 | 145.86 |
| section1-5 | 51.87 | 139.23 | 200.14 | 125.96 | 150.53 |
| section1-6 | 35.58 | 132.86 | 205.29 | 119.97 | 137.49 |
| section1-7 | 70.82 | 118.76 | 212.83 | 131.45 | 151.34 |
| section1-8 | 65.25 | 140.92 | 207.29 | 131.18 | 138.25 |
| section1-9 | 70.94 | 141.60 | 205.81 | 119.97 | 144.72 |
| section1-10 | 55.76 | | 211.05 | 119.12 | 100.19 |
| section1-11 | 65.46 | | 207.64 | 118.83 | 142.79 |
| section1-12 | 65.04 | | 208.14 | 121.84 | 159.56 |
| section2-1 | | | 207.95 | 125.41 | 60.23 |
| section2-2 | | | 197.05 | 127.35 | 124.12 |
| section2-3 | | | 198.52 | 134.47 | 144.86 |
| section2-4 | | | 207.55 | 132.15 | 148.25 |
| section2-5 | | | 210.63 | 145.43 | 162.93 |
| section2-6 | | | 209.21 | 122.29 | 164.35 |
| section2-7 | | | 187.77 | 125.44 | 174.62 |
| section2-8 | | | 187.11 | 132.58 | 152.84 |
| section2-9 | | | 181.95 | 131.60 | 150.45 |
| section2-10 | | | 108.41 | 120.38 | 129.47 |
| section2-11 | | | 82.13 | 110.62 | 145.85 |
| section2-12 | | | 78.85 | 123.13 | 152.08 |

* วัดความลึกของรอยผุได้เพียง $\frac{3}{4}$ ของความยาวรอยผุ เนื่องจากชิ้นรองอยู่แต่กหัก หลุดจากเรซินขณะตัดฟัน

ตารางที่ 10 ค่าแรงยึดเนื่องและสภาพการแตกหักของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันในการวิจัยนี้ร่อง

| กลุ่ม ข้อมูล | ค่าแรงยึดเนื่อง (MPa) | สภาพการแตกหัก* | หมายเหตุ |
|-----------------|--------------------------|----------------|--|
| กลุ่มควบคุม | 9.85 | M | มีส่วนวัสดุเหลือเล็กน้อย |
| | 11.33 | A | |
| | 10.16 | A | |
| | 8.12 | A | |
| | 10.04 | M | มีส่วนวัสดุเหลือเล็กน้อย |
| | 10.20 | A | |
| กลุ่มทดลองที่ 1 | 3.99 | CE | |
| | 3.56 | CE | |
| | 2.39 | CE | |
| | 4.48 | CE | |
| | 7.99 | CE | เป็นชิ้นตัวอย่างแบบเก่า ขอบวัสดุอยู่ติดกับผิวเคลือบฟันปกติ |
| กลุ่มทดลองที่ 2 | 5.82 | CE | ขอบวัสดุอยู่ติดกับผิวเคลือบฟันปกติ |
| | 1.99 | CE | |
| | 2.95 | CE | |
| | 3.39 | CE | |
| | 2.59 | CE | |
| กลุ่มทดลองที่ 3 | 2.04 | CE | |
| | 9.42 | CE | ขอบวัสดุอยู่ติดกับผิวเคลือบฟันปกติ |
| | 1.71 | CE | |
| | 1.82 | CE | |
| | 10.64 | CE | ชิ้นตัวอย่างแบบเก่า ระนาบเอียง |
| | 3.14 | CE | |

A = Adhesive failure at the resin – tooth interface

CE = Cohesive failure in enamel

M = Mixed failure

ภาคผนวก ค
ข้อมูลดิบของผลการวิจัย

ตารางที่ 11 ค่าแรงยึดเนื้อน (MPa) และสภาพการแตกหัก* ของวัสดุเคลือบหุ่มร่องฟันเมื่อใช้
ระยะเวลาการกัดด้วยกรดแตกต่างกัน ทั้ง 4 กลุ่มในการวิจัย

| Gr. No. | Group 1 (5 sec.) | | Group 2 (15 sec.) | | Group 3 (30 sec.) | | Group 4 (60 sec.) | |
|------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | Shear bond strength | Mode of fracture | Shear bond strength | Mode of fracture | Shear bond strength | Mode of fracture | Shear bond strength | Mode of fracture |
| 1 | 9.79 | CE | 4.93 | M(ME) | 10.89 | A | 7.51 | M(MR) |
| 2 | 7.26 | CE | 7.68 | A | 8.17 | CE | 7.03 | CE |
| 3 | 7.26 | M(ME) | 8.22 | M(MRE) | 4.52 | M(ME) | 6.39 | M(MRE) |
| 4 | 5.42 | A | 8.12 | A | 9.70 | M(ME) | 7.39 | M(ME) |
| 5 | 6.85 | M(MRE) | 5.01 | A | 6.16 | A | 9.81 | M(ME) |
| 6 | 6.61 | CE | 7.76 | M(MR) | 9.55 | M(MR) | 11.01 | M(ME) |
| 7 | 6.09 | A | 3.20 | A | 5.28 | A | 10.73 | M(MR) |
| 8 | 9.36 | M(MRE) | 5.06 | A | 3.40 | A | 6.99 | A |
| 9 | 5.53 | M(ME) | 7.23 | A | 9.05 | M(MRE) | 7.80 | A |
| 10 | 8.81 | M(ME) | 4.98 | A | 7.42 | A | 7.92 | M(ME) |
| 11 | 7.12 | CE | 8.85 | M(MR) | 7.21 | M(MR) | 8.17 | M(MR) |
| 12 | 8.21 | A | 8.77 | M(MRE) | 7.92 | CE | 9.18 | A |
| 13 | 8.46 | M(MR) | 6.29 | M(ME) | 3.05 | M(ME) | 8.17 | CE |
| 14 | 8.88 | M(MRE) | 9.09 | M(MRE) | 8.78 | M(MRE) | 9.55 | A |
| 15 | 9.27 | CE | 8.42 | M(MR) | 6.31 | M(MRE) | 8.78 | M(MR) |
| 16 | | | 7.60 | M(ME) | 7.64 | A | | |
| 17 | | | 10.06 | M(ME) | 8.29 | M(MR) | | |
| 18 | | | 8.52 | M(MR) | | | | |

* Mode of fracture (Nakajima, et al., 1995)

A = Adhesive failure at the resin – tooth interface

CE = Cohesive failure in enamel

M(MR) = Mixed failure (partially adhesive and partially cohesive failure in resin)

M(ME) = Mixed failure (partially adhesive and partially cohesive failure in enamel)

M(MRE) = Mixed failure (partially adhesive and partially cohesive failure in resin and enamel)

ภาคผนวก ง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติผลของผลการวิจัย

ตารางที่ 12 การวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลของค่าแรงยึดเฉือน (MPa) ของวัสดุเคลือบหลุมร่องพื้นเมื่อใช้ระยะเวลาการกัดด้วยกรดต่างกัน ทั้ง 4 กลุ่มในการวิจัย ด้วยสถิติ One-sample Kolmogorov – Smirnov test

| Statistic | Kolmogorov – Smirnov Z | N | Asymp. Sig. (2 – tailed) |
|-------------------|------------------------|----|--------------------------|
| Group | | | |
| Group 1 (5 sec.) | 0.561 | 15 | 0.912 |
| Group 2 (15 sec.) | 0.823 | 18 | 0.508 |
| Group 3 (30 sec.) | 0.546 | 17 | 0.927 |
| Group 4 (60 sec.) | 0.675 | 15 | 0.752 |

Test distribution is Normal.

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ภาคผนวก ๑

การวิเคราะห์เพิ่มเติม

การวิเคราะห์เพิ่มเติมเรื่องความลึกของรอยผุจำลองของชิ้นตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าความลึกของรอยผุที่ใช้ทดสอบนั้นมีความลึกเพียงพอสำหรับทำการวิจัย คือมากกว่า 60 ไมโครเมตรหรือไม่ เนื่องจากในขั้นตอนการทดสอบนั่นเองเพื่อการศึกษาถึงความลึกของรอยผุจำลองเพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสร้างรอยผุจำลองให้มีความลึกเพียงพอ ที่จะทำการวิจัย เป็นการทดสอบที่เตรียมชิ้นตัวอย่างด้วยการขัดผิวเคลือบพื้นให้เกิดเป็นรูปแบบด้วยกระดาษทรายน้ำหนา 600 grit เท่านั้น ซึ่งจากการวิจัยนั่นเอง พบร่องผิวเคลือบพื้นที่ถูกขัดเรียบจะมีผิวเรียบ แต่เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์จากเครื่องวัดความแข็งผิวกำลังขยาย 200 เท่า พบร่องผิวนี้พิเศษยิบ แตกต่างจากผิวเคลือบพื้นปกติ ทำให้สารละลายที่ทำให้เกิดกระบวนการกรดสูญเสียแร่ธาตุแทรกซึมลงไปได้มาก ความลึกของรอยผุจำลองที่วัดได้เมื่อเทียบกับชิ้นตัวอย่างในสารละลายที่ทำให้เกิดกระบวนการกรดสูญเสียแร่ธาตุนาน 8 วัน มีค่าเฉลี่ยประมาณ 136.19 ± 7.04 ไมโครเมตร สำหรับการเตรียมชิ้นตัวอย่างในการวิจัยนี้ ทำโดยขัดเรียบด้วยกระดาษทรายน้ำหนา 600 800 และ 1200 grit และขัดมันด้วยผ้าขัดกำมะหยี่ ร่วมกับ diamond suspension ขนาด 3 ไมโครเมตรเพื่อให้มีลักษณะคล้ายผิวเคลือบพื้นปกติ โดยส่วนผิวเคลือบพื้นที่ถูกขัดนี้ จะมีผิวเรียบ ละเอียดและเป็นมัน ซึ่งอาจมีผลให้สารละลายที่ทำให้เกิดกระบวนการกรดสูญเสียแร่ธาตุแทรกซึมลงไปได้น้อยกว่า ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเตรียมชิ้นตัวอย่างนี้ จึงอาจมีผลต่อระดับความลึกของรอยผุจำลองที่ใช้ในการวิจัย

การคัดเลือกชื่นตัวอย่าง

เลือกชิ้นตัวอย่างที่ทดสอบค่าแรงยึดเนื้อนแล้ว เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มในการวัด
ความลึกของรอยผุจำลอง จำนวนกลุ่มละ 3 ตัวอย่าง โดยการจัดเรียงข้อมูลค่าแรงยึดเนื้อนของแต่
ละกลุ่มจากน้อยไปมาก จากนั้นเลือกชิ้นตัวอย่างที่มีค่าแรงยึดเนื้อนเป็นค่ากลางของแต่ละกลุ่ม
และค่าที่มากกว่าและน้อยกว่าค่ากลางไปอีก 7 ลำดับ โดยนับค่ากลางเป็นลำดับที่ 1

การเตรียมชิ้นตัวอย่างเพื่อวัดความลึกของรอยผุจำลอง

นำขึ้นตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม มาเคาะส่วนห่อพลาสติกออก เกา
เฉพาะส่วนขี้นพันและเรซินที่ยึดขี้นพันมารวบในแบบพิมพ์ และเทเรซินหล่อใสเพื่อสร้างแบบยึด

สำหรับตัดพื้นด้วยเครื่องตัดพื้น จากนั้นตัดชิ้นตัวอย่างให้ผ่านรอยผุ โดยให้มีความหนาประมาณ 300 ไมโครเมตร เพื่อนำชิ้นรอยผุไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดเรืองแสง ร่วมกับการใช้กล้องด้วยโปรแกรมประมวลผลภาพ (Pixera Studio Pro)

ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่าค่าเฉลี่ยความลึกของรอยผุจำลองในทุกกลุ่มมีค่ามากกว่า 60 ไมโครเมตร ดังแสดงในตารางที่ 11

ตารางที่ 13 ความลึกของรอยผุจำลองของชิ้นตัวอย่างภายหลังการทดสอบค่าแรงยึดเนื้อ

| Group | Depth (μm) | Minimum | Maximum | Mean (S.D.) |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|----------------|
| Group 1 (5 sec.) | Sample No. 1 | 63.50 | 89.73 | 78.74 (7.36) |
| | Sample No. 2 | 63.81 | 78.36 | 72.25 (5.42) |
| | Sample No. 3 | 66.45 | 95.75 | 82.29 (9.64) |
| Group 2 (15 sec.) | Sample No. 1 | 38.10 | 100.18 | 78.27 (18.36) |
| | Sample No. 2 | 64.92 | 100.41 | 91.22 (8.40) |
| | Sample No. 3 | 57.16 | 137.57 | 109.10 (23.40) |
| Group 3 (30 sec.) | Sample No. 1 | 61.70 | 99.56 | 79.27 (8.95) |
| | Sample No. 2 | 50.81 | 96.01 | 78.59 (11.61) |
| | Sample No. 3 | 71.48 | 96.96 | 81.62 (6.57) |
| Group 4 (60 sec.) | Sample No. 1 | 56.48 | 110.76 | 87.43 (13.83) |
| | Sample No. 2 | 73.37 | 104.42 | 87.88 (7.79) |
| | Sample No. 3 | 50.09 | 83.27 | 72.31 (10.68) |

ภาคผนวก ฉ
ข้อมูลดิบของผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ตาราง 14 ข้อมูลดิบของความลึกของรากอยู่จำลองภายหลังการทดสอบค่าแรงยึดเนื่อง ($\mu\text{m.}$)

| No. depth | Group 1 (5 sec) | | | Group 2 (15 sec.) | | | Group 3 (30 sec.) | | | Group 4 (60 sec.) | | |
|--------------|--------------------|-------|-------|----------------------|--------|--------|----------------------|-------|--------|----------------------|--------|-------|
| | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 1 | No. 2 | No. 3 |
| 1 | 68.44 | 67.24 | 80.44 | 38.10 | 99.26 | 92.68 | 65.21 | 50.81 | 80.43 | 56.48 | 92.43 | 83.27 |
| 2 | 67.76 | 75.51 | 95.25 | 51.50 | 91.72 | 103.74 | 76.91 | 64.96 | 89.64 | 81.14 | 81.91 | 72.24 |
| 3 | 70.60 | 73.42 | 83.98 | 45.17 | 90.31 | 113.09 | 61.70 | 67.96 | 79.77 | 89.60 | 80.62 | 76.19 |
| 4 | 79.60 | 78.36 | 73.71 | 63.55 | 91.78 | 123.66 | 79.04 | 69.97 | 83.96 | 69.14 | 84.02 | 81.41 |
| 5 | 79.04 | 76.98 | 69.14 | 56.48 | 91.23 | 120.46 | 73.64 | 80.53 | 77.72 | 82.69 | 90.34 | 79.01 |
| 6 | 63.50 | 67.08 | 72.67 | 76.91 | 92.51 | 121.34 | 81.18 | 86.07 | 79.09 | 75.81 | 90.31 | 78.32 |
| 7 | 74.19 | 75.57 | 76.98 | 74.08 | 91.84 | 125.73 | 79.02 | 83.26 | 79.09 | 69.27 | 93.10 | 76.91 |
| 8 | 84.70 | 63.81 | 90.76 | 78.31 | 92.46 | 134.75 | 82.27 | 87.55 | 83.05 | 86.30 | 88.21 | 76.92 |
| 9 | 78.62 | | 85.36 | 78.31 | 93.85 | 132.67 | 83.49 | 84.14 | 96.96 | 77.99 | 91.07 | 80.57 |
| 10 | 81.32 | | 83.29 | 83.98 | 99.47 | 129.93 | 87.55 | 81.88 | 86.78 | 81.86 | 104.42 | 72.69 |
| 11 | 79.63 | | 81.84 | 85.36 | 100.41 | 137.57 | 82.54 | 96.01 | 88.91 | 78.34 | 84.73 | 76.98 |
| 12 | 77.68 | | 87.55 | 81.83 | 98.77 | 105.90 | 85.36 | 80.50 | 79.04 | 81.13 | 73.37 | 80.42 |
| 13 | 82.35 | | 91.71 | 83.25 | 97.42 | 111.96 | 82.54 | 88.36 | 81.85 | 81.28 | | 78.32 |
| 14 | 83.25 | | 90.83 | 89.59 | 84.73 | 100.24 | 90.40 | 78.31 | 72.66 | 88.19 | | 69.90 |
| 15 | 81.18 | | 90.43 | 93.51 | 93.96 | 110.96 | 79.75 | | 75.54 | 86.17 | | 64.94 |
| 16 | 88.73 | | 91.82 | 96.66 | 86.80 | 77.01 | 99.56 | | 71.48 | 107.38 | | 52.79 |
| 17 | 87.12 | | 95.75 | 95.28 | 80.50 | 57.16 | 79.77 | | | 103.19 | | 50.67 |
| 18 | 89.73 | | 70.81 | 97.36 | 64.92 | 65.00 | 68.43 | | | 91.74 | | 50.09 |
| 19 | | | 66.45 | 100.18 | | | 80.57 | | | 108.79 | | |
| 20 | | | 67.08 | 95.94 | | | 66.37 | | | 110.76 | | |
| 21 | | | | | | | | | | 108.75 | | |
| 22 | | | | | | | | | | 96.31 | | |
| 23 | | | | | | | | | | 96.91 | | |
| 24 | | | | | | | | | | 89.07 | | |
| Mean | 79.26 | 78.59 | 81.62 | 78.75 | 72.25 | 82.30 | 78.27 | 91.22 | 109.10 | 87.43 | 87.88 | 72.31 |
| | 79.83 ± 9.03 | | | 78.50 ± 8.71 | | | 92.34 ± 21.72 | | | 82.49 ± 13.83 | | |

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

เรือใบหนาปฏิ จิตติมนต์ พงษ์ประสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2518 ที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทั้นด้วยค่าสัตว์บัณฑิตจากคณะทั่วไป
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 และเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตในปีการศึกษา 2544 ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่ง
ทันตแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนงเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดระยอง



**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**