

ความต้านทานต่อการสึกของซีพีไฟเบอร์โพลีเอทิลีน เรซินชนิดต่างๆ

นางสาว ชนิตา ศุภอมรรกุล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2550

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

WEAR RESISTANCE OF VARIOUS ACRYLIC RESIN TEETH

Miss Chanita Supa-amornkul

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science Program in Prosthodontics

Department of Prosthodontics

Faculty of Dentistry

Chulalongkorn University


Academic Year 2007

Copyright of Chulalongkorn University


501423


หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความต้านทานต่อการสึกของซีพีไฟเบอร์โพลีเอทิลีน เรซินชนิดต่างๆ
โดย นางสาว ชนิตา ศุภอมรรกุล
สาขาวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. แมนสรวง อักษรนุกิจ


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต


.....  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง จุติมา ภูศิริ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....  ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ภาณุพงศ์ วงศ์ไทย)

.....  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. แมนสรวง อักษรนุกิจ)

.....  กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สุภิดา อนุสรณ์นิตสาร)

.....  กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ศุภบุรณ์ บุรณเวช)

ชนิดา ศุภอมรกุล : ความต้านทานต่อการสึกของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินชนิดต่างๆ
(WEAR RESISTANCE OF VARIOUS ACRYLIC RESIN TEETH) อ.ที่ปรึกษา : รศ.ทพ.ดร.
แมนสรวง อักษรนุกิจ, 107 หน้า

ความต้านทานต่อการสึก ของซีฟันปลอมอะคริลิกเรซิน เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยที่สูญเสียฟันไปสามารถใช้ฟันปลอมได้นาน ซีฟันปลอมอะคริลิกเรซินที่มีความต้านทานต่อการสึกสูงจะทำให้ผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอมคงการสบฟันที่ดีไปได้ยาวนาน การศึกษานี้เป็นการเปรียบเทียบความต้านทานต่อการสึกของซีฟันปลอมอะคริลิกเรซิน 4 ยี่ห้อที่มีองค์ประกอบต่างกัน ทดสอบความต้านทานต่อการสึก โดยใช้ซีฟันปลอมยี่ห้อเดียวกันเป็นคู่ทดสอบกันซีฟันปลอมอะคริลิกเรซินที่ถูกเลือกมาใช้ในการทดสอบได้แก่ ซีฟันปลอม แบบโพลีเมทิลเมทาคริลิตชนิดเส้น ยี่ห้อ Major-dent ซีฟันปลอมแบบโพลีเมทิลเมทาคริลิตชนิดที่มีสารเชื่อมขวางปริมาณสูงและวัสดุอัดแทรกซิติกลายยี่ห้อ SR-Orthosit-PE ซีฟันปลอมแบบโครงสร้างตาข่ายยี่ห้อ Trubyte Bioform IPN และ ยี่ห้อ Excellence IPN ขึ้นตัวอย่างซีฟันปลอม และขึ้นตัวอย่างซีฟันปลอมคู่สับจะถูกยึดอยู่ในเครื่องทดสอบการสึก ซึ่งจำลองการสึกแบบสององค์ประกอบ ด้วยแรงกดคงที่ขนาด 2 กิโลกรัม ฎเป็นระยะทาง 8 มิลลิเมตร ด้วยความถี่ 60 รอบต่อนาที จำนวน 5,000 รอบ โดยขณะทดสอบการสึกขึ้นตัวอย่างทั้งสองจะถูกแช่อยู่ในน้ำซึ่งมีการหมุนเวียนด้วยปั้มน้ำตลอดการทดสอบ วัดผลความต้านทานต่อการสึกจากปริมาตรของซีฟันปลอมที่หายไปหลังการทดสอบการสึก วัดความแข็งผิวของขึ้นตัวอย่างซีฟันปลอมอะคริลิกเรซิน ด้วยเครื่องวัดความแข็งผิวจุลภาควิกเกอร์ ใช้น้ำหนักกด 50 กรัมเป็นเวลา 30 วินาที วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว แล้วทำการเปรียบเทียบเชิงซ้อน พบว่า ซีฟันปลอมอะคริลิกเรซินยี่ห้อ Major Dent สูญเสียปริมาตรหลังการทดสอบการสึกไปมากที่สุด (0.0275 ± 0.004) จึงมีความต้านทานต่อการสึกต่ำที่สุดและแตกต่างจากซีฟันปลอมอะคริลิกเรซินอีก 3 ยี่ห้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ซีฟันปลอมอะคริลิกเรซินยี่ห้อ Excellence IPN สูญเสียปริมาตรหลังการทดสอบการสึกไปน้อยที่สุด (0.0170 ± 0.006) จึงมีความต้านทานต่อการสึกสูงที่สุด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแข็งผิวเฉลี่ยของซีฟันปลอมอะคริลิกเรซินทั้ง 4 ยี่ห้อ พบว่าความแข็งผิวเฉลี่ยของซีฟันปลอมอะคริลิกเรซินยี่ห้อ SR-Orthosit-PE (29.21 VHN) มีค่าสูงที่สุด และมีความแข็งผิวเฉลี่ยแตกต่างจากซีฟันปลอมยี่ห้ออื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

ภาควิชา.....ทันตกรรมประดิษฐ์.....ลายมือชื่อนิสิต.....โพธิ์.....ผู้ส่งมอบ.....

สาขาวิชา.....ทันตกรรมประดิษฐ์.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....*แมน อักษรนุกิจ*.....

ปีการศึกษา.....2550.....

4876105732 : MAJOR PROSTHODONTICS

KEYWORD : ACRYLIC RESIN TEETH/ WEAR RESISTANCE/ TWO BODY WEAR

CHANITA SUPA-AMORNKUL: WEAR RESISTANCE OF VARIOUS ACRYLIC RESIN TEETH.THESIS ADVISOR: ASSOC.PROF.MANSUANG ARKSORNNUKIT, 107 pp.

The wear resistance of acrylic resin teeth is a key factor in determining the function and service life of the removable dental prosthesis. The ability of acrylic resin teeth to maintain a stable occlusal relationship over time relies upon this property. Therefore, the purpose of this study was to evaluate wear resistance of various acrylic resin teeth based on their composition when opposed by the same tooth antagonist. Four acrylic resin teeth (Major dent, SR-Orthosit-PE, Trubyte Bioform IPN and Excellence IPN) were evaluated using an in vitro 2 body wear- testing apparatus resembling pin on disc configuration. Wear testing was performed by repeatedly grinding upper acrylic resin tooth specimen (pin) on lower acrylic resin tooth specimen (disc) with 60 Hertz, 8 mm. grinding distance and 2 Kg. dead weight under flowing water. Wear resistance was assessed by volume loss after 5,000 cycles. The Vickers microhardness (VHN) of the specimens was also measured with a load of 50 g and a loading time of 30 seconds. Data were analyzed using a 1-way analysis of variance and Turkey HSD multiple comparison at p<0.05. The volume loss of Major dent teeth (0.0275 ± 0.004) was significant higher than the others. Regarding surface hardness, SR-Orthosit-PE (29.21 ± 0.74 VHN) has significantly higher hardness than other acrylic resin teeth (p<0.05).

DepartmentProsthodontics.....

Student's Signature....Chanita...Supa-amornkul

Field of study . Prosthodontics....

Advisor's Signature . M. Mansuang.....

Academic Year2007.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สำเร็จลุล่วงไปได้เลย หากปราศจากการดูแลเอาใจใส่ และให้คำแนะนำเป็นอย่างดีจาก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. แมนสรวง อักษรนุกิจ ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้คำปรึกษาอันมีประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย และทำให้ขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงานมีความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ไพพรรณ พิทยานนท์ ที่ได้ให้ความรู้ และคำปรึกษาทางด้านสถิติในการวิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านในศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปาก และบัณฑิตวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือที่มีได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ขอกราบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่กรุณาให้คำแนะนำ และแก้ไขให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่ น้อง รวมทั้งเพื่อนๆ ทุกคน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจสำคัญตลอดเวลา ทำให้ผู้เขียนสามารถทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
คำถามการวิจัย.....	5
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	5
ขอบเขตของการวิจัย	5
ข้อจำกัดของการวิจัย	6
ข้อตกลงเบื้องต้น	6
สมมติฐานของงานวิจัย.....	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	7
ปัญหาการวิจัย.....	7
การออกแบบการวิจัย	7
บทที่ 2 วรรณกรรมปริทัศน์.....	8
ซี่ฟันปลอม (Artificial teeth)	8
การสึก (Wear).....	15
การวัดความแข็งผิว (Hardness test).....	36
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย.....	42

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ	42
ตอนที่ 1 การวัดความต้านทานต่อการสึกของซีฟีนปลอมอะคริลิก เรซิน	43
ตอนที่ 2 การวัดความแข็งผิว.....	58
บทที่ 4 ผลการทดลอง	60
ตอนที่1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้านทานการสึกของซีฟีนปลอมอะคริลิก เรซิน	60
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบความแข็งผิว.....	63
บทที่ 5 อภิปรายผลการวิจัย สรุป และข้อเสนอแนะ	70
ตอนที่ 1 อภิปรายวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทดลอง	70
ตอนที่ 2 อภิปรายผลการทดลอง	74
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย	84
รายการอ้างอิง.....	85
ภาคผนวก	91
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	107

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของ ชีฟันปลอมอะคริลิก เรซิน และชีฟันปลอมพอร์ซเลน 10	
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบปริมาตรที่หายไปหลังการทดสอบการสึกของชีฟันปลอมอะคริลิก เรซิน ยี่ห้อต่างๆ	61
ตารางที่ 3 แสดงความแข็งผิวเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของชีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อต่างๆ	68
ตารางที่ 4 แสดงสถิติพื้นฐานรวม ค่าเฉลี่ยปริมาตรที่หายไปของชีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อต่างๆ หลังการทดสอบความต้านทานต่อการสึก	92
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การแจกแจง (การกระจาย) ของข้อมูล ค่าเฉลี่ยปริมาตรที่หายไปของชีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อต่างๆ หลังการทดสอบความต้านทานต่อการสึก	92
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ความเหมือนของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) ด้วยการ ใช้การทดสอบแบบเลอวิน (Levene's Test) ของข้อมูลค่าเฉลี่ยปริมาตรที่หายไปของชีฟันปลอม อะคริลิก เรซินยี่ห้อต่างๆ หลังการทดสอบความต้านทานต่อการสึก	93
ตารางที่ 7 แสดงการทดสอบข้อมูลค่าเฉลี่ยปริมาตรที่หายไปของชีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อต่างๆ หลังการทดสอบความต้านทานต่อการสึก ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)	93
ตารางที่ 8 แสดงการทดสอบข้อมูลค่าเฉลี่ยปริมาตรที่หายไปของชีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อต่างๆ หลังการทดสอบความต้านทานต่อการสึก ด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบ เดอร์เกช เฮชเอสดี (Turkey HSD multiple comparison)	94
ตารางที่ 9 แสดงสถิติพื้นฐานรวมค่าเฉลี่ยความแข็งผิวดำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ของชี ฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ Major dent	96
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์การแจกแจง ของข้อมูลค่าเฉลี่ยความแข็งผิวดำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ของชีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ Major dent	96
ตารางที่ 11 แสดงการทดสอบข้อมูลค่าเฉลี่ยความแข็งผิวดำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ของชีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ Major dent ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	97

ตารางที่ 12 แสดงสถิติพื้นฐานรวมค่าเฉลี่ยความแข็งผิวตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ของ ซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ Excellence IPN.....	97
ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะห์การแจกแจง ของข้อมูลค่าเฉลี่ยความแข็งผิวตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ Excellence IPN.....	98
ตารางที่ 14. แสดงการทดสอบข้อมูลค่าเฉลี่ยความแข็งผิวตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ Excellence IPN ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	98
ตารางที่ 15. แสดงสถิติพื้นฐานรวมค่าเฉลี่ยความแข็งผิวตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ของ ซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ Trubyte Bioform IPN.....	99
ตารางที่ 16. แสดงการวิเคราะห์การแจกแจง ของข้อมูลค่าเฉลี่ยความแข็งผิวตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ Trubyte Bioform IPN.....	99
ตารางที่ 17. แสดงการทดสอบข้อมูลค่าเฉลี่ยความแข็งผิวตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ Trubyte Bioform IPN ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง เดียว.....	100
ตารางที่ 18. แสดงสถิติพื้นฐานรวมค่าเฉลี่ยความแข็งผิวตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ของ ซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ SR-Orthosit-PE.....	100
ตารางที่ 19. แสดงการวิเคราะห์การแจกแจง ของข้อมูลค่าเฉลี่ยความแข็งผิวตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ SR-Orthosit-PE.....	101
ตารางที่ 20. แสดงการวิเคราะห์ความเหมือนของความแปรปรวน ด้วยการใ้ใช้การทดสอบแบบเลอวิน ของข้อมูลค่าเฉลี่ยความแข็งผิวตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ SR-Orthosit-PE.....	101
ตารางที่ 21. แสดงการทดสอบข้อมูลค่าเฉลี่ยความแข็งผิวตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ SR-Orthosit-PE ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ด้วยการทดสอบแบบโรบัสต์ (Robust test).....	102
ตารางที่ 22. แสดงการทดสอบข้อมูลค่าเฉลี่ยความแข็งผิวตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 ของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ SR-Orthosit-PE ด้วยการวิเคราะห์เชิงซ้อนแบบตามฮาน (Tamhane multiple comparison).....	102

ตารางที่ 23. แสดงสถิติพื้นฐานรวม ของค่าเฉลี่ยความแข็งแรงทั้ง 3 ตำแหน่ง ของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซิน ทั้ง 4 ยี่ห้อ.....	103
ตารางที่ 24. แสดงการวิเคราะห์การแจกแจง ข้อมูลความแข็งแรงเฉลี่ยทั้ง 3 ตำแหน่งของซีฟันปลอม อะคริลิก เรซินทั้ง 4 ยี่ห้อ	103
ตารางที่ 25. แสดงการวิเคราะห์ความเหมือนของความแปรปรวน ด้วยการใ้การทดสอบแบบ เลอวิน ของข้อมูลความแข็งแรงเฉลี่ยทั้ง 3 ตำแหน่ง ของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินทั้ง 4 ยี่ห้อ.....	104
ตารางที่ 26. แสดงการทดสอบข้อมูลความแข็งแรงเฉลี่ยทั้ง 3 ตำแหน่งของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินทั้ง 4 ยี่ห้อ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว.....	104
ตารางที่ 27. แสดงการทดสอบข้อมูลความแข็งแรงเฉลี่ยทั้ง 3 ตำแหน่งของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินทั้ง 4 ยี่ห้อ ด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบ เฮอร์เกย เฮชเอสดี	105

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
รูปที่ 1 แสดงขบวนการเกิดการสีกยึดติดซึ่งเป็นผลของแรงเสียดทาน เกิดเมื่อวัตถุ 2 ชนิดเลื่อนผ่านกัน ทำให้ผิวหน้าบางส่วนของวัตถุหนึ่งเกิดการเชื่อมติดกับผิวหน้าของวัตถุอีกชนิดหนึ่ง.....	16
รูปที่ 2 แสดงขบวนการเกิดการสีกเหตุขัดถู โดยเมื่อวัตถุที่มีความแข็งผิวสูง เคลื่อนไถไปบนพื้นผิวของวัตถุที่มีความแข็งผิวดำกว่า.....	17
รูปที่ 3 แสดงขบวนการเกิดการสีกจากการล่า เมื่อวัตถุ 2 ชนิดเคลื่อนที่ผ่านกันในลักษณะกด หรือ กระแทก ทำให้เกิดบริเวณอัด และบริเวณยืด และเกิดรอยร้าวเล็กๆ ภายใต้อพื้นผิวของวัสดุ และเมื่อมีการเคลื่อนที่ซ้ำๆ จะทำให้เกิดรอยร้าวที่ยาวขึ้น	19
รูปที่ 4 แสดงขบวนการเกิด การสีกแบบกัดกร่อน ซึ่งปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเมื่อชั้นปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction layer) บนผิวหน้าของวัตถุถูกครูดหลุดออกไป เกิดการสร้างชั้นผิวใหม่ (fresh layer) ขึ้นมา ซึ่งสามารถถูกกัดกร่อนได้ง่ายกว่า.....	20
รูปที่ 5 แสดงลักษณะการสีกแบบขัดถูที่พบในพันธกรรมชาติ.....	21
รูปที่ 6 แสดงการสีกกร่อนที่เกิดจากกรดในอาหาร	22
รูปที่ 7 แสดงการเกิดการสีกเหตุขัดถูที่เกิดจากแปรงสีฟัน.....	22
รูปที่ 8 แสดงชิ้นตัวอย่างซีฟันปลอมอะคริลิก เรซิน	44
รูปที่ 9 แสดงซีฟันปลอมอะคริลิก เรซิน ที่ใช้ในการทำชิ้นตัวอย่างซีฟันปลอมอะคริลิก เรซิน.....	45
รูปที่ 10 แสดงซีฟันปลอมอะคริลิก เรซิน ที่ใช้ในการทำชิ้นตัวอย่างซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินที่ผ่านการตัดยอดฟันด้านต่างๆ แล้ว.....	45
รูปที่ 11 ก.และ ข. แสดงแบบหล่อโลหะไร้สนิมส่วนบน.....	45
รูปที่ 12 แสดงแบบหล่อโลหะไร้สนิมส่วนฐาน	46
รูปที่ 13 แสดงการยึดซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินที่ส่วนฐานของแบบหล่อไร้สนิม	47
รูปที่ 14 แสดงการประกอบส่วนบนและส่วนฐาน ของแบบหล่อโลหะไร้สนิม ที่ยึดซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินแล้ว.....	47

รูปที่ 15 แสดงการใช้แผ่นแก้วปิดทับบนแบบหล่อหลังจากเท อะคริลิก เรซินสำหรับทำขึ้นตัวอย่างซีฟัน ปลอมอะคริลิก เรซิน.....	47
รูปที่ 16 ก.และข. แสดงขึ้นตัวอย่างซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินที่ทำเสร็จแล้ว ในมุมมองด้านข้าง และ ด้านบน.....	48
รูปที่ 17 แสดงขึ้นตัวอย่างซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินคู่สบ	48
รูปที่ 18 แสดงซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินที่ใช้ในการทำขึ้นตัวอย่างซีฟันปลอมอะคริลิกเรซินคู่สบ.....	49
รูปที่ 19 แสดงส่วนฐานของแบบหล่อโลหะไร้สนิมก่อนการยึดซีฟันปลอมอะคริลิก เรซิน.....	49
รูปที่ 20 แสดงการยึดซีฟันปลอมอะคริลิก เรซิน บนส่วนฐานของแบบหล่อโลหะไร้สนิม.....	49
รูปที่ 21 แสดงการประกอบส่วนบนเข้ากับส่วนฐานของแบบหล่อโลหะไร้สนิมที่ยึดซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินแล้ว.....	50
รูปที่ 22 แสดงการใช้แผ่นแก้วปิดทับบนแบบหล่อหลังจากเทอะคริลิก เรซินสำหรับทำขึ้นตัวอย่างซีฟัน ปลอมอะคริลิก เรซิน คู่สบ.....	50
รูปที่ 23 แสดงขึ้นตัวอย่างบล็อกอะคริลิก เรซิน ของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินคู่สบ	50
รูปที่ 24 ก.และข. แสดงบล็อกอะคริลิก เรซินที่ยึดอยู่บนท่อโลหะรูปตัวทีในมุมมองด้านบน และด้านข้าง	51
รูปที่ 25 ก และ ข. แสดงการยึดบล็อกอะคริลิก เรซินที่อยู่บนท่อโลหะรูปตัวที ที่เครื่องตัดความเร็วต่ำ	51
รูปที่ 26 ก.และ ข. แสดงขึ้นตัวอย่างซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินที่ตัดเสร็จแล้ว.....	52
รูปที่ 27 แสดงผู้ดูความขึ้น.....	53
รูปที่ 28 แสดงเครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง	54
รูปที่ 29 แสดงการชั่งน้ำหนักขึ้นตัวอย่างทดสอบซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง.....	54
รูปที่ 30 แสดงการชั่งน้ำหนักขึ้นตัวอย่างทดสอบฟันปลอมอะคริลิก เรซินคู่สบ ด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก ไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง.....	54
รูปที่ 31 แสดงเครื่องทดสอบความต้านทานต่อการสึก	55
รูปที่ 32 แสดงตำแหน่งที่ใช้ในการทดสอบความแข็งผิว บนขึ้นตัวอย่างซีฟันปลอมอะคริลิกเรซิน คู่สบ	58

รูปที่ 33 แสดงปริมาตรของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินที่หายไปหลังการทดสอบการสึก..... 62

รูปที่ 34 แสดงความแข็งผิวเฉลี่ยในตำแหน่งต่างๆของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ Major dent.... 64

รูปที่ 35 แสดงความแข็งผิวเฉลี่ยในตำแหน่งต่างๆของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อExcellence IPN
..... 65

รูปที่ 36 แสดงความแข็งผิวเฉลี่ยในตำแหน่งต่างๆของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ Trubyte Bioform
..... 66

รูปที่ 37 แสดงความแข็งผิวเฉลี่ยในตำแหน่งต่างๆของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ SR-Orthosit-PE
..... 67

รูปที่ 38 แสดงการเปรียบเทียบความแข็งผิวเฉลี่ยของซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อต่างๆ..... 69

รูปที่ 39 แสดงลักษณะโพสิเมอร์ที่มีโครงสร้างตาข่ายแบบต่างๆ..... 76

รูปที่ 40 แสดงซีฟันปลอมอะคริลิก เรซินยี่ห้อ Excellence IPN..... 77

รูปที่ 41 ก. และ ข. แสดงการสึกของชิ้นตัวอย่างซีฟันปลอมอะคริลิก เรซิน และชิ้นตัวอย่างซีฟันปลอม
อะคริลิก เรซินคู่สบ ยี่ห้อ Major dent..... 79

รูปที่ 42 ก และ ข. แสดงการสึกของชิ้นตัวอย่างซีฟันปลอมอะคริลิก เรซิน และชิ้นตัวอย่างซีฟันปลอม
อะคริลิก เรซินคู่สบ ยี่ห้อ Excellence IPN..... 80

รูปที่ 43 ก. และ ข. แสดงการสึกของชิ้นตัวอย่างซีฟันปลอมอะคริลิก เรซิน และชิ้นตัวอย่างซีฟันปลอม
อะคริลิก เรซินคู่สบ ยี่ห้อ Trubyte Bioform IPN..... 80

รูปที่ 44 แสดงการสึกของชิ้นตัวอย่างซีฟันปลอมอะคริลิก เรซิน และชิ้นตัวอย่างซีฟันปลอมอะคริลิก
เรซินคู่สบ ยี่ห้อ SR-Orthosit-PE 80